

تأثير التنظيف على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الجرسية

د. فاطمة محمد سالم ، أ.د. سهير محمد الصعدي ، م. صفاء محمد جمال

قسم علوم الأغذية والاقتصاد المنزلي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق

تاريخ القبول: ٢٠٠٦/٨/٣٠

تاريخ التسليم: ٢٠٠٦/٤/١٧

المخلص

يهدف هذا البحث إلى قياس تأثير الفسيل على التغيرات في الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لورعين من الألياف (قطن ١٠٠% - قطن مخلوط بالبولى إستر) لأقمشة التريكو، وتم غسل العينات ١٥ دورة غسل / تجفيف وثلاث أنواع من المنظفات وهي أريال - برسيل - فل. تم قياس الخصائص قبل وبعد الفسيل.

أثبتت نتائج الدراسة حدوث اختلافات بين العينات للكتنول والعيّنات التجريبية حيث تغيرت أبعاد منسوج الجرسية من زيادة طول الغرز وكثافة وسك ووزن المنسوج القطنى الخالص والمخلوط، وانخفضت المتانة. بينما زادت مقاومة لتآكل لأقمشة القطنية المخلوطة مقابل نقص في مقاومة الأقمشة القطنية الخالصة. وقد ثبت وجود فروق شديدة المعنوية بين العينات قبل وبعد الفسيل في خواص سمك ووزن القماش والمتانة ومقاومة لتآكل. وأن أقمشة (الجرسية) التريكو القطنية أكثر تأثراً بعمليات التنظيف من الأقمشة التريكو المخلوطة.

المقدمة والمشكلة البحثية

يختلف تأثير المنظفات الصناعية على قوة الشد للأقمشة القطنية والمخلوطة باستخدام أنواع مختلفة من المنظفات حيث وجد حدوث انخفاض في المتانة النوعية في اتجاه خيوط السداء وخيوط اللحمية في أقمشة الملابس القطنية والأقمشة المخلوطة وهذا التأثير يتوقف على نوع المنظف (أبتسام إبراهيم، ١٩٨٨) وأن تعرض المنسوج لأي عمليات خاطئة أثناء التنظيف قد يؤثر على الخواص الطبيعية والكيميائية مما يقلل من العمر الإستهلاكى وكفاءته في الإستعمال (سامية لطفى، ١٩٩٢).

ويهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير التنظيف الرطب على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الجرسية القطنية والمخلوطة وباستخدام ثلاث أنواع من المنظفات الصناعية وهي أريال - برسيل - فل).

الأسلوب البحثي:

(١) الأقمشة:

تم اختيار أقمشة التريكو لسادة (Plain Knit Fabrics)

وشملت:

١- قماش تريكو مصنوع من القطن الخالص (١٠٠%) دائرى مبيض.

٢- قماش تريكو مصنوع من مخلوط القطن مع البولى إستر (٤٤% قطن ، ٥٦% بولى إستر) دائرى مبيض.

وقد تم الاختيار على أساس أنهما أكثر استخداماً في إنتاج الملابس. وتم الحصول على هذه الأقمشة من مصانع (المحلاوى أخوان) بالمحلة الكبرى، والجدول رقم (١) يبين مواصفات الخامات المستخدمة في البحث.

تطورت أساليب العناية بالملابس مع تقييم الأساليب المختلفة لإنتاج الأقمشة وإنتاج الملابس، وظهور أقمشة جديدة مثل أقمشة التريكو. ومع المنافسة وتطور أساليب الدعاية بين الشركات أصبح من الأهمية معرفة الجانب السلبى للتطور على البيئة والإنسان. فقد أثبتت الأبحاث أن طرق العناية ونوعيات المواد المستخدمة فيها والطرق المتبعة في التنظيف لها تأثير ضار على صحة الإنسان والبيئة والعمر الإستهلاكى للمنتجات النسيجية.

وتعرف أقمشة التريكو على أنها تتكون من وحدة أساسية هي الغرزة وتشكل مجموعة الغرز طولاً وعرضاً للقماش، وتعرف الغرز في اتجاه أفقى بالصفوف الأفقية للقماش، وتعرف الغرز في الإتجاه الرأسى بالأعمدة الرأسية، والتي يعتمد عددها في البوصة على عدد الأبر المستخدمة في الماكينة ، وترجع خواص أقمشة التريكو إلى العلاقة بين الصفوف والأعمدة في وحدة المساحة. (Chen et al. 1992).

وتذكر رشا عبد الرحمن (١٩٩٨) أن تريكو اللحمية يعرف على أنه قماش يصنع من ماكينات تقوم بتغذية جميع الأبر بخيط تغذية واحد ويوجد منها أربعة تركيب أساسية هي الجرسية والريب والأنترلوك ٢ والبيرل. كما أنه يضم مجموعتين هما التريكو المفرد والتريكو المزدوج.

وتعتبر أقمشة الجرسية Jersey Fabrics من أبسط أنواع أقمشة التريكو حيث تتشابه العنول في إتجاه واحد ولذلك قماش الجرسية له وجه وظهر. وتستخدم أقمشة الجرسية في إنتاج البلوفرات والملابس الداخلية والملابس الرياضية والجوارب ذلك لتميزها بالمطاطية والمسامية والمتانة والمرونة وكذلك بما تعطيه من إحساس كبير بالراحة للملبسة.

- (٢) المنظفات :
 ١- تم تحديد ثلاثة أنواع من المنظفات وهي :
 ١- مسحوق (أ) : إنتاج شركة بروكتر وجامبل مصر بمصنع أريال في مدينة السادس من أكتوبر.
 ٢- مسحوق (ب) : إنتاج شركة هنكل بور سعيد للمنظفات والكيماويات.
 ٣- مسحوق (ج) : إنتاج شركة الإستثمارات الصناعية لبيكو بمدينة العاشر من رمضان.
 والجدول رقم (٢) يبين نتائج تحليل المنظفات المستخدمة في الدراسة.

جدول (١): مواصفات الخامات المستخدمة في البحث

سمك القماش	وزن المتر المربع	كثافة الغرز/سم ^٢	عدد الصفوف والأعمدة/سم ^٢		طول الفرزة	نسبة الخلط	الخواص الطبيعية نوع الشعيرات
			صف	عمود			
٠,٤٤ مم	١٢٢,١٦٧	٢٢٧,٤٥	١٥,٨٢	١٥	٢,٨٩ مم	—	قطن ١٠٠%
٠,٥٢ مم	١٨٠,٠٣٢	٢٢٧,٢٨	١٦	١٤,٨٣	٢,٧٨ مم	٤٤% قطن ، ٥٦% بولي إستر	مخلوط قطن وبولي إستر

جدول (٢): نتائج تحليل المنظفات المستخدمة في الدراسة

مسحوق ج	مسحوق ب	مسحوق أ	التحليل
%٧	%٥,٩	%٧,٤	١- الرطوبة
%١٢,٩	%٢٤,٣	%٢١	٢- للمادة الفعالة الكلية
%١٤,٩	%٢٢,٨	%٢٢	٣- فوسفات الصوديوم محسوبة على هيئة ثلاثي عديد فوسفات الصوديوم
%٠,٠٤	%٠,٦	%٠,٦	٤- مادة نافثة للأكسجين محسوبة على هيئة أكسجين فعال
%٥,٧	%٦,٦	%٨,٣	٥- كربونات الصوديوم
%٢٥	%١٢,٣	%٩,٨	٦- السليكات محسوبة على هيئة ثاني أكسيد السليكون
٩,٩	١٠,٢	١٠,٣	٧- الرقم الهيدروجيني
%٣٤,٤	%٢٧,٥	%٣٠,٩	٨- كبريتات الصوديوم
+ Ve	+ Ve	+ Ve	٩- الكشف عن الأنزيم

(ب) قياس كثافة الغرز : (د) قياس سمك القماش :

تم حساب كثافة الغرز (ب) وذلك بتقدير عدد الصفوف والأعمدة كالتالي :
 تم قياس سمك القماش بإستعمال جهاز Teclock موديل Type SMD-550 وطبقاً للطريقة المتبعة بالمركز القومي للبحوث وذلك وفقاً للمواصفة القياسية الأمريكية ASTM (1993).

$$\text{ث} = \text{ف} \times \text{ع} / \text{سم}^2$$

طبقاً للطريقة المتبعة بالمركز القومي للبحوث وذلك تبعاً للمواصفة القياسية الأمريكية ASTM (1993) .

(ج) قياس وزن المتر المربع :
 تم قياس وزن المتر المربع وذلك وفقاً للمواصفة القياسية الأمريكية ASTM (1993) .

و) قياس مقاومة الأقمشة للإلتعاج :

تم تقدير مقاومة الأقمشة للإلتعاج باستخدام جهاز Scot tester Model J.6. No C4395 وفقاً للمواصفة القياسية الأمريكية (ASTM 1993) .
تم إجراء هذه الاختبارات على العينات الضابطة والمسئولة .

(٣) عينات الدراسة :

تم قص العينات لكل نوع من أنواع النسيج بطول ٥٠ سم، وعرض ٥٠ سم للقمش القطنى ، وعرض ٦٥ سم للقمش المخلوط ، وتم تحديد عدد العينات كالتالى :

- ثلاث عينات من كل نوع كمينات مرجحة Control .
- ثلاث عينات من كل نوع غسلت بمسحوق أ .
- ثلاث عينات من كل نوع غسلت بمسحوق ب .
- ثلاث عينات من كل نوع غسلت بمسحوق ج .

طريقة التنظيف :

غسلت العينات باستخدام غسالة أطفال جىجى من إنتاج

شركة تاكو إلكتروك كالتالى :

- ١- تم ضبط درجة حرارة ماء الغسيل على $40 \pm 2^\circ$ للقمش المخلوط .
- ٢- تم ضبط درجة حرارة ماء الغسيل على $60 \pm 2^\circ$ للقمش القطنى ١٠٠% .
- ٣- تم إضافة مسحوق التنظيف بتركيز ١٢٠ جم/لتر ماء أى بتركيز ٨% وتم لإدائه قبل وضع العينات .
- ٤- تم ضبط الغسالة على زمن للدورة الواحدة وهو ١٥ دقيقة وذلك لكل نوع من المنظفات وبعدد ١٥ دورة غسيل .
- ٥- تم شطف العينات ثلاث مرات .
- ٦- تركت العينات لتجف فى الهواء الطلق تمام الجفاف .
- ٧- تم تكرار عملية الغسيل والتجفيف بين كل دورة غسيل وأخرى .

(٤) الاختبارات النسبجية :

تم قياس طول الغرز باستخدام جهاز Hatra course length tester وطبقاً للطريقة المتبعة فى صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج بالإسكندرية ووفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٦١ لعام ١٩٩٢ .

الأسلوب الإحصائى :

تم حساب المتوسط الحسابى واختبار T بين العينات للكمينات والتجريبية (محمد بشر وآخرون ، ١٩٩٠) .

النتائج والمناقشة

يوضح الجدول رقم (٣) نتائج دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية للمينات القطنية ١٠٠% قبل وبعد عملية التنظيف. فقد وجد زيادة فى متوسط طول الغرز من ٢,٨٩ مم للمينة للكمينات إلى ٢,٩٢ مم لمنظف ب ، و ٢,٩٢ مم لمنظف ج بينما نقص متوسط طول الغرز فى عينة منظف أ.

كما زاد متوسط كثافة الغرز من ٢٣٧,٤٥ /سم^٢ للمينة للكمينات إلى ٢٥٨,٢٤ /سم^٢ لمنظف أ ، و ٢٣٩,٩٤ /سم^٢ لمنظف ب ، و ٢٤٠,٠٠ /سم^٢ لمنظف ج . وهذا التغيير فى أبعاد القماش يرجع للإتكماش فى القماش بسبب إزالة الإجهادات والشد الواقع فى اتجاه غرز الصفوف وإتجاه الأعمدة فى القماش نتيجة لعمليات التجهيز.

وهذا يتفق مع ما وجدته El-Okeily, M. (1985) أن الأقمشة الطبيعية للقطن تتركز لتأثر بعمليات الغسيل المتكررة ويحدث زيادة فى السداء - (كثافة الغرز) وذلك يرجع إلى الأتكماش الذى يحدث للأقمشة القطنية عند بللها مما يؤدي إلى لزيادة فى عدد الأعمدة والصفوف.

كما أثبتت الدراسة زيادة متوسط سمك القماش من ٠,٤٤ مم للمينة للكمينات إلى ٠,٥١ مم لعينة منظف أ ، و ٠,٥٢ مم لعينة منظف ج ، و ٠,٥٤ مم لعينة منظف ب. وقد ثبت وجود فروق شديدة المعنوية بين العينة للكمينات والعينة التجريبية للأنواع الثلاثة من المنظفات. كما أن متوسط طول الغرز ومتوسط كثافة القماش ومتوسط زيادة سمك القماش يختلف باختلاف نوع المنظف وقد يرجع ذلك إلى إختلاف محتوى المنظفات من مواد التعميم Softener نسبة فوسفات الصوديوم حيث بلغت ٢٢,٠% لمنظف أ ، و ٢٢,٨% لمنظف ب ، و ١٤,٩% لمنظف ج .

وقد وجدت عزيزة العلقى (٢٠٠٢) أن ترتيب مساحيق الدراسة حسب الأقل تأثيراً على طول الغرز هى (بيوكاينا - لائج - أيريال - بريستيل) وربما يرجع إلى نسبة فوسفات الصوديوم لأن لمسحوق ب يحتوى أعلى نسبة منها .

كما دلت للنتائج على زيادة متوسط وزن المتر للمربع من ١٣٢,٦٦ جم/م^٢ للمينة للكمينات إلى ١٤٣,٥ جم/م^٢ ، ١٣٩,٥ جم/م^٢ ، ١٢٨,٥ جم/م^٢ لجميع المنظفات على التوالى .

وقد ثبت وجود فروق معنوية بين متوسط وزن المتر للمربع للمينة للكمينات وبين العينة التجريبية لجميع أنواع المنظفات .

كما يزداد متوسط وزن المتر للمربع من القماش باختلاف نوع المنظف ، وقد يرجع ذلك إلى تكماش القماش وزيادة كثافة الغرز وبالتالي زيادة وزن وحدة المساحات .

وهذا يتفق مع ما ذكره كل من Zurek, W. and Cilslo, R. (1986) حيث أنه بزيادة كثافة الغرز فى القماش يزيد وزن المتر المربع فى أقمشة تريكو للحملة .

كما يتفق مع ما أشار إليه Quaynor, L. et al. (1999) بأن زيادة وزن المتر المربع بعد الغسيل ترجع إلى زيادة كثافة الغرز في وحدة المساحة أي نتيجة للإكماش وزيادة السمك .

ويتفق أيضاً مع ما وجدته عزيزة العلقى (٢٠٠٢) بأن مسحوق أ هو أعلى المساحيق تأثيراً على وزن القماش وقد يرجع ذلك إلى زيادة مادة التطرقة التي تسمح للخيط بالانكماش داخل القماش .

بدراسة تأثير المنظفات على الخواص الميكانيكية لأقمشة الجرسية القطنية ١٠٠% (مقاومة الانفجار - مقاومة الاستهلاك) ، كما هو موضح بجدول رقم (٣) حيث ثبت وجود اختلافات بين العينة للكتترول والعينة التجريبية لأنواع المنظفات الثلاثة فقد انخفضت متوسط متانة الانفجار لأقمشة من ٩٥,٦٧ رطل/بوصة^٢ للعينة للكتترول إلى ٨٣,٦٧ رطل/بوصة^٢ ، ٨٣,٦٧ رطل/بوصة^٢ ، ٦٦,٣٣ رطل/بوصة^٢ لمنظفات على التوالي. وقد ثبت وجود فروق معنوية بين العينة للكتترول والعينة التجريبية. وانخفاض متانة القماش قد يرجع إلى تعرض المنسوج للإجهادات العالية والتآكل الاحتكاكي أثناء عمليات التنظيف بالإضافة إلى التركيب الكيميائي للمنظفات الصناعية المستخدمة التي تؤثر على متانة المنسوجات القطنية بسبب زيادة تركيز المسحوق في محلول الغسيل (١٢ جم/لتر ماء) .

وهذه للنتائج تختلف مع ما وجدته منال لطفي (١٩٩٨) حيث وجدت أن قيم مقاومة الانفجار قد زادت بعد الغسيل للقماش المسجل

جرسيه القطن الخالص والتي ترجع إلى التغيرات الحادثة في التركيب السيجي بعد المعاملة من حيث زيادة كثافة الغرز وسمك ووزن المتر المربع وطول الغرز. وهذا الاختلاف في النتائج قد يرجع إلى الاختلاف في طريقة التنظيف ونوع المنظفات المستخدمة وعدد دورات الغسيل وزمن دورة الغسيل .

كما وجدت عزيزة العلقى (٢٠٠٢) أن تأثير المساحيق على خاصية الانفجار (المتانة) للأقمشة القطنية ١٠٠% تختلف حسب مادة التنظيف .

بدراسة تأثير المنظفات على العمر الإستهلكي لأقمشة الجرسية القطنية بقياس عدد اللقات يستكمل من بيانات الجدول رقم (٣) انخفاض العمر الإستهلكي للعينة التجريبية بعد التنظيف حيث بلغت متوسط العينة للكتترول ٢٧٢ دورة ، و ١٩٠,٥ دورة لعينة منظف ج، و ٢٤١ دورة لعينة منظف أ ، و ١٦٨ دورة لعينة منظف ب ، وقد ثبت وجود فروق معنوية بين متوسط العينة للكتترول ومتوسط العينة التجريبية ، وهذا يرجع إلى تغيير الخواص الطبيعية للمنسوج بسبب عمليات التنظيف التي أدت إلى (زيادة كثافة وسمك ووزن المنسوج) الذي يزيد من مقاومة التآكل بالاحتكاك نتيجة لزيادة كمية الخيوط في وحدة المساحة للقماش .

جدول رقم (٣) : الخواص الطبيعية والميكانيكية للعينات الجرسية الفعنية ١٠٠% قبل وبعد عملية الفسيل

فل			برسيل			إريال			نوع المنظف
قيمة إختبار ت	العينة بعد الفسيل	المينة الكنترول	قيمة إختبار ت	العينة بعد الفسيل	العينة الكنترول	قيمة إختبار ت	العينة بعد الفسيل	العينة الكنترول	
١,٩٦	٢,٩٣	٢,٨٩	,٣٩	٢,٩٣	٢,٨٩	,٦١	٢,٨٧	٢,٨٩	طول الفبرزة (مم)
,٥٨	٢٤٠	٢٣٧,٤٥	١,٥٣	٢٣٩,٩٤	٢٣٧,٤٥	١,٣٣	٢٥٨,٢٤	٢٣٧,٤٥	كثافة الفبرز (سم ^٣)
**١٩,٣٨	,٥٢	,٤٤	**١٩,٤٢	,٥٤	,٤٤	**١٩,٤٢	,٥١	,٤٤	سمك المنسوج (مم)
,٧٢	١٣٩,٥	٩٥,٦٧	,٤٠	١٣٨,٥	١٣٢,٦٦	,٢٦	١٤٣,٥	١٣٢,٦٦	وزن المنسوج (جم/م ^٢)
**٢٢,٢٢	٦٦,٣٣	٩٥,٦٧	**٦,٦٦	٨٣,٦٧	٩٥,٦٧	**٣٠,٥٩	٨٣,٦٧	٩٥,٦٧	مقاومة الانفجار (رطل/بوصة ^٢)
**٦,٨٦	١٩٠,٥	٢٧٢	**٩,١٠	١٦٨	٢٧٢	**١٣,٧٩	٢٤١	٢٧٢	مقاومة الإستهلاك (عدد اللقات)

* معنوية عند ٠,٠٥

** معنوية عند ٠,٠١

- قيمة ت عند ٠,٠٥

- قيمة ت عند ٠,٠١

جم/م³، و ١٨٤,٣٩ جم/م³، و ١٨٥,٥٠ جم/م³ لمنظفات أريال، وبرسيل، و قل على الترتيب. وقد ثبت وجود فروق غير معنوية بين متوسط وزن المتر المربع المعينات للكتنرول ومتوسط المعينات التجريبية لجميع أنواع المنظفات.

وبدراسة الخواص الميكانيكية لأقمشة الجرسية المخلوطة (قطن ٤٤%، بولى إستر ٥٦%) دلت النتائج كما هو واضح بجداول (٤) على الآتى:

- مقاومة الانفجار: بدراسة تأثير استخدام منظفات أ، ب، ج على الخواص الميكانيكية لقماش الجرسية المخلوط (قطن، وبولى إستر) بإجراء اختبار مقاومة الانفجار (القياس المتانة) ومقاومة التآكل بالإحتكاك (التقدير مقاومة الإستهلاك). أثبتت الدراسة وجود إختلافات بين متوسط المعينات للكتنرول والمعينات التجريبية فقد أنخفضت متانة القماش من ١٢٩,٠٠ رطل/بوصة² للمينات للكتنرول إلى ١١٠,٦٧ رطل/بوصة²، و ١١١,٦٧ رطل/بوصة²، و ١١٣,٠٠ رطل/بوصة² للمنظفات أ، ب، ج، على التوالي. أى أن متانة المنسوج إنخفضت بتأثير الغسيل وكان منظف أ أكثر تأثيراً يليه منظف ب ثم منظف ج، وهذا يرجع إلى الإختلاف فى التركيب الكيميائى للمنظفات الثلاث حيث تؤثر على الخيوط القطنية المكونة لهذا المنسوج (حيث ثبت بالتحليل الكيميائى أن منظف ج لا ينطبق عليه المواصفات القياسية للمنظفات). وذكرت عزيزة المقل (٢٠٠٢) أن المساحيق تؤثر على خاصية الانفجار (المتانة) للأقمشة الجرسية المخلوطة مرتبة تصاعدياً وأن القفد فى قوة الشد فى الأقمشة القطنية يكون أكبر من المنسوجات المخلوطة وذلك بعد ٢٥ مرة غسيل.

- مقاومة الإستهلاك: بدراسة تأثير الغسيل على مقاومة الإستهلاك لأقمشة الجرسية المخلوطة مقدراً بمدد اللقات حيث يستدل من بيانات جدول رقم (٤) زيادة (عدد الدورات) للعمر الإستهلاكى للمينات التجريبية بعد الغسيل حيث بلغت ٢٧٦,٥ للمينات للكتنرول، و ٥٢٧,٥ لمنظف أ، و ٤٣٠,٥ لمنظف ب، بينما زاد العمر الإستهلاكى للمينات التجريبية لمنظف ج حيث بلغت ١٠٢١,٥، وقد ثبت وجود فروق معنوية بين متوسط المعينات للكتنرول وبين متوسط المعينات التجريبية لمنظفات أ، ب، ج والإختلاف فى تأثير المنظفات على الأقمشة يرجع إلى الإختلاف فى التركيب كيميائى للمنظفات. وأن زيادة العمر الإستهلاكى للمينات بعد الغسيل يرجع إلى زيادة كثافة وسمك القماش مما أدى إلى زيادة مساحة التلاصق وإنخفاض مقدار الإجهادات التى يتعرض لها المنسوج مما يؤدي إلى زيادة عدد اللقات بالإضافة إلى ارتفاع متانة ألياف البولى إستر وزيادة إستطالة القماش.

وهذه للنتائج تتفق مع عزيزة المقل (٢٠٠٢) حيث ذكرت أن لإنخفاض مقاومة أقمشة التريكو القطنية ١٠٠% للتآكل بالإحتكاك يتأثر بنوع المنظفات وزيادة عدد دورات الغسيل (بعد ٢٠ دورة غسيل)، لبسام أبراهيم (١٩٨٨).

ويتضح مما سبق أن المنظفات الصناعية (أريال - برسيل - قل) المستخدمة فى تنظيف أقمشة الجرسية القطنية قد سببت فى تغيير أبعاد المنسوج وإنخفاض فى متانة الألياف والعمر الإستهلاكى للقماش.

لذلك لابد من استخدام التركيز المناسب من المنظف أثناء الاستعمال حتى لا يؤثر على المتانة والعمر الإستهلاكى للقماش والتركيب الهندسى للمنسوج.

بدراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الجرسية المخلوطة (قطن ٤٤%، بولى إستر ٥٦%) دلت النتائج كما هو واضح بجداول (٤) أنه بالنسبة للخواص الطبيعية:

- طول الغرزة: ثبت وجود إختلافات بين متوسط المعينات للكتنرول ومتوسط المعينات التجريبية فقد زاد متوسط طول الغرزة من ٢,٧٨ مم للمينة للكتنرول إلى ٢,٩٥ مم لمنظف أ، و ٢,٩٤ مم لمنظف ج، و ٢,٩٩ مم لمنظف ب.

- كثافة الغرز: ثبت وجود إختلافات بين متوسط المعينات للكتنرول ومتوسط المعينات التجريبية فقد زادت كثافة الغرز من ٢٣٧,٢٨ سم² للمينة للكتنرول إلى ٢٤١,٥٤ سم² لمنظف أ، و ٢٣٨,١٨ سم² لمنظف ب، و ٢٥٢,٧٧ سم² لمنظف ج. وقد ثبت وجود فروق غير معنوية بين متوسط المعينات للكتنرول ومتوسط المعينات التجريبية فى خاصية طول الغرز وكثافة الغرز للقماش، وقد أكدت (Marjory, J. (1981) أن الألياف الصناعية (البوليستر) لها مقاومة عالية للإتكماش والتجمد نتيجة عمليات الغسيل المتكررة باستخدام المنظفات الصناعية.

ويشير محمد سلطان (١٩٩٠) أن الأقمشة القطنية المخلوطة بالبولى إستر لها مقاومة عالية للتجمد والكرمشة نتيجة عمليات الغسيل باستخدام المنظفات الصناعية، كذلك تزداد المتانة والقررة على الإحتفاظ بالكسرات وثبات الأبعاد.

- سمك القماش: أثبتت الدراسة زيادة سمك القماش فقد بلغت ٠,٥٢ مم لمينات الكتنرول، و ٠,٥٨ مم لمنظف أ، و ٠,٥٨ مم لمنظف ب، و ٠,٥٧ مم لمنظف ج، وقد ثبت وجود فروق شديدة المعنوية بين متوسط سمك المعينات للكتنرول وبين متوسط سمك المعينات التجريبية لثلاث أنواع من المنظفات، وهذا يرجع إلى زيادة كثافة القماش أى زيادة عدد الصفوف وزيادة عدد الأعمدة فى وحدة المساحات وامتلاء الخيط نتيجة الغسيل.

- وزن القماش: دلت نتائج الدراسة على زيادة متوسط وزن المتر المربع من ١٨٠,٠٣ جم/م² للمينات للكتنرول إلى ١٨٦,٦٣

جدول (٤): الخصائص الطبيعية والميكانيكية لقماش الجرميه المخروط قبل وبعد الغسيل

(ج)			(ب)			(أ)			نوع المنظف
قيمة اختبار ت	العينة بعد الغسيل	العينة الكتترول	قيمة اختبار ت	العينة بعد الغسيل	العينة الكتترول	قيمة اختبار ت	العينة بعد الغسيل	العينة الكتترول	
٣,٤٣	٢,٩٤	٢,٧٨	٣,٥٨	٢,٩٩	٢,٧٨	٣,٧٤	٢,٩٥	٢,٧٨	طول الفرزة (مم)
٤,٢٣	٢٥٢,٧٧	٢٣٧,٢٨	٠,٤٧٤	٢٣٨,١٨	٢٣٧,٢٨	٠,٣٠٣	٢٤١,٥٤	٢٣٧,٢٨	كثافة الفرز (سم ^٣)
**٤٨,٧٠	٠,٥٧	٠,٥٢	**٤٨,٦٥	٠,٥٨	٠,٥٢	**٤٨,٧٢	٠,٥٨	٠,٥٢	سمك المنسوج (مم)
*٨,٢٦٩	١٨٥,٥٠	١٨٠,٠٣	٠,٧١١	١٨٤,٣٩	١٨٠,٠٣	٢٩,٨٤	١٨٦,٦٣	١٨٠,٠٣	وزن المنسوج (جم/م ^٢)
٣,٣٦	١١٣,٠٠	١٢٩,٠٠	٢,٦٥	١١١,٦٧	١٢٩,٠٠	٣,٢٥	١١٠,٦٧	١٢٩,٠٠	مقاومة الانفجار (رطل/بوصة ^٢)
*٧,٨٦	١٠٢١,٥	٢٧٦,٥	*٥,١٠	٤٣٠,٥٠	٢٧٦,٥	*٤,٩٥	٥٣٧,٥	٢٧٦,٥	مقاومة الاستهلاك (عدد اللغات)

* معلوية عند ٠,٠٥

قيمة ت عند ٠,٠٥ = ٤,٣٠

** معلوية عند ٠,٠١

قيمة ت عند ٠,٠١ = ٩,٩٢

- وقد نكر محمد سلطان (١٩٩٠) أن الأقمشة عند تعريضها للإجهادات عن طريق طرق العناية المختلفة سوف يؤثر على عمرها الإستهلاكي وبخاصة أن هناك ارتباط وثيق بين مقدرة الأقمشة على إمتصاص الطاقة ومقاومتها للتآكل والتلف أثناء الإستعمال، وللحصول على أقمشة مقاومة للتآكل يجب أن تكون ذات قابلية لإمتصاص الطاقة عند تعرضها للإجهادات وفي نفس الوقت لها القدرة على التخلص من هذه الطاقة عند إزالة الإجهادات دون أن يحدث تمزق أو تلف لهذه الأقمشة. كما أن مقاومة الأقمشة للتآكل بالإحتكاك تتلخص بإنخفاض سمك الخيوط وتماسكها وكثافتها. وهذا ما يتفق مع عزيزة العتلى (٢٠٠٢) بأن مقاومة الأقمشة القطنية المخلوطة للتآكل بالإحتكاك يكون أكبر من الأقمشة القطنية للخلاصة. حيث أن الألياف الصناعية لها مقاومة عالية للتآكل بالإحتكاك نتيجة عمليات الغسيل المتكررة مما يعطى عمراً إستهلاكياً كبيراً (محمد سلطان، ١٩٩٠).
- محمد نكر محمد سلطان (١٩٩٠): " الخامات النسجية " - منشأة المعارف، الإسكندرية.
- محمد علي بشر، و محمد ممدوح الروبي، و فتحى عبده بدير (١٩٩٠): " مقامة فى طرق الإحصاء وتصميم التجارب " - كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، الطبعة الرابعة - مركز الشهابى للطباعة والنشر.
- منال طلعت (١٩٩٨): " تقييم أداء بعض أنواع القشريات والسويت شيرت المنتجة محلياً من وجهة نظر المستهلك الأجنبى والمصرى وطبقاً للمواصفات القياسية العالمية " - رسالة ماجستير، قسم الإقتصاد المنزلى، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.
- رشا عبد الرحمن للناس (١٩٩٨): " إمكانية تطوير صناعة الملابس الجاهزة للأقمشة التريكو للوصول للمنافسة العالمية " - رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية.

II - المراجع الأجنبية :

- Annual Book of A.S.T.M Standards (1993): " Standard specification for knitted fabrics ". Vol.7 No.2. Sec.7. Part II, D 3887-90, U.S.A.
- Chen Bijian Govindaraj Muthu (1996): " A parametric study of fabric drape ". J. R. J., Vol.66. No.1.
- El-Okeily, Moustafa (1985): " On the dimensional stability of mitted fabrics (Plain Jersey Structures) ". The Bulletin of the Faculty of Engineering. Vol.XXL. Alex. University.
- Quaynor, I.; Nakajima, M. and Takahash, M. (1999): " Dimensional changes in knitted silk and cotton fabrics with laundering ". T.R.J. Vol.70 No.4.
- Marjory, J. (1989): " Essential of textiles ". Third Edition. Hoirtrinhart Winstone. New York.
- Zurek, W. and Cilslo, R. (1986): " Physical properties of welt Rnitted ". J.R.J. Vol.56 No.4.

I - المراجع العربية :

- أبنتام إبراهيم (١٩٨٨): " دراسة خواص بعض أنواع المنظفات الصناعية المحلية وأثرها على كفاءة الغسيل لبعض المنتجات المنسوبة " - رسالة ماجستير، قسم الإقتصاد المنزلى، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.
- المواصفات القياسية المصرية رقم ٢١٦١ / ١٩٩٢ : صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج بالإسكندرية.
- سامية إبراهيم لطفى (١٩٩٢): " الألياف والأنسجة والملابس وطرق العناية " - كتاب منشأة المعارف، الإسكندرية.
- عزة إبراهيم على، و سامية إبراهيم لطفى، و منال طلعت كشك (٢٠٠١): " التغيرات الحادثة فى بعض الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لأقمشة تريكو للحمة المزدوج (الملتون) بغسل الغسيل اليدوى " - مجلة الإسكندرية للبحوث لزراعية، مجلد ٤٦ عدد (٢): ٤٥-٣٧.
- عزيزة أحمد محمد العتلى (٢٠٠٢): " تأثير بعض المنظفات على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة التريكو " - رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد المنزلى، جامعة حلوان.

EFFECT OF LAUNDERING ON THE PHYSICAL AND MACHANICAL PROPERTIES OF JERSEY FABRICS

Dr. Fatma M. Salm ; Sohear M. El-Saedty and Safa M. Gmal
Home Eco. And Food Sci. Dept., Agric. Faculty, Zgazig University.

SUMMARY

This study aims to examine the effect of 15 wash/dry cycles with three types detergents on some physical and mechanical characteristics of two types of filgers kint wear fabrics (Jersey) 100% cotton and cotton / poly ester blend.

The results showed that there was a difference in physical and mechanical properties between control and tested samples in the stich length, the stich density, the mass persquare meter, and thickness, burst resistance and friction abrasion resistance.