

تأثير بعض متغيرات الحياكة على كفاءة أداء وصلات الحياكة للملابس التي تتعرض للإجهادات العالية (الأوفرولات)

صفية عبد العزيز ساروخ^١، عزة إبراهيم على^١، عادل صلاح الدين الجهيني^٢، منال محمد طلعت كشك^٢

الملخص العربي
الحياكة الضابطة بمنطقة ساق البنطلون للعينات وإن كانت
الوصلات التجريبية أفضل وبخاصة وصلة الجير.

كما أسفرت النتائج عن وجود تفاوت بين العينات المخيرة في
نسبة الاستطالة ما بين الوصلات الضابطة للأكمام والوصلات
التجريبية، حيث أن العينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر)
حققت نسبة استطالة أفضل للوصلة الضابطة عن الوصلة
التجريبية سواء كانت أوفر أم جير بينما العينة (٥٠% قطن -
٥٠% بوليستر) حققت نسبة استطالة أفضل للوصلة التجريبية
عن الوصلة الضابطة بالنسبة لوصلة الأوفر. وبالنسبة لساق
البنطلون حققت وصلات الحياكة التجريبية نسبة استطالة أفضل
من وصلات الحياكة الضابطة وبخاصة وصلات الأوفر ما عدا
العينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) حققت نسبة استطالة
أفضل لوصلة الجير الضابطة عن مثيلها التجريبية. كما يتضح من
النتائج أن وصلات الحياكة التجريبية للعينات سواء كانت أوفر
أم جير أفضل في درجة التجمع من وصلات الحياكة الضابطة.

المقدمة والمشكلة البحثية

تعتبر صناعة الملابس الجاهزة أحد أهم الصناعات في جمهورية
مصر العربية، وقد تمشى تطور هذه الصناعة جنباً إلى جنب مع
التقدم التكنولوجي الكبير في مجال الميكنة الحديثة بمختلف متغيراتها.
(أحمد النعماوي، ١٩٨٦).

يهدف هذا البحث إلى الوصول لأعلى كفاءة وظهية للملابس
العمل ذات القطعة الواحدة (الأوفرولات) التي تتحمل
الإجهادات وبخاصة في أماكن وصلات الحياكة المختلفة والتي
تحتاج إلى قوة تحمل عالية مع الوصول إلى أعلى كفاءة في طرق
وأاليب الحياكة وذلك من خلال بعض العوامل المختلفة التأثير
على الحياكة، حيث أجريت الدراسة العملية على عينة من
الأوفرولات تم أخذها من شركتان متمثلة في شركة أونكس،
شركة غاز مصر، وتمثلت في دراسة خصائص وصلات الحياكة
الضابطة، وخصائص خيوط الحياكة المستخدمة في خياطة القمصة
الأوفرولات مع إجراء دراسة تطبيقية لمعرفة تأثير متغيرات الحياكة
على أداء وخصائص وصلات الحياكة التجريبية للقمصة موضع
الدراسة. ومقارنة وصلات الحياكة الضابطة بوصلات الحياكة
التجريبية من خلال قوة الشد ونسبة الاستطالة ودرجة تجمع
وصلات الحياكة. أظهرت النتائج وجود علاقة معنوية بين
خصائص وصلات حياكة الكم وساق البنطلون للأوفرولات (قوة
الشد، ونسبة الاستطالة، درجة التجمع) وبين كلاً من: نوع
القماش ونوع وصلة الحياكة (الأوفر - الجير).

حيث حققت وصلات الحياكة التجريبية قوة شد أفضل من
وصلات الحياكة الضابطة للأكمام لنفس نوع الوصلة، كذلك
حققت نتائج وصلات الحياكة التجريبية تقارب مع نتائج وصلات

^١ قسم الاقتصاد المنزلي - كلية الزراعة - الإسكندرية

^٢ قسم هندسة الغزل والنسيج - كلية الهندسة - الإسكندرية

^٣ هذا البحث مستخرج من رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة / منال محمد طلعت

كشك، وقد حصلت على درجة الدكتوراه عام ٢٠٠٥.

استلام البحث في ١٤ فبراير ٢٠٠٦، للواقعة على النشر في ١٦ مارس ٢٠٠٦.

Imposed Seams المعروفة باسم حياكة الأوفر، أم حياكة طبقتين في القماش فأكثر lapped seam والمعروفة باسم حياكة الجيتر، وأنواع الفرز سواء كانت غرزة قفل مستقيمة Straight Lock (301) أم الغرزة ذات السلسلة المزدوجة (401) Double Chain Stitch أم غرزة السلسلة الخاصة بالأطراف Over Edge Chain Stitch ممثلة في الغرزة (504)، (516)، وهذه الأنواع من الحياكات والفرز هي الأكثر إستخداماً في حياكة ملابس العمال بصفة خاصة الأوفرولات.

كما سبق يتضح أهمية كفاءة الحياكة في مدى تأثيرها الإيجابي في رفع كفاءة الأداء الملبسى للأوفرولات أو التأثير السلبي الذي تحدثه عيوب الحياكات مثل وجود غرز تالفة (مقطوعة أو مفكوكة) أو وجود شد على خط الحياكة أو انزلاق لفرز الحياكة وهذا يؤثر على شكل وجودة المنتج النهائي. لذا يبذل المهتمين بالصناعة مزيد من الجهد لمحاولة رفع كفاءة الحياكة للأوفرولات وتقليل العيوب الناتجة منها عن طريق دراسة أسبابها ومحاولة الحد أو التقليل من حدوث مثل هذه العيوب. ومن المعروف أن الوظيفة الأساسية لوصلة الحياكة هي تجميع قطع الخامة (الباترون) معاً مكونة الملبس. ولكي تؤدي الحياكة وظيفتها بشكل صحيح يجب أن يكون للحياكة خواص مرتبطة عن قرب بخواص الخامة التي يتم حياكتها. ولتقييم جودة خط الحياكة لابد من دراسة خصائصها بهدف إعطاء تقييم للملبس على ضوء تلك الخصائص ومقارنة هذا التقييم بالسلوك الحقيقي للملبس عند الاستخدام.

وعن أهم أسباب تلف الأقمشة أثناء الحياكة ذكرت منا موسى (١٩٨٩) أن بعض الأقمشة تتعرض للتلف أثناء الحياكة لعدة أسباب منها عيوب ناتجة عن الإتلاف الميكانيكي، والإتلاف الحراري، عيوب ناتجة عن تجعد الوصلة وتلك العيوب تؤثر على مظهرها سلباً.

وتوضح Carr & Latham (1989) أن الحياكة تقوم على عنصرين أساسيين هما القماش المحاك وبحيط الحياكة، فإن ضعف الحياكة قد ينتج من حدوث قطع سواء للقماش أو للحيط أو في بعض الحالات النادرة لكليهما في آن واحد. كما وجدت Carr, &

ويشير محمد سلطان (١٩٩٠) ومحمد حسن (٢٠٠١) إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأقمشة في رفع مستوى جودة المنتجات النسيجية والملبسية، وذلك من خلال استخدام الألياف المخلوطة لما تمتاز به من خصائص من أهمها مقاومتها للكرمشة وزيادة متانتها وخاصة في أماكن وصلات الحياكة، بالإضافة إلى إعطاء المنتج المظهر الجميل والشعور بالراحة وسهولة الحركة وسهولة العناية. وهي خصائص تتوفر في الألياف المخلوطة أكثر منها في الألياف الطبيعية وهذه الأقمشة تحتاج إلى عناية خاصة في تصنيعها وبخاصة أثناء إجراء عمليات الحياكة والضغط الكامل للماكينات. بما يتناسب مع طبيعة كل خامات وبخاصة للملابس التي تتحمل الإجهادات العالية. ويذكر معروف أحمد (١٩٩٩) أن الملابس عالية التحمل يستخدم في تصنيعها خامات من نوع خاص وذات تركيب نسجي خاص وذات متانة عالية، كما يستخدم في حياكتها أنواع خاصة من الحياكات هذا بالإضافة إلى الخامات الملائمة وكذا بعض أنواع الفرز المناسبة وخيوط وأبر الحياكة الملائمة، كما أنه بالعرف على الأماكن الأكثر تعرضاً للإجهادات المختلفة فإنه يمكن قياس مقدار هذه الإجهادات ولا شك أنه بمهد الطرق لإنتاج حياكات ذات كفاءة عالية ومقدرة كبيرة على تحمل تلك الإجهادات أثناء الاستخدام، والتوفيق في اختيار الحياكات المناسبة والملائمة لطبيعة الخامة والذي يتناسب مع طبيعة الأداء الوظيفي بهدف رفع كفاءة الأداء الملبسى. لذا فإن الدور الإجتماعي الوظيفي والمهني الذي يقوم به الفرد يعتبر أحد الأسس الهامة التي يتحدد وفقاً لها مدى الاحتياج إلى الملابس الخاصة. حيث أن بعض الوظائف تفرض على العاملين بها زياً موحداً كالأوفرول مثلاً وغالباً ما تكون هذه الملابس ملائمة لتطلبات الوظيفة مثل عمال مصانع الكيماويات والحديد والصلب والغاز الطبيعي والنظافة (Liddell, L. 1988).

هذا وتنحصر خصائص الحياكات في الآتي: القوة Strength - الاستطالة Elasticity - المتانة Durability - الأمان Security - المظهر Appearance ويجب أن تتوازن هذه الخصائص مع مواصفات الخامة التي يتم حياكتها وذلك لتحقيق حياكة مثالية، تتناسب مع الاستخدام الأخير للوحدة المحاك وهو الذي يحكم اختيار نوع الحياكة سواء كانت حياكة مسرلفة S.S -Super

(1989) Latham أن أهم مشاكل تكوين الفرز تنحصر في: أنزلاق الفرز، الفرز غير المتزنة، الفرز المائلة، اختلاف كثافة الفرز.

ويؤكد محمد عبد الكريم (١٩٩٤) أن مشاكل الحياكة تنقسم إلى: مشاكل تكوين الفرز والتي تعطى مظهر حياكة وأداء سيء، ومشاكل تشويه القماش المخاط المعروفة بالإنبعاج والتي تؤدي أيضاً إلى سوء مظهرية الحياكة، ومشاكل تحطم بعض غرز الأقمشة على طول حط الحياكة.

وتذكر زينب السباعي (٢٠٠١) و غادة أبو عيشة (٢٠٠٢) أن هناك عوامل تؤثر على كفاءة وصلات الحياكة وهي: اختيار خيوط الحياكة الملائمة للأقمشة المصنوعة من نوع الإبرة، نوع ماكينة الحياكة، ونوع وصلة الحياكة المستخدمة، ومهارة تعامل القائم بعملية الحياكة، هذا ومع التنوع الواسع في الألياف وتركيبات الأقمشة المتاحة فإن تحقيق المظهر الجيد للحياكة يتطلب تقنيات متغيرة أثناء التصنيع.

ونظراً للإجهادات التي تتعرض لها ملابس العمال أثناء العمل وخصوصاً بأماكن وصلات الحياكة، والتي قد تم التعرف عليها أثناء الدراسة الاستكشافية للملابس عمال المصانع (الأوفرولات) من قبل الباحثة، حيث أظهرت هذه الدراسة وجود شكوى من قبل العمال بحسبوت تمزق لوصلات حياكة الأوفرولات بأماكن مختلفة بالمنسج للملابس شركة أونكس للنظافة وغاز مصر بنسب تراوحت بين (٨٠ %، ٨٧,٥%) عسل التوالى وخاصة في أماكن خياطة الكم وساق البنطلون، ومن هنا ظهرت مشكلة البحث في أهمية رفع كفاءة أداء وصلات الحياكة للملابس العمال لكي تؤدي وظيفتها بشكل صحيح وذلك من خلال الاهتمام برفع جودة الوصلات ومتغيرات الحياكة المستخدمة في خياطة الأوفرولات.

الأهداف البحثية

يهدف هذا البحث بصفة رئيسية إلى محاولة الوصول لمنتج ملبسى عالي الجودة من ملابس العمال ذات القطعة الواحدة (الأوفرولات)، والتي تتحمل الإجهادات العالية في أماكن وصلات الحياكة تسيحة للاستخدام والعناية. وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:

١- دراسة نوع وصلة الحياكة للأوفرولات الضابطة.

٢- المقارنة بين عينات ملابس العمال (الأوفرولات) بناءً على خصائص وصلات الحياكة والمتمثلة في: قوة الشد، ونسبة الاستطالة، ودرجة التجمد.

٣- دراسة خصائص خيوط الحياكة المستخدمة في خياطة الأوفرولات موضع الدراسة.

٤- دراسة العلاقة بين خصائص وصلات الحياكة التحريية والمتمثلة في: قوة الشد، ونسبة الاستطالة، ودرجة التجمد، ومقدار إنزلاق وصلة الحياكة وبين متغيرات الحياكة والمتمثلة في: كثافة الفرز في وحدة المساحة/سم، ونوع وصلة الحياكة، ونوع القماش، وشد الخيط، وضغط القدم الضاغط.

٥- دراسة العلاقة بين خصائص وصلات الحياكة التحريية والمتمثلة في: قوة الشد، ونسبة الاستطالة، ودرجة التجمد، ومقدار إنزلاق وصلة الحياكة وبين كلاً من نوع القماش ونوع وصلة الحياكة.

٦- مقارنة وصلات الحياكة الضابطة بوصلات الحياكة التحريية بالنسبة لخصائص وصلة الحياكة للوصول إلى أفضل وصلة حياكة.

الأسلوب البحثي

أولاً: تعريف المصطلحات العلمية

- الملابس عالية التحمل Clothes of Heavy Duty:


يذكر معروف أحمد (١٩٩٩) بأنها تلك الملابس التي لديها مقدرة عالية على مقاومة الإجهاد الذي قد تتعرض له أثناء الاستخدام، ومن أمثلتها ملابس العمال (الأوفرولات).

- ملابس العمل (Career Apparel):

تذكر فاطمة متولى (١٩٩٢) أن ملابس العمل هي تلك الملابس التي تتحمل الجهد الواقع عليها أثناء أداء العمل وعادة ما يفضل الرجال استخدام الأوفرولات أو البنطلون الجير، والذي يستخدم معه في بعض الأحيان الجاكت حسب طبيعة ونوع العمل.

كما تعرفها المواصفة القياسية الأمريكية ٤٢٣٢ - ١٩٥ ASTM (٢٠٠٣) بأنها ملابس عادة ما تكون ذات تصميم خاص لارتداها فقط في العمل سواء للعمال المهنيين أو الموظفين.

- خيط الحياكة Sewing Thread:




شكل ١. الحياكة المسرفة

٢- الحياكة المتراكبة حياكة طبقتين فأكثر (الجيتر) (L.S.):

Lapped Seam

تعرف بأنها حياكة طبقتين كحد أدنى يكون أحدهما محدد الطرف من جهة والأخر محدد في الجهة الأخرى شكل (٢).



شكل ٢. الحياكة المتراكبة

ثانياً: التعاريف الإجرائية:

- ملابس العمل ذات القطعة الواحدة (الأوفرول) (Overall):

هى عبارة عن تصميم ملبسى مخصص للعمل مكون من قطعة واحدة هى سويتر وبنطلون مخاطبين ببعضهما ومفتوحين من الأمام (بسأزرار أو عراوى أو بسوسته من الداخل مع كيسون) ويرتديه العمال أثناء أداء أعمالهم كتوع من أنواع الحماية.

- وصلة الحياكة الضابطة:

هى وصلات الحياكة الموجودة في الأوفرول موضع الدراسة والتي تم الحصول عليها من شركة غاز مصر وشركة أونكس للنظافة.

- وصلة الحياكة التجريبية:

هى وصلات الحياكة المستخدمة في الدراسة من خلال أنواع الحياكات S.S و L.S.

- القيمة المقاسة:

وهى القيمة التي تم قياسها للمعاملات السبعة (ضغط القدم الضاغظ، شد الحياكة، كثافة الغرز، نوع الحياكة، رقم الأبر، نوع

يعرف على زلط (١٩٩٥) حياكة الحياكة بأنه الحياكة المستخدم في حياكة الأقمشة وقد يكون مصنوع من ألياف طبيعية (Natural Fibers) مثل الخسوط القطنية أو مسن ألياف صناعية تركيبية (Synthetic Fibers) مثل البوليستر أو من خيوط مخلوطة (قطن - بوليستر) وهذه الخيوط لا بد وأن تكون مزوية من ثلاث خيوط فأكثر لتحتمل عملية الشد الواقعة عليها أثناء عملية الحياكة.

- الحياكة Sewing:

يعرف Carr & Latham (1989) الحياكة أنها عملية تجميع لأجزاء القطع الملبسية التي تستخدم فيها الخيوط الخاصة بواسطة ماكينة الحياكة وهي إحدى مراحل صناعة الملابس.

- إنزلاق الحياكة Seam Slippage:

توضح المواصفة القياسية الأمريكية ASTM - ٤٣٤ - ٩٥ (٢٠٠٣) أنه عند حياكة قطعتين من القماش معاً ثم وقوع شد على القطعة المحاكاة فإن الحياكة تفتح قبل أن تنقطع وهذا يعرف بإنزلاق الحياكة. وقد يقاس إنزلاق الحياكة بحيث لا يزيد عن ٥ مم تحت حمل محدد مسبقاً، في ظروف قياسية.

- موج الحياكة Seam Pucker:

توضح المواصفة القياسية الأمريكية AATCC - ٨٨ (٢٠٠٣) أن موج الحياكة يشير إلى (الكشكشة) الحادثة في الحياكة فور إتمام الحياكة أو بعد عمليات الغسيل مسببة مظهر غير مقبول للحياكة.

- قوة شد الحياكة Seam Tensile Strength:

يعرف مجدى العارف (٢٠٠٢) قوة شد الحياكة بأنها مقاومة قطع خيط الحياكة عند وصلة الحياكة تحت ظروف قياسية.

- الحياكة المسرفة والجيتر:

يعرف Carr & Latham (1989) الحياكة المسرفة والحياكة المتراكبة (جيتر) طبقاً للتصنيف الأمريكي F.S (١٩٨٣) والتصنيف البريطاني العام للحياكات (B.S.I) - ٣٨٧٠ - (١٩٨٢)

١- الحياكة المسرفة (البسيطة) (S.S.): Super Imposed Seams

تعرف بأنها حياكة طبقتين من القماش تكونان محددتا الطرف من نفس الجهة شكل (١).

● تقسيم درجة تجعد وصلات الحياكة في الأوفرولات الضابطة وذلك طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية - AATCC - 88 - (٢٠٠٣).

٢- خيوط الحياكة:

تم تحديد واختبار الخيوط المستخدمة في حياكة أقمشة (الأوفرول) من الأنواع المصنعة محلياً والتي تم الحصول عليها من الشركة العربية وبوليفارا للفرز والنسيج لعمل الوصلات التحريية المتبعة في الدراسة، حيث تم اختيار نوعين من الخيوط أحدهما خيط (بوليستر ١٠٠%) مصبوغ والذي تم اختياره بناءً على درجة تحملته للإجهادات العالية والإحتكاك والأخر مخلوط بنسبة (٧٠% بوليستر - ٣٠% قطن) خيط محسوري مصبوغ والذي تم اختياره على أساس وجود نسبة عالية من البوليستر والذي يعطى المثانة العالية بالإضافة إلى مميزات الألياف الطبيعية وتمثل الاختبارات المعملة في إجراء الاختبارات الكيميائية لدراسة نوع الألياف ونسبتها وإجراء بعض الاختبارات الخاصة بدراسة الخصائص الفيزيائية والمثنتلة في قياس ثمره الخيط، عدد اليرمات في وحدة الطول، حساب أس اليرم، بالإضافة للخصائص الميكانيكية والمثنتلة في قياس قوة الشد والاستطالة وتعيين معامل احتكاك الخيوط.

٣- إعداد عينات الأقمشة المختبرة للحياكة:

تم تجهيز العينات (التي تم التحصل عليها من نفس أقمشة العينة الضابطة للأوفرول) طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM - 1683-89 - (٢٠٠٠). لحياكتها بنوعين من الحياكات وهي: الحياكة الأوفر والحياكة الجيتر كل على حده، وقد أجريت الحياكات طبقاً للتصميم الإحصائي Fractional Factorial Design % من خلال دراسة تأثير ٧ عوامل (ضغط القدم الضاغط، شد الخيط، كثافة الفرز، نوع الخيط، رقم الأبرة، نوع الوصلة، نوع القماش) حيث كانت عدد التحارب العاملية = ٢^٧ (ن = عدد العوامل = ٧) - ٢^٧ = ١٢٨، وقد تم إجراء ربع التحارب العاملية أي بقسمة العدد الإجمالي على أربعة يكون عدد التحارب ٤/١٢٨ = ٣٢ تجربة. بمستويين لكل عامل جدول (١).

الوصلة، نوع القماش) أو لخصائص وصلات الحياكة وذلك طبقاً للفرامات الضابطة القياسية لأجهزة القياس بصندوق دعم صناعة الفرز والنسيج بالإسكندرية.

- القيمة المتوقعة:

وهي القيمة التي يتم حسابها باستخدام المعادلة المقترحة وهي معادلة خط الإغمدار (ص = أ + ب س)

ثالثاً: الخطوات الإجرائية للبحث:

اتبع هذا البحث دراسة تقييمية لأداء ملابس العمل ذات القطعة الواحدة (الأوفرول) من حيث أداء وصلات الحياكة الضابطة والتحريية، كما تم استخدام نوعان من الحياكات وهي حياكة الجيتر Lap-Felled Seam والحياكة المسرفة Super Imposed Seams مع اختيار نوع مناسب من خيوط الحياكة الملائمة لحياكة أقمشة ملابس العمل موضع الدراسة والمتاحة بالمصانع المحلية لاستخدامها في حياكة وصلات الحياكة التحريية والتي يتم تقييم أدائها.

١- ملابس العمل (الأوفرول):

تم تحديد واختيار العينات المستخدمة في الدراسة والمثنتلة في ملابس العمل (الأوفرول) بعد الدراسة الاستكشافية (Pilot Study) التي قامت بها الباحثة لتجميع عينات الأوفرولات وذلك من خلال شركتان وهي شركة غاز مصر - شركة أونكس للنظافة. ومن خلال الدراسة المعملة تم تقييم أداء المنتج الملبس موضع الدراسة لملابس العمل ذات القطعة الواحدة (الأوفرول) وذلك من خلال دراسة خصائص وصلات الحياكة المختلفة لتحديد مدى كفاءة هذا المنتج نظراً لتعرض هذه النوعية من ملابس العمل للإجهادات العالية، حيث أجريت مجموعة من الاختبارات وهي:

● تحديد نوع وصلة الحياكة المستخدمة في العينة الضابطة.

● اختبار قوة الشد ونسبة الاستطالة لوصلات الحياكة الضابطة طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية ASTM - 1683 - (١٩٩٠) وذلك لكل من الأكمات وخط الحياكة الجانبي أو الداخلي لساق البنطلون كل حسب نوع الحياكة المستخدم.

جدول ١. مستويات العوامل المستخدمة في تجارب وصلات الحياكة التجريبية

العوامل	المستويات	مجموعة (أ)	مجموعة (ب)
١- ضغط القدم الضاغط	عالي	عالي	
٢- شد الخيط	عالي	عالي	منخفض
٣- كثافة الغرز	٥ غرز/ سم	٥ غرز/ سم	٣ غرز/ سم
٤- نوع الخيط	١٠٠% بوليستر	١٠٠% بوليستر	٣٠% قطن - ٧٠% بوليستر
٥- رقم الإبر (بالترقيم الإنجليزي)	أبرة ١٨	أبرة ١٨	أبرة ١٦
٦- نوع الوصلة	حياكة متراكبة (حيز)	حياكة متراكبة (حيز)	حياكة مسرطة (أوفر)
٧- نوع القماش	٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر	٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر	٥٠% قطن، ٥٠% بوليستر

رابعاً: تحليل البيانات:

تم التحليل الإحصائي بالإستعانة بالحاسب الآلي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS v.9 للحصول على المعالجات التالية: المتوسط الحسابي - الإنحراف المعياري وتحليل التباين (ANOVA) ومعامل الإنحدار ومعامل الارتباط المتعدد. وذلك لتحليل البيانات والعلاقة بين العيّنات موضع الدراسة سواء أكانت للحياكات الضابطة أم الحياكات التجريبية كل حسب التحليل الإحصائي المناسب.

هذا وقد تم استخدام معادلة مقترحة لتحديد القيم المتوقعة للمعاملات السبعة (ضغط القدم الضاغط، شد الخيط، كثافة الغرز، نوع الخيط، رقم الأبر، نوع الوصلة، نوع القماش) وهذه المعادلة تمثل العلاقة بين خصائص وصلة الحياكة وبين المعاملات السبعة تحت الدراسة، حيث تم تحديد معنوية العلاقات عند مستوى معنوية ٠,٠٥. وذلك بإستخدام اختبار (ت) مع الأخذ في الاعتبار أنه سوف يتم استبعاد المعاملات التي لم تظهر لها أى معنوية.

المعادلة المقترحة: (ص) = أ + ب_١س_١ + ب_٢س_٢ + ب_٣س_٣ + ب_٤س_٤ + ب_٥س_٥ + ب_٦س_٦ + ب_٧س_٧ حيث ص: خصائص وصلة الحياكة، أ: ثابت (أ = ص - ب_١س_١ - ب_٢س_٢ - ب_٣س_٣ - ب_٤س_٤ - ب_٥س_٥ - ب_٦س_٦ - ب_٧س_٧)
ب: معامل الإنحدار

$$ب = \frac{\text{مجموع مربع القيم لحاصل ضرب (ص × س)}}{\text{مجموع مربع القيم لقيمة س}}$$

س: المعاملات السبعة

حيث تدرجت التجارب من التجربة (١) إلى التجربة (٣٢) وذلك لنوعين من أقمشة الأوفرولات (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر)، (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر)، (جدول ٢).

هذا وقد تم اختبار خصائص وصلات الحياكة التجريبية في أقمشة الأوفرولات تحت الدراسة من خلال:

أ- اختبار قوة الشد ونسبة الاستطالة لوصلات الحياكة التجريبية، وفقاً للمواصفة القياسية الأمريكية ASTM - ٥٠٣٥ - (٢٠٠٣).

ب- اختبار تجعد وصلات الحياكة التجريبية وذلك طبقاً للمواصفة القياسية AATCC-٨٨٨-ب (٢٠٠٣).

ج- حساب انزلاق وصلات الحياكة التجريبية وفقاً للمواصفة القياسية ASTM ٩٥-٣٤٣-٩٥ (٢٠٠٣).

وقد أجريت تجارب الدراسة العملية لجميع الاختبارات المتعلقة بدراسة خصائص (الأوفرولات) موضع الدراسة والمتمثلة في: اختبار خصائص وصلات الحياكة الضابطة للأوفرولات المختبرة بالإضافة لإختبار خصائص خيوط الحياكة واختبار خصائص وصلات الحياكة التجريبية والتي قامت الباحثة بجياكتها، وذلك بمعامل صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بالإسكندرية وذلك في ظروف جو قياسية من درجة حرارة (٢٠ ± ٢) ورطوبة نسبية (٩٥ ± ٢).

جدول ٢. التصميم الإحصائي للتجارب طبقاً لتجارب العاملية الجزئية % Fractional Factorial Design

رقم التجربة	ضغط القيم الضاغطة	شد الخيط	كثافة الغرز/سم	نوع الخيط	رقم الأبرة	نوع الوصلة	نوع القماش (طن-بوليستر)	نسبة القطن
١	عالي	عالي	٥	بوليستر	١٨	جيبز	٣٥	
٢	عالي	عالي	٥	بوليستر	١٦	جيبز	٥٠	
٣	عالي	عالي	٥	قطن/ بوليستر	١٨	أوفر	٣٥	
٤	عالي	عالي	٥	قطن/ بوليستر	١٦	أوفر	٥٠	
٥	عالي	عالي	٣	بوليستر	١٨	أوفر	٥٠	
٦	عالي	عالي	٣	بوليستر	١٦	أوفر	٣٥	
٧	عالي	عالي	٣	قطن/ بوليستر	١٨	جيبز	٥٠	
٨	عالي	عالي	٣	قطن/ بوليستر	١٦	جيبز	٣٥	
٩	عالي	منخفض	٥	بوليستر	١٨	أوفر	٥٠	
١٠	عالي	منخفض	٥	بوليستر	١٦	أوفر	٣٥	
١١	عالي	منخفض	٥	قطن/ بوليستر	١٨	جيبز	٥٠	
١٢	عالي	منخفض	٥	قطن/ بوليستر	١٦	جيبز	٣٥	
١٣	عالي	منخفض	٣	بوليستر	١٨	جيبز	٣٥	
١٤	عالي	منخفض	٣	بوليستر	١٦	جيبز	٥٠	
١٥	عالي	منخفض	٣	قطن/ بوليستر	١٨	أوفر	٣٥	
١٦	عالي	منخفض	٣	قطن/ بوليستر	١٦	أوفر	٥٠	
١٧	منخفض	عالي	٥	بوليستر	١٨	أوفر	٣٥	
١٨	منخفض	عالي	٥	بوليستر	١٦	أوفر	٥٠	
١٩	منخفض	عالي	٥	قطن/ بوليستر	١٨	جيبز	٣٥	
٢٠	منخفض	عالي	٥	قطن/ بوليستر	١٦	جيبز	٥٠	
٢١	منخفض	عالي	٣	بوليستر	١٨	جيبز	٥٠	
٢٢	منخفض	عالي	٣	بوليستر	١٦	جيبز	٣٥	
٢٣	منخفض	عالي	٣	قطن/ بوليستر	١٨	أوفر	٥٠	
٢٤	منخفض	عالي	٣	قطن/ بوليستر	١٦	أوفر	٣٥	
٢٥	منخفض	منخفض	٥	بوليستر	١٨	جيبز	٥٠	
٢٦	منخفض	منخفض	٥	بوليستر	١٦	جيبز	٣٥	
٢٧	منخفض	منخفض	٥	قطن/ بوليستر	١٨	أوفر	٥٠	
٢٨	منخفض	منخفض	٥	قطن/ بوليستر	١٦	أوفر	٣٥	
٢٩	منخفض	منخفض	٣	بوليستر	١٨	أوفر	٣٥	
٣٠	منخفض	منخفض	٣	بوليستر	١٦	أوفر	٥٠	
٣١	منخفض	منخفض	٣	قطن/ بوليستر	١٨	جيبز	٣٥	
٣٢	منخفض	منخفض	٣	قطن/ بوليستر	١٦	جيبز	٥٠	

* نوع وصلة الحياكة: نسبة الخلط لخيط الحياكة (٧٠% بوليستر - ٣٠% قطن).

• حياكة طبقتين قماش فأكتر (جيبز) Lap Felled Seam (LS)

• حياكة مسرلة (أوفر) Super Imposed (SS)

معنوية ٠,٠٥، وهذا ما يتضح من نتائج نسبة الاستطالة لحياكة الكم والتي كانت أعلى في شركة غاز مصر عنها في شركة أونكس والتي بلغت نسبتها (٢٥,٤٧%)، (٢٢,٥%) على التوالي. أما بالنسبة لحياكة ساق البنطلون فكانت (١٥,٨٧%) للحياكة المسرفة لشركة أونكس، (١١,٧%) لغرزة القفل مع السرفة و(١٧,٩٢%) لحياكة الجيتر لأوفرول شركة غاز مصر.

ج- درجة تجعد وصلة الحياكة:

من تقسيم درجة تجعد وصلة الحياكة طبقاً للوحة قياس درجة التجمد طبقاً (للمواصفة القياسية AATCC - B88 - ٢٠٠٣) والتي تشير درجة (١) إلى أقصى درجة تجعد وتشير درجة (٥) إلى أقل درجات التجمد، وجد أن متوسط درجة التجمد لشركة غاز مصر (٢,٥٦) بإغراف معيارى قدره $\pm ٠,٣٩$ و شركة أونكس (٢,٦٧) بإغراف معيارى قدره $\pm ٠,٥$ ، حيث تعتبر العينة التي تقسيم بدرجة أقل من ٣ عينة رديئة.

وبالتحليل الإحصائي أتضح وجود علاقة معنوية بين العينات المختبرة حيث كانت قيمة ف = ٢١,٨٩ عند مستوى معنوية ٠,٠٥.

جدول ٣. اختبار (ف) لبعض خصائص وصلات الحياكة الضابطة للباس العمل (الأوفرولات) موضع الدراسة

د.ح	قيمة ف	نتائج الاختبارات
		أ- قوة الشد لوصلة حياكة
٨,٤٢	١٩,٤٨	- الكم
٨,٤٢	٦٨,٥٧	- ساق البنطلون
		ب- الاستطالة لوصلة حياكة
٨,٤٢	١,١٦	- الكم
٨,٤٢	٧٥,٢٧	- الأرجل
٣٢,٢	٢١,٨٩	ج- درجة تجعد الوصلة

د.ح: درجات الحرية

ثالثاً: النتائج المتعلقة بخصائص خيوط الحياكة:

يبين جدول (٤) خصائص خيوط الحياكة والتي تم الحصول عليها من الشركة العربية وبوليفارا للفرز والنسيج المستعمدة في حياكة العينات التجريبية.

النتائج والمناقشة

أولاً: النتائج المتعلقة بالحياكات الضابطة ونوع الوصلة:

أوضحت النتائج البحثية أن أوفرولات شركة أونكس (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) محاكة بخيط بوليستر ١٠٠% وأن وصلة الحياكة من النوع الأوفر (٥ فتلة) بما غرزة قفل ٤ غرز/سم لجميع الحياكات. وإن أوفرولات شركة غاز مصر (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) محاكة بخيط بوليستر ١٠٠% وأن وصلة الحياكة للكُم وساق البنطلون من الداخل من النوع الأوفر (٣ فتلة) بما غرزة قفل ٤ غرز على السطر، وحياكة جيتر (متراكبة) ٣ غرز/سم لساق البنطلون من الخارج.

ثانياً: خصائص وصلات الحياكة الضابطة:

أوضحت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام ANOVA بمجدول (٣) أن العلاقات بين العينات المختبرة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر)، (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) تتمثل في الأتي:

أ- قوة الشد:

يبين وجود علاقة معنوية بين العينات المختبرة لكل من وصلة حياكة الكم قيمة ف = ١٩,٤٨ ووصلة حياكة ساق البنطلون قيمة ف = ٦٨,٥٧ عند مستوى معنوية ٠,٠٥.

وهذا ما أظهرته نتائج متوسط قوة الشد لوصلة حياكة الكم الضابطة والتي كانت لشركة غاز مصر (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) أعلى من شركة أونكس للنظافة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) حيث كانت القيمة مقدره بالكجم (٢٣,٢، ٢٢,٧) على التوالي أما بالنسبة لنتائج قوة شد ساق البنطلون فقد بلغت (٣٠,٢ كجم) لحياكة الجيتر، و(٢٥,٨١ كجم) لحياكة غرزة القفل مع السرفة وهذا بالنسبة لشركة غاز مصر (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر)، أما بالنسبة لشركة أونكس (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) فكانت قوة الشد للحياكة المسرفة (الأوفر) (١٩,١٧ كجم).

ب- النسبة المتوية للاستطالة:

يتضح وجود علاقة معنوية بين العينات المختبرة بالنسبة وصلة حياكة ساق البنطلون حيث أن قيمة ف = ٧٥,٢٧ عند مستوى

جدول ٤. نتائج اعتبارات خصائص محوط الحياكة المستخدمة في

حياكات الوصلات التجريبية

النوع الثانى	النوع الأول	الخط
محورى	بوليستر	نسبة الخط
٣٠% قطن	١٠٠%	١٠٠%
٧٠% بوليستر		
Yarn count: نمرة الخط		
٢/٣٧,٤	٢/٣٧,٥	- متوسط النمرة E
٠,٢	٠,٧	- معامل الاختلاف %
٦,٥	٦,٣	- التحاوز %
Tensile Strength: قوة الشد		
١,٢٤٢	١,١٥٩	- حمل الشد (كجم)
٥,٣	٦,٩	- معامل اختلاف %
٣٩,٣	٣٩,٨	- للثلاثة RKM (جم/تكس)
١٦,٠٠	١٦,٩	- الاستطالة %
٤,٢	٤,٠٠	- معامل الاختلاف %
Twist: الومرات		
Z/١٠٠٦	Z/٩٨٤	- عدد الومرات /متر
١,٥	٣,٢	- معامل الاختلاف %٢
٥,٩	٥,٨	- أس الومر
Abrasion مقاومة الاحتكاك		
١٥	١٩	resistance دورة

رابعاً: النتائج المتعلقة بالحياكات التجريبية:

تم إجراء التحليل الإحصائى لإيجاد العلاقات الارتباطية لوصلات الحياكة التجريبية وفقاً للتصميم الإحصائى المستخدم لإجرائها، وذلك لدراسة بعض خصائص هذه الحياكات والمتمثلة في قوة الشد ونسبة الاستطالة ودرجة تجمع وصلات الحياكة بالإضافة لمقدار انزلاق الحياكة مع اختلاف ترتيب نوعى الأقمشة التي اشتملت عليها التعارب حيث اشتمل التحليل الإحصائى على نوعى الأقمشة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر شركة أولكس)، (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر شركة غاز مصر).

أ- قوة الشد:

يتضح من نتائج قوة الشد لوصلة الحياكة المسرلفة (الأوفر) أن العينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) أفضل قوة شد حققتها التحربة ٣ بمقدار (٢٥,٨٣ كجم) وأقلهم التحربة ٦ بقوة شد (١٤,٧٤ كجم)، وأن العينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) أفضل قوة شد كانت للتحربة ٤ (٢٩,٤٥ كجم) وأقلهم التحربة ٥

(١٦,٨٦ كجم). أما بالنسبة للحياكة المتراكبة (جيز) فكانت العينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) أفضل قوة شد حققتها التحربة ١٩ (٣٢,١٥ كجم) وأقلهم التحربة ١٣ (١٠,٥٥ كجم)، والعينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) أفضل قوة شد كانت للتحربة ١١ (٣٥,٩٢ كجم) وأقلهم التحربة ٢١ (١٢,٨١ كجم).

كما توضح النتائج الارتباطية بجدول (٥) وجود علاقة معنوية موجبة بين قوة الشد وكثافة الغرز في وحدة المساحة / سم (٥ غرزة / سم، ٣ غرزة / سم) بقيمة معامل انحدار ٥,٤٧ عند مستوى معنوية ٠,٠٥، بينما توجد علاقة معنوية سالبة مع نوع حيط الحياكة المستخدم في حياكة العينات (١٠٠% بوليستر)، (٣٠% قطن - ٧٠% بوليستر) بقيمة معامل انحدار -١,٤٥، وتوجد علاقة معنوية سالبة بين قوة الشد ونوع القماش (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر)، (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) بقيمة معامل انحدار -١,٩٨ عند مستوى معنوية ٠,٠٥ حيث أن المعادلة المقترحة التي تشتمل على كثافة الغرز في وحدة المساحة ونوع الحياكة ونوع القماش كانت معنوية عند مستوى معنوية ٠,٠٥. وتؤكد هذه النتائج معامل الارتباط المتعدد حيث يوجد ارتباط بين القيمة المقاسة والقيمة المتوقعة للتعارب حيث بلغت ٠,٨٨١، مما يؤكد اعتماد قوة الشد على كل من عدد الغرز في وحدة المساحة ونوع الحيط المستخدم في وصلات الحياكة ونوع القماش المستخدم في التعارب.

جدول ٥. العلاقات الارتباطية لقوة شد وصلات الحياكة التجريبية

العوامل	قيمة معامل الارتباط	
	معامل الانحدار	المحدد
الثابت	٢١,٩٧*	٠,٨٨١
كثافة الغرز في وحدة المساحة/سم	٥,٤٧*	
نوع وصلة الحياكة	-١,٤٥*	
نوع القماش	-١,٩٨*	

ب- نسبة الاستطالة:

حيث أظهرت نتائج قياس نسبة الاستطالة للحياكة المسرلفة (أوفر) بالنسبة للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) أفضل نسبة استطالة حققتها التحربة ٢٨ (١٢,٦%) وأقلهم التحربة ٦ (٨,٦٥%) وبالنسبة للعينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) حققت

ج- درجة التجمد:

بدراسة درجة التجمد في الحياكة المسرّفة (الأوفر) بالنسبة للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) كانت أفضل درجة تجمد حققتها النجربة ١٥ (٤,٦٥ درجة) وأقل درجة تجمد كانت للنجربة ١٧ (٣,٥) درجة). أما بالنسبة للعينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) أفضل درجة تجمد للنجربة ٢٧ (٤,٣٥) درجة) وأقلهم النجربة ٥ (٣,٢٥) درجة). وبدراسة درجة التجمد في الحياكة المترابكة (جيت) للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) وجد أن أفضل درجة تجمد للنجربة ٣١ (٤,٥) درجة) وأقلهم النجربة ١ (٣,٦) درجة). أما بالنسبة للعينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) أفضل درجة تجمد للنجربة ١١ (٤) درجة) وأقلهم النجربة ٢ (٣,١) درجة).

كما أتضح من نتائج العلاقات الإحصائية الموضحة بمجدول (٧) وجود علاقة معنوية سالبة بين درجة تجمد وصلة الحياكة ومستوى شد خيط الحياكة بقيمة معامل انحدار -٠,١٧ عند مستوى معنوية ٠,٠٥، بينما توجد علاقة موجبة معنوية بين درجة تجمد وصلة الحياكة التجريبية ونوع القماش المستخدم في الحياكة (٣٥% القطن - ٦٥% بوليستر)، (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) بقيمة معامل انحدار ٠,١٨ عند مستوى معنوية ٠,٠٥، حيث أن المعادلة المقترحة التي تشتمل على شد الخيط ونوع القماش كانت معنوية عند مستوى معنوية ٠,٠٥، وتؤكد هذه النتائج معامل الارتباط المتعدد حيث يوجد ارتباط بين القيمة المقاسة والقيمة المتوقعة حيث أن قيمة معامل الارتباط تعادل ٠,٦٢، وهذا يؤكد اعتماد درجة تجمد وصلة الحياكة على كل من مستوى شد الخيط ونوع القماش المستخدم في التحارب، حيث يذكر (Abd El-Megid, Y. (1999)) أن تجمد وصلات الحياكة يرجع أساساً لخيط الحياكة بالإضافة إلى التركيب النسحي للقماش ونوع الوصلة ونمرة خيط الحياكة ومقاس الأبرة.

جدول ٧. العلاقات الارتباطية لدرجة تجمد وصلات الحياكة التجريبية

العوامل	قيمة معامل الانحدار	معامل الارتباط المتعدد
الثابت	٣,٨٨*	٠,٦٢*
شد الخيط	-٠,١٧*	
نوع القماش	٠,١٨*	

النجربة ٢٧ أفضل نسبة استطالة (٣١,٧%) وأقلهم النجربة ٥ (١٣,٥%). أما بالنسبة للحياكة المترابكة (الجيت) فأظهرت العينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) أفضل نسبة استطالة حققتها النجربة ١٩ (١٢,٢٥%) وأقلهم النجربة ٢٢ (٨,٧٥%). وبالنسبة للعينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) فأفضل نسبة استطالة حققتها النجربة ٢٠ (١٦,١٥%) وأقلهم النجربة ٢١ (١١,٥٥%).

وبدراسة نتائج العلاقات الإحصائية الموضحة بمجدول (٦) أنه من خلال معادلة خط الانحدار يوجد علاقة معنوية سالبة بين نسبة الاستطالة ونوع وصلة الحياكة بقيمة معامل انحدار -٢,٢٨ عند مستوى معنوية ٠,٠٥، كما يوجد علاقة سالبة معنوية بين نسبة الاستطالة ونوع القماش (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر)، (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) بقيمة معامل انحدار -٣,٧٩ عند مستوى معنوية ٠,٠٥، حيث أن المعادلة المقترحة التي تشتمل على نوع وصلة الحياكة ونوع القماش كانت معنوية عند مستوى معنوية ٠,٠٥، وتؤكد نتائج معامل الارتباط المتعدد ما سبق حيث يوجد ارتباط معنوي بين القيمة المقاسة والقيمة المتوقعة حيث بلغت قيمة معامل الارتباط المتعدد ٠,٧٣٢، مما يؤكد اعتماد نسبة الاستطالة وتأثرها بكل من نوع وصلة الحياكة ونوع القماش المستخدم في التحارب، ويؤكد ذلك فيما قامت به (Ragab, M. (2003)) تحسین الأداء في حياكة بعض الأقمشة غير التقليدية، وجد أن أهم العوامل المؤثرة على جودة وصلة الحياكة هي شد خيط الماكوك ونوع الأبرة، كما أن قوة الشد ونسبة الاستطالة لوصلة الحياكة له علاقة بجودة الوصلات.

جدول ٦. العلاقات الارتباطية لنسبة الاستطالة لوصلات الحياكة التجريبية

العوامل	قيمة معامل الانحدار	معامل الارتباط
الثابت	١٤,٥٢*	٠,٧٣٢
نوع وصلة الحياكة	-٢,٢٨*	
نوع القماش	-٣,٧٩*	

د- مقدار الانزلاق:

يتضح من دراسة انزلاق وصلة الحياكة المقطرة بالمليمتر من المعادلة (انزلاق وصلة الحياكة = استطالة وصلة الحياكة - استطالة القماش عند حمل ٥ كجم) حيث تمثلت نتائج الانزلاق في الحياكات المسرلفة (الأوفر) بالنسبة للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) أن أقصى قيمة انزلاق كانت للتحربة ٢٤ بمقدار (٣,٣٨ مم) وأقلهم للتحربة ١٧ (١,٢٥ مم). وبالنسبة للعينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) أقصى قيمة انزلاق للتحربة ٣٠ (٨,٤ مم) وأقلهم للتحربة ٤ (٢,٣٩ مم). وبالنسبة لنتائج الانزلاق في الحياكة الجير كانت العينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) أعلى قيمة انزلاق للتحربة ١٣ (٣,٥ مم) وأقلهم للتحربة ١ (٠,٨٧ مم)، وبالنسبة للعينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) حققت التحربة ٢٥ (٣,٦٩ مم) وأقلهم التحربة ٧ بمقدار (٠,٩٥ مم).

كما يتضح من نتائج العلاقات الإحصائية الموضحة بجدول (٨) أنه من خلال استخدام معادلة خط الانحدار توجد علاقة معنوية سالبة بين مقدار انزلاق وصلة الحياكة وكل من ضغط القدم الضاغظ (عالي - منخفض). بمقدار -٠,٤ عند مستوى معنوية ٠,٠٥، وشد الخيط (عالي - منخفض). بمقدار -٠,٣ عند مستوى معنوية ٠,٠٥، وكثافة الغرز / سم (٥ غرزة / سم - ٣ غرزة / سم) عند مستوى معنوية ٠,٠٥، ونوع وصلة الحياكة (جير - أوفر). بمقدار -١,٤ عند مستوى معنوية ٠,٠٥، ونوع القماش، كما وجد أن قيمة معامل الانحدار مع نوع القماش -٠,٧ عند مستوى معنوية ٠,٠٥، حيث أن المعادلة المقترحة التي تشمل ضغط القدم الضاغظ وشد الحياكة وكثافة الغرز في وحدة المساحة ونوع وصلة الحياكة، ونوع القماش كانت معنوية عند مستوى ٠,٠٥.

وتؤكد هذه النتائج معامل الارتباط المتعدد حيث يوجد ارتباط بين القيمة المقاسة والقيمة المتوقعة حيث بلغت قيمة معامل الارتباط المتعدد ٠,٩٤، مما يؤكد اعتماد مقدار انزلاق الحياكة على كل من ضغط القدم الضاغظ، شد الخيط، كثافة الغرز، ونوع وصلة الحياكة، ونوع القماش المستخدم في التحارب.

حيث يؤكد Galuszynski (1985). أن مشكلة الانزلاق

للحياكة تعتمد أساساً على نوع الحياكة وكثافة الغرز وشد محيط الحياكة.

جدول ٨. العلاقات الارتباطية لمقدار انزلاق وصلة الحياكة التجريبية عند قوة شد (٥ كجم)

العوامل	قيمة معامل الانحدار	معامل الارتباط
الثابت	٣,٤٤	٠,٩٤
ضغط القدم الضاغظ	-٠,٤	
شد الخيط	-٠,٣	
كثافة الغرز في وحدة المساحة/سم	-٠,٣	
نوع وصلة الحياكة	-١,٤	
نوع القماش	-٠,٧	

خامساً: المقارنة بين وصلات الحياكة التجريبية وبين عينات الأقمشة المختبرة:

يوضح جدول (٩) العلاقات الإحصائية للمقارنة بين وصلات الحياكة التجريبية (وصلة الأوفر ووصلة الجير) والمقارنة بين عينات الأقمشة المختبرة، (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر)، (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) وذلك لجميع تجارب وصلات الحياكة التجريبية بناءً على الخصائص المختبرة (قوة الشد، ونسبة الاستطالة، ودرجة السطح، ومقدار انزلاق وصلة الحياكة)، حيث يتضح من نتائج العلاقات الإحصائية باستخدام تحليل التباين (ANOVA) الآتي:

أ- قوة الشد:

يتضح وجود علاقة معنوية بين تجارب وصلات الحياكة التجريبية المتمثلة في وصلة الجير ووصلة الأوفر بمقدار ١٨,٦٢ حيث أن تجارب وصلة الجير حققت أفضل النتائج لقوة الشد عن تجارب وصلة الأوفر لجميع عينات الأقمشة المختبرة حيث أن أعلى قيمة حققتها (٤٦,٦٢ كجم).

كما وجد علاقة معنوية بين عينات الأقمشة المختبرة لتجارب وصلات الحياكة التجريبية والمتمثلة في عينة، (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر)، (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر). بمقدار ١٥,٠١ وذلك

تجارب وصلية الجيتر حققت أفضل النتائج لدرجة تجعد الوصلة بالمقارنة بتجارب وصلية الأوفر لجميع عينات الأقمشة المختبرة. حيث أن أعلى قيمة حققتها لدرجة تجعد الوصلة ٤,٩٥، كما يوجد علاقة معنوية بين عينات الأقمشة المختبرة لتجارب وصلات الحياكة التحريية بمقدار ٢٢,٣ عند مستوى معنوية ٠,٠٥.

وهذا ما تؤكدته النتائج لأقصى درجة تجعد لوصلة الأوفر كانت للتجربة ١٥ للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) بدرجة تجعد (٤,٦٥) يليها التجربة ٢٧ بدرجة تجعد (٤,٣٥) للعينة (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر). وبالنسبة لوصلة الجيتر كانت أقصى درجة تجعد للتجربة ٣١ للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) بمقدار (٤,٥) وأقل قيمة للتجربة ١١ للعينة (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر) بدرجة تجعد (٤) وعن تأثير نوع القماش وجد أن أعلى قراءة لدرجة تجعد وصلتي الحياكة التحريية لعينة القماش (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر).

د- مقدار الانزلاق:

أوضح وجود علاقة معنوية بين تجارب وصلات الحياكة التحريية بمقدار ٤,٢٨ عند مستوى معنوية ٠,٠٥ حيث أن أغلب تجارب وصلية الأوفر كانت قيم الانزلاق لها أعلى من قيم الانزلاق لتجارب وصلية الجيتر لجميع عينات الأقمشة المختبرة، حيث أعلى قيمة انزلاق كانت ١١,٩ مم لوصلة الأوفر.

كما يوجد علاقة معنوية بين عينات الأقمشة المختبرة لتجارب وصلات الحياكة التحريية، بمقدار ٦,٩٨ عند مستوى معنوية ٠,٠٥ حيث كانت أقصى قيمة انزلاق وصلية الأوفر كانت للتجربة ٣٠ بمقدار (٨,٤ مم) للعينة (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر) يليها التجربة ٢٤ بمقدار (٣,٣٨ مم) للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر).

أما بالنسبة لأقصى قيمة انزلاق لوصلة الجيتر كانت للتجربة ٢٥ للعينة (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر) بمقدار (٣,٦٩ مم) يليها التجربة ١٣ للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) بمقدار (٣,٥ مم). وعن تأثير نوع القماش وجد أن أعلى قراءة لمقدار الانزلاق لوصلتي الحياكة التحريية لعينة القماش (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر)، وأن العينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) أقل قيمة

عند مستوى معنوية ٠,٠٥ وأظهرت النتائج أن أقصى قوة شد لوصلة الأوفر كانت للتجربة ٤ للعينة (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر) بقوة شد (٢٩,٤٥ كجم) يليها التجربة ٣ للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) بقوة شد (٢٥,٨٣ كجم). أما بالنسبة لأقصى قوة شد لوصلة الجيتر كانت للتجربة ١١ للعينة (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر) بقوة شد (٣٥,٩٢ كجم) يليها التجربة ١٩ للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) بقوة شد (٣٢,١٥ كجم). أما عن تأثير نوع القماش وجد أن أعلى قراءة لقوة شد وصلتي الحياكة التحريية لعينة القماش (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر).

ب- نسبة الاستطالة:

يتبين من النتائج وجود علاقة معنوية بين تجارب وصلات الحياكة التحريية بمقدار ٣,٢٢ حيث أن تجارب وصلية الأوفر حققت أفضل النتائج لنسبة الاستطالة بالمقارنة بتجارب وصلية الجيتر لجميع عينات الأقمشة المختبرة، حيث أنها حققت أعلى قيمة وقدرها ٣٢,٤%. كما يوجد علاقة معنوية بين عينات الأقمشة المختبرة لتجارب وصلات الحياكة التحريية والمتمثلة في العينة، (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر)، (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) بمقدار ١١,١٧ عند مستوى معنوية ٠,٠٥ حيث أن العينة (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر) حققت أفضل النتائج لنسبة الاستطالة لجميع تجارب وصلية الجيتر بنسبة استطالة (١٦,١٥%) على التوالي.

وهذا ما تؤكدته النتائج بالنسبة لأقصى نسبة استطالة لوصلة الأوفر حققتها التجربة ٢٧ للعينة (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر) بنسبة استطالة (٣١,٧%) يليها التجربة ٦ للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) بنسبة (٨,٦٥%). أما بالنسبة لأقصى نسبة استطالة لوصلة الجيتر كنت للتجربة ٢٠ بنسبة (١٦,١٥%) للعينة (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر) يليها التجربة ١٩ للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) بنسبة استطالة (١٢,٢٥%). أما عن تأثير نوع القماش وجد أن أعلى قراءة لنسبة استطالة وصلتي الحياكة التحريية لعينة القماش (٥٥% قطن - ٥٥% بوليستر).

ج- درجة التجمد:

أوضح وجود علاقة معنوية بين تجارب وصلات الحياكة التحريية بمقدار ٢,٢١ عند مستوى معنوية ٠,٠٥ حيث أن أغلب

انزلاق (١,٣م) لوصلة الأوفر للتجربة ١٧ وأقل قيمة انزلاق بالنسبة لوصلة الجيمز (٠,٨٧م) للتجربة ١.


جدول ٩. اختبار (ف) للمقارنة بين الوصلات التجريبية والمقارنة بين

عينات الأقمشة المختبرة للخصائص المختبرة


نوع الاختبارات	قيمة ف	د. ح
أ- قوة الشد		
بين الوصلات	١٨,٦٢*	١٥
بين الأقمشة	١٥,٠١*	٣
ب- نسبة الاستطالة		
بين الوصلات	٣,٢٢*	١٥
بين الأقمشة	١١,١٧*	٣
ج- درجة تجعد الوصلة		
بين الوصلات	٢,٢١*	١٥
بين الأقمشة	٢٢,٣*	٣
د- مقدار انزلاق وصلة الحياكة		
بين الوصلات	٤,٢٨*	١٥
بين الأقمشة	٦,٩٨*	٣

سادساً: مقارنة بعض خصائص وصلات الحياكة الضابطة مع وصلات الحياكة التجريبية:


أجريت مقارنة للحياكات الضابطة بملابس العمال (الأفروتات) مع الحياكات التجريبية من خلال اختبار قوة الشد ونسبة الاستطالة ودرجة التجعد، حيث توضح الأشكال (٣، ٤، ٥، ٦، ٧) خصائص الحياكات في الأكمام وساق البنطلون.




شكل ٤. مقارنة بين قوة شد وصلات الحياكة الضابطة لساق البنطلون وقوة شد وصلات الحياكة المستحددة



شكل ٥. مقارنة نسبة الاستطالة لوصلات الحياكة الضابطة للأكمام بوصلات الحياكة التجريبية



شكل ٦. مقارنة نسبة الاستطالة لوصلات الحياكة الضابطة لساق البنطلون بوصلات الحياكة التجريبية



شكل ٣. مقارنة بين قوة شد وصلات الحياكة الضابطة للأكمام ووصلات الحياكة التجريبية

عن تأثير بعض متغيرات الحياكة الصناعية على جودة الحياكة للأقمشة المخلوطة (٢٥% صوف - ٧٥% بوليستر) حيث وجد أن أفضل مستوى إستطالة ومعدل قوة شد للوصلات عند استخدام مشط التغذية (٣، ١م) وكثافة غرز (٣/سم) وغمرة أبرة (١٤) للوصلة المسرّفة (أوفر) SS، وحياكة الخواف BS، وحياكة طبقتين LS. وكانت أفضل وصلة في قوة الشد ونسبة الإستطالة هي الوصلة BS.


التوصيات

في ضوء ما تبين من نتائج الدراسة بالنسبة لوصلات الحياكة للملابس العمال (الأوفرول) والتي أوضحت وجود علاقة بين وصلة الحياكة وبين كل من نوع القماش ونوع خيط الحياكة وخصائص وصلة الحياكة لذا فإنه يوصى بالآتي:

- ١- ضرورة إهتمام المتخصصين في المجال الأكاديمي والصناعي للملابس العمال (الأوفرول) بالاهتمام بكل متغير من متغيرات عملية الحياكة وتأثيره على كفاءة أداء المنتج الملبسي.
- ٢- الإهتمام بوضع معايير أداء وجودة لعناصر عملية الحياكة (غمرة الأبرة، كثافة الغرزة، نوع خيط الحياكة، نوع وصلات الحياكة، ضغط القدم الضاغط، الخ)، والتي تتوافق مع الأقمشة الخاصة بملابس العمال.
- ٣- ضرورة الإلتزام بالمواصفات القياسية لحياكة ملابس العمال مع إجراء الإختبارات التي تتناسب مع المواصفات المطلوبة.
- ٤- التوسع في الأبحاث العلمية التي توضح العلاقة المباشرة بين مختلف العوامل المرتبطة بحياكة ملابس العمال (الأوفرولات) ومكملات ماكينات الحياكة الصناعية.
- ٥- ضرورة الربط بين مراكز البحث العلمي وبين الشركات المصنعة للخيوط والأقمشة والملابس وخاصة ملابس العمال للأرتقاء بمستوى المنتج الملبسي.

المراجع

أحمد السنجماوى (١٩٨٦): "تكنولوجيا تجهيز الأقمشة القطنية نحضر وصباغة وتجهيز" - منشأة المعارف - الإسكندرية.



شكل ٧. مقارنة درجة تجمد وصلات الحياكة الضابطة بوصلات الحياكة التجريبية

حيث يتبين من نتائج المقارنة أن وصلات الحياكة التجريبية حققت قوة شد أفضل من وصلات الحياكة الضابطة للأكماد لنفس نوع الوصلة. حيث بلغت أقصى قيمة انزلاق لوصلة الأوفر للتجربة ٣٠ بمقدار (٨، ٤ مم) للعينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) يليها التجربة ٢٤ بمقدار (٣، ٣٨ مم) للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر)، أما بالنسبة لأقصى قيمة انزلاق لوصلة الجير كانت للتجربة ٢٥ للعينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) بمقدار (٣، ٦٩ مم) يليها التجربة ١٣ للعينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) بمقدار (٣، ٥ مم). أما بالنسبة لنسبة الإستطالة فأسفرت النتائج عن وجود تفاوت بين العينات المختبرة في أفضلية نسب الإستطالة ما بين الوصلات الضابطة للأكماد والوصلات التجريبية. حيث أن العينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) حققت نسبة إستطالة أفضل للوصلة الضابطة عن الوصلة التجريبية سواء أكانت أوفر أو جير بينما العينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) حققت نسبة إستطالة أفضل للوصلة التجريبية عن الوصلة الضابطة بالنسبة لوصلة الأوفر. أما بالنسبة لساق البنطلون حققت وصلات الحياكة التجريبية نسبة إستطالة أفضل من وصلات الحياكة الضابطة وبخاصة وصلات الأوفر وذلك للعينة (٥٠% قطن - ٥٠% بوليستر) ما عدا العينة (٣٥% قطن - ٦٥% بوليستر) حققت نسبة إستطالة أفضل لوصلة الجير الضابطة عن مثيلتها من الوصلة التجريبية، كما حققت درجة تجمد وصلات الحياكة التجريبية أفضل نتائج مقارنة بوصلات الحياكة الضابطة. وهذا ما أثبتته دراسة أشرف هاشم وآخرون (٢٠٠٢)

منا موسى (١٩٨٩): "تأثير مواصفات خيوط الحياكة والاستعمال المثلث على التغيير في خواص الحياكة وخصائص الحياكة" رسالة ماجستير اقتصاد مثلث - كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية.

Abd El-Megid, Y.M., (1999): "Improvement of Sewing Operation Performance through the Interaction Between Fabric Properties, Sewing Thread Properties, and Sewing Machine Parameters" M.SD Textile Eng. Dept. faculty of Eng. Alex. Univ.

American Association of Textile chemists and colorists AATCC (2003): "Smoothness of Seams in Fabrics after Repeated Home Laundering". 88 B- P.114-117.

Annual Book of ASTM Standards (2000): "Standard Test Method for Failure in Sewen Seams of Woven Fabrics". Vol. 07-01, section 7, part I, D 1683-90: 450-453.

Annual Book of ASTM standards (2003): "Standard Performance Specification for Men's and Women's Dress & Vocational Carrer Apparel." Vol. 07-02, Section 7, Part II, D 4232-95a: 362-365.

Annual Book of ASTM Standards (2003): "Standard Test Method for Breaking Force and Elongation of Textile Fabrics (Strip Method)." Vol. 07-02-Section 7, Part II, D 5035-95: 678-680.

Annual Book of ASTM Standards (2003): "Standard Test Method for Resistance to Slippage of Yarns in Woven Fabrics using a Standard Seam". Vol. 07-01, section 7, part I, D434-95: 119-121.

Carr, H.L Latham, B. (1989): "The Technology of Clothing Manufactures." 2nd ed., B.S.P. Professional Books, London.

Galusznski, S.(1985): "Some Aspects of the Mechanism of Seam Slippage in Woven Fabrics". J. Text. Inst., (6): 425.

Liddell, L. (1988): "Clothes and your Appearance" South Holand, Illinois Good Heart- will Cox. Co., Inc.: 168-172.

Ragab, M. (2003): "Improving of Sewability of Non Conventional Fabric". Master Degree, Textile Eng. Dept. Faculty of Eng. Alex. Univ.

The British Standard Institution (B.S.I.) (1982): "Stitches and Seams. Classification and Terminology of Stitch Types" Part I, B.S. 3870, Linford Wood, Milton Keynes, MK 14.6 LE, U.K.

The British Standard Institution (B.S.I.) (1982): "Stitches and Seams Classification and Terminology of Seam Types" Part II, B.S. 3870, Linford Wood, Milton Keynes, MK 14.6 LE, U.K.

The Federal Specification Board of U.S. (1983): "Master Specification for Stitches, Seams and Stitching" F.S. 751a, Government U.S.A.

أشرف هاشم وصفية ساروخ وإسلام حسين (٢٠٠٤): "تأثير بعض متغيرات الحياكة الصناعية على جودة الحياكات للأقمشة المخلوطة (صوف / بوليستر)" مجلة الإسكندرية للبحوث الزراعية - إبريل - مجلد ٤٩ - العدد الأول.

زينب السباعي (٢٠٠١): "دراسة تأثير اختلاف أنظمة التغذية في ماكينات الحياكة الصناعية على جودة عشط الغرز الناتج باستخدام أنواع مختلفة من الأقمشة" - ماجستير - كلية الاقتصاد المثلث - جامعة المنوفية.

على زلط (١٩٩٥): "تأثير مواصفات خيوط الحياكة على جودة الأقمشة المحاكاة نشرة بحوث الاقتصاد المثلث - مجلد ٥ - العدد الثاني - جامعة المنوفية.

غادة أبو عيشة (٢٠٠٢): "العوامل المؤثرة على كمية الخيوط المستهلكة في صناعة الملابس الجاهزة" - ماجستير - كلية الاقتصاد المثلث - جامعة المنوفية.

فاطمة متولى (١٩٩٢): "تأثير اختلاف مواصفة خيوط الحياكة على قوة شد الحياكة لأقمشة الملابس الجاهزة" - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

بمهدى العارف (٢٠٠٢): "معجم المصطلحات والتعاريف النسيجية" - الطبعة الثانية - صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج - الإسكندرية.

محمد حسن (٢٠٠١): "تأثير كل من طول الغرزة وقطر الأبرة على قوة شد حياكة الأنسجة السادة المخلوطة قطن/ بوليستر" - المؤتمر العربي السادس للاقتصاد المثلث - كلية الاقتصاد المثلث - جامعة المنوفية.

محمد سلطان (١٩٩٠): "الخامات النسيجية" - منشأة المعارف - الإسكندرية.

محمد عبد الكرم (١٩٩٤): "دراسة فنية تطبيقية لمدى صلاحية أقمشة التريكو المختلفة للملابس الرياضية" رسالة ماجستير - قسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المثلث - جامعة المنوفية.

معروف أحمد (١٩٩٩): "تأثير بعض أنواع الحياكات والغررز على الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض الملابس عالية التحمل" رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المثلث - قسم الملابس والنسيج جامعة المنوفية.

ABSTRACT**Effect of Some Sewing Variables on performance of Sewing Seams of Clothes Exposed to High Duties (Overalls)**

Safia Abd El Aziz Saroukh, Azza Ibrahim Aly, Adel Salah El-Din El-Gehinei
Manal Mohamed Talaat Kesheck

This research aims to reach a higher quality cloth product for the one-piece worker's uniform (overall) which exposed to high stress specially in seam places which need highly tensile strength plus high quality in sewing procedures. The laboratory study was conducted on a sample of overalls which was taken from 2 companies: Onix Company and Egypt Gas Company. The study aimed also to evaluate some properties of the control sewing seams and also the properties of sewing threads used in it. Also an applicable study was done to determine the influence of some sewing variables on the performance of seams brought to the subject fabrics and compare some properties of the control seams with the experimental seams in terms of tensile strength, % of elongation and seam pucker.

Results showed that there was a significant relationship between properties of sewing seams of sleeves and trousers

of overall and each of the following: 50% cotton - 50% polyester and 35% cotton - 65% polyester (type of fabric) and super imposed seams and lapped seam (type of sewing seams). By comparing the experimental sewing seams for sleeves with the control sewing seams for sleeves, the experimental sewing seams achieved the best tensile strength. Also, the result of the experimental sewing seams were similar with the results of control sewing seams in the area of trousers for the studied. In relation to the elongation percentage of sleeves, the results indicated that there was difference between the studied samples regarding the experimental and control sewing seams. In relation to the elongation percentage of trousers, the result indicated that the experimental sewing seams were better than the control sewing seams of trousers, specially for super imposed seams.

In addition the seam pucker was better in the experimental sewing seams in comparing with the control sewing seams.