

تأثير التنظيف الجاف على الخواص الطبيعية والميكانيكية والأداء الوظيفي لبعض أقمشة المفروشات

منا موسى غالب^١، أمل عبد السميع مأمون^٢، رشا عباس محمد^١
^١كلية التربية النوعية - قسم الاقتصاد المنزلي - جامعة الإسكندرية
^٢كلية التربية النوعية - قسم الاقتصاد المنزلي - جامعة المنصورة

تاريخ القبول : ٢٠١١/٣/٨

تاريخ التسليم : ٢٠١١ /١/٨

الملخص

تختلف أقمشة المفروشات من ناحية تصميمها وإنتاجها عن بقية الأقمشة الأخرى ، ولما كانت جودة المنتج تتحدد بمدى ملائمتها للإستخدام الوظيفي فكان هدف الدراسة معرفة تأثير عمليات للتنظيف الجاف والتعرض لأشعة الشمس والضوء على التغيير في خواص تلك الأقمشة وتقييم الاداء الوظيفي لبعض المفروشات وكانت اهم النتائج وجود تأثير لعملية التنظيف الجاف يختلف باختلاف نوع الخامة فوجدت فروق عالية المعنوية بين العينات في عدد خيوط السداء واللحمة لصالح للاختبار البعدي كما وجدت فروق شديدة المعنوية بين العينات فى القياس القبلى والبعدي لقوة الشد لخيوط السداء حيث بلغت قيمة ف ٨٤٤,١٤٨** (٠,٠٠١>) فى الإختبار القبلى بينما كانت قيمة ف ٤٥٩,٤١٣** (٠,٠٠>) فى الإختبار البعدي وكانت افضل العينات العينة (١) (١٠٠% بولى إستر) حيث كانت اقل نضوحا للون بإنحراف معيارى $\pm ٤,٩٠$ من مقياس / ٥ تليها العينة (٢) (١٠٠% بولى إستر) وأكثر العينات نضوحا العينة (٥) (مخلوط من ٥٤% قطن ، ٣٩% بولى إستر، ٣% أكريلك ، ٥% خيوط معدنية) وبدراسة ثبات اللون فى الشمس أوضحت النتائج وجود فروق شديدة المعنوية بين العينات البحثية حيث بلغت قيمة ف ٢٦,١٢١** (٠,٠٠>) وكانت أقل العينات تغير فى الشمس العينة (١) بإنحراف معيارى $\pm ٥,١٧$ تليها العينة(٢) وأكثر العينات تأثرا بضوء الشمس كانت العينة (٥) بإنحراف معيارى $\pm ٢,٢٠$.

كلمات دلالية : أقمشة المفروشات ، التنظيف الجاف ، الكهرباء الإستاتيكية ، والأداء الوظيفي

المقدمة والمشكلة البحثية

تعتبر صناعة النسيج من أقدم الصناعات والتي كانت وليدة حاجة الإنسان إلى المظهر الجمالى، وتنوعت الأقمشة المنسوجة فى مواصفاتها حتى تتلائم مع إستخداماتها فإلى جانب الملابس إستخدمت الأقمشة للمفروشات بصفة عامة وأقمشة التنجيد وكسوة المقاعد بصفة خاصة ، وقد ظهرت فى الأسواق حديثا مجموعة متنوعة من المفروشات من خامات صناعية ومخلوطة جعلت المستهلك فى حيرة عند إختيار المناسب منها والذي يرجع لنواحي عديدة منها الجمالية والإقتصادية والنفسية دون النظر إلى الملائمة الوظيفية للخامة التى

تحقق الشعور بالراحة ومقاومة التلوث والإنزلاق إلى جانب ثبات الصبغة ومقاومة التآكل نتيجة الإحتكاك الواقع عليها والتي تؤثر فى العمر الاستهلاكى لها. ونظرا لإنتشار وتنوع أقمشة للتنجيد المصنعة من الألياف الصناعية والتي تعتمد فى صناعتها على اللعمة والنعومة ، يزيد إقبال المستهلك عليها ليس لمئانيتها وملائمتها الوظيفية فقط ولكن لمظهرها وشكلها الجمالى.

وقد ظهرت مشاكل متعددة لتلك النوعية من الأقمشة عند الإستخدام وهى مصدر شكوى للعديد من الأسمثل التآكل ، التغيير فى اللون ، التمزق ، التويبر،

خلالها يمكن تحديد المتطلبات الأساسية للإستخدام وتحديد الخواص التي يتحدد جودة المنتج على أساسها. وزن المتر المربع من القماش (جم/م²):

Weight per square meter of fabric (g/ m²)

تعرفه للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM (٣٧٧٦ - ٩٦ - ٢٠٠٣) بأنه الوزن مقدرا بالجرامات أو الأرتال لكل متر مربع أو ياردة مربعة أو متر طولى أو ياردة طولية من المنسوج. مقاومة الأقمشة للإحتكاك:

Resistance to friction fabrics

تعرفه المواصفات القياسية الأمريكية ASTM (٣٨٨٦ - ٩٩ - ٢٠٠٣) بأنه مدى قدرة العينة (المنسوج) على مقاومة التلف أو مقاومة التآكل أثناء الإستعمال تحت تأثير الإحتكاك الواقع على القماش.

التنظيف الجاف Dry cleaning:

وتذكر سامية لطفى (٢٠٠٢) أن الأساس العلمى لعملية التنظيف الجاف هو إزالة معظم القاذورات أو البقع التي تتعلق فى المنسوجات بواسطة المواد الدهنية وعندما تطرد هذه الدهون يطرد معها القاذورات. وهو عملية التنظيف التى تتم على الملابس أو المفروشات باستخدام مواد كيميائية مذيبات بدلا من الماء.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dry_cleaning (2010)

النضوح Exuding:

مدى خروج اللون من النسيج عند البلل

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/exuding>

وتقسم سامية لطفى (٢٠٠٢) أقمشة المفروشات التى يتم استخدامها فى الأغراض المنزلية وغيرها من الأماكن العامة كالمسارح والفنادق والمكاتب إلى عدة أنواع تتلخص استخداماتها فيما يلى:

١. أقمشة مفروشات خاصة بالحوائط مثل بطانة الحوائط والستائر والمعلقات.

٢. أقمشة مفروشات الأرضية مثل السجاد والموكيت والكليم.

ولما كانت جودة المنتج تتحدد بمدى ملائمة للإستخدام الوظيفى فكان من الضرورى تقسيم الأداء الوظيفى لبعض أقمشة المفروشات الخاصة بالتجديد لتحديد أنسب المواصفات التى تؤدى إلى الإستخدام الأمثل كذلك تأثير عمليات التنظيف الجاف والتعرض لأشعة الشمس والضوء على الخواص الطبيعية والميكانيكية .

مشكلة البحث

يمكن صياغة المشكلة البحثية فى مجموعة من الأسئلة هى :

١. ما أهم الأقمشة المنتشرة بالأسواق المصرية ؟
٢. ما هى الخصائص المميزة لعينة البحث (الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية) ؟
٣. ما هو تأثير عمليات التنظيف الجاف والتعرض لأشعة الشمس والضوء على التغير فى الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأقمشة (عينة البحث) ؟

أهداف البحث

١. دراسة الخواص الكيميائية والطبيعية والميكانيكية لبعض أقمشة المفروشات المنتشرة بالأسواق المصرية (عينة البحث).
٢. تقدير تأثير التنظيف الجاف على التغير فى الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة موضوع الدراسة.
٣. تحديد أفضل أنواع أقمشة التجديد المختبرة والتى تؤدى الأداء الوظيفى الأمثل.

التعاريف والمصطلحات العلمية

مفروشات Furniture:

يعرفها عبد المنعم صبرى وآخرون (١٩٧٥) نورا حسن (٢٠٠٧) بأنها تشتمل على جميع أنواع أقمشة المفروشات التى تستخدم فى المنزل والأماكن العامة والتى تستخدم فى عمل الستائر وكساء المقاعد... إلخ.

الأداء الوظيفى Functional performance:

يعرف محمد عبد الله الجمل (٢٠٠٢) الأداء الوظيفى بأنه عملية الإستخدام الحقيقى للمنتج (النسجى أو غير النسجى) فى الظروف البيئية المحيطة والتى من

جديدة لوجود الوبرة التي تغير من شكل الملمس والسبك للأقمشة نتيجة اختلاف مستويات ظهور وبروز الزخرفة في أماكن الوبرة المقطوعة.

يذكر أسامة محروس قبيص (١٩٩٧) أن وزن المتر المربع من الخواص التي تؤثر على الراحة عند اختيار أقمشة المفروشات ولا بد وأن تتناسب مع الاستخدام النهائي.

يذكر محمد أحمد سلطان (١٩٩٨) أن لنوع الخامات وخواصها تأثير فعال على خواص أقمشة المفروشات وعلى كفاءة الأداء الوظيفي والإمام بخواص ومميزات الشعيرات النسيجية يساعد على تصميم الخيوط والأقمشة بالجودة المطلوبة.

في دراسة لشرين سيد عثمان (٢٠٠٠) لتأثير التركيب النسجي وشكل التصميم على النقص في الاستطالة عند الشد في أحد الاتجاهات لعينات الأقمشة المنسوجة وقد استخدم تراكيب نسجية مختلفة سادة ١/١، مبرد ٢/٢، مبرد ٣/١ ممتد في كلا الاتجاهين وثلاث تصميمات هندسية مستطيل ١ × ٤، مقلّم طولي ومربع ١ × ١ ثم إجراء قياس قوة الشد والاستطالة عند مستويات استطالة مختلفة هي ٢%، ٤%، ٦%، ٨% في اتجاه السداة واللحمة وكانت أهم النتائج توظيف التركيبين للنسجين سادة ١/١ مع مبرد ٢/٢ أعطى أقل قدر من التشوهات في الأقمشة.

يذكر عادل جمال الدين وأشرف هاشم (٢٠٠١) و Ozdemir, ceven (2004) أن هناك عوامل تؤثر على خاصية ثبات لون الصبغات في أقمشة المفروشات كالضوء الطبيعي والصناعي والغبار أو عملية الغسيل والتنظيف الجاف ومن أكثر العوامل التي تؤثر على اللون الاحتكاك الذي يحدث في أقمشة التنجيد أثناء الجلوس أو الاسترخاء.

يذكر محمد البدراوى (٢٠٠١) أن الأقمشة المستخدمة في المفروشات يجب ألا تنتج كهرباء استاتيكية وخاصة عند الاحتكاك مع جسم الفرد خاصة أقمشة التنجيد المستخدمة في الوسائد والمقاعد فهي لا

٣. أقمشة مفروشات الأثاث (التنجيد) مثل المقاعد والأرائك والمناضد والأسرة .

وهذه النوعيات السابقة تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً تبعاً لطبيعة استخدام كل منها وما تتعرض له من معاملات خاصة فهناك ما يحتاج لعمليات الغسيل المتكرر مثل ملايات الأسرة وأكياس الوسائد والمخدات ومفارش الموائد وغيرها ومنها ما يحتاج للتنظيف الجاف عن طريق شفط الأتربة أو استخدام أحد المنظفات الموضعية مثل أقمشة المتائر والبعض الآخر يحتاج إلى تنظيف جاف عند الإتساخ مثل أقمشة التنجيد.

الدراسات السابقة:

بعض الخواص اللازمة لأقمشة المفروشات لتحقيق الأداء الوظيفي:

وفي دراسة قام بها محمود رشيد (١٩٨٥) هدفها دراسة تأثير التركيب البنائي النسجي على خواص مقاومة الاحتكاك وقوة الشد والاستطالة والسبك ونفاذية الهواء للأقمشة وذلك من خلال العناصر الأساسية المكونة للتركيب البنائي النسجي والمؤثرة على خواص الخيوط القطنية نمرة ١٢، ٢٠، ١٦، ٢٤، وتركيب نسج سادة ١/١ والمبرد ٢/٢ والأطلس ٨ وكانت أهم النتائج: ١. أن الأقمشة السادة ١/١ أقل العينات قابلية للانسدال وأعلى الأقمشة سمكا نسج أطلس ٥.

٢. وأعلى درجة متانة كانت في التركيب النسجي السادة ١/١ في اتجاه السداة واللحمة وتساعد هذه الدراسة في التعرف على تأثير التركيب البنائي النسجي على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة المفروشات.

في دراسة لعلى عبد الغفار (١٩٨٩) للحصول على نوعية جديدة من أقمشة المفروشات بهدف إنتاج أقمشة مفروشات تتميز بلمس ومظهر خاص إلى جانب المتانة ومعامل التغطية باستخدام نوعية من التراكيب النسجية (أسلوب للمزدوج والوبرة) وهما أسلوبان مختلفان وكانت أهم النتائج لاستخدام هذا الأسلوب إعطاء مظهر جمالي مميز والحصول على قيمة لونية

وتضيف ميرال عادل وعلا يوسف (٢٠٠٢) أن خاصية مقاومة الأقمشة للانزلاق ترتبط بمدى مقاومة خيوط السداء واللحمة للانزلاق في وصلات الحياكة (التقريز) وتعتبر هذه الخاصية من الخواص الهامة لأقمشة التجديد التي يوجد بها وصلات حياكة مثل الوسائد بأنواعها، وهذه ظاهرة تقلل من كفاءة المنتج النهائي. وتضيف أن نفاذية الأقمشة للهواء تعتبر من الخواص الهامة والتي تتعلق بالراحة بالنسبة لأقمشة المفروشات التي يحتك بها الفرد مثل الوسائد والمراتب والمقاعد كما ترجع أهمية تلك الخاصية على الأثاث الذي يصعب تهويته من أجل الحفاظ على مواد الحشو الداخلية.

وفي دراسة لنشوة عبد الرؤوف (٢٠٠٣) لتحديد العوامل المؤثرة على نفاذية الهواء في الأقمشة وجدت أن أهمها هي (معامل التغطية) حيث تنخفض نفاذية النسيج ذات الفتحات الأصغر حجماً والأكثر عدداً كذلك الأقمشة ذات التعاشقات الكثيرة مثل المبرد والسادة تعمل على مقاومة مرور الهواء بينما تقل المقاومة في الأطلس، وأضافت أنه يوجد تأثير لبعض التراكيب البنائية للأقمشة السليلولوزية والمعالجات الأولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف وجدت أن كثافة معامل التغطية تقلل من مقاومتها للتمزق كما وجدت أن الأقمشة السادة أقل تمزقاً من الأقمشة الممتدة والمبرد وتعتبر مقاومة التمزق من الخواص الأساسية المؤثرة على العمر الاستهلاكي وكفاءة استخدام القماش.

وفي دراسة لـ أحمد أمين مطر (٢٠٠٥) لإنتاج أقمشة مفروشات ذات تصميمات مبتكرة باستخدام خيوط زخرافية مكونة من خلط عوادم الكتان ٥٠% مع البوليستر أو الأكريلك والذي يؤدي إلى إثراء الناحية التصميمية والابتكارية في مجال تصميم المفروشات، وتم حساب قوة الشد والاستطالة والانتظامية ومقاومة الاحتكاك للخيوط المنتجة وكانت أهم النتائج أن خلط

تكسب الإنسان الراحة وأيضاً تكون مسريعة الإتساح لقدرتها على جذب الأتربة والأوساخ وتعتمد كمية الكهرباء المتولدة على طبيعة الألياف النسيجية المستخدمة فالألياف الطبيعية لا تولد كهرباء استاتيكية بينما الألياف الصناعية أكثر توليداً للكهرباء الاستاتيكية.

يذكر أشرف محمود هاشم وآخرون (٢٠٠١) أن التركيب البنائي أحد العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها المصمم في التوصل إلى خواص الأقمشة المطلوب تحقيقها سواء كانت طبيعية أو ميكانيكية أو جمالية حيث أنها تقوم بدور فعال في تحديد جودة المنتج النهائي ومدى تناسبه لأدائه الوظيفي.

يعتبر محي محمد سامي (٢٠٠٢) أن مقاومة القماش للإحتكاك من الخواص الهامة التي تؤثر على العمر الاستهلاكي للأقمشة وعلى جودة الأداء الوظيفي ويعتبر مقاومة الأقمشة للإحتكاك المصاحب لظروف الاستخدام من غسيل وتنظيف والتعرض لاجهادات الشد والثني دالة لمتانة القماش وتتعدد أساليب القياس التي تعبر عن معدل التغير في خواص القماش بالإحتكاك منها قوة الشد، السمك، الوزن، اللمعان، تغير اللون، المظهر، خواص سطح الإحتكاك .

يذكر محمد عبد الله الجمل (٢٠٠٢) أن (معامل التغطية) أي عدد خيوط السداء واللحمة في وحدة المساحة دال لجودة القماش فكلما زادت عدد خيوط السداء واللحمة تحسنت جودته وتزيد قوة التحمل وتقل قابليته للانكماش والتسيل عند الأطراف.

يذكر أحمد عبد اللطيف (٢٠٠٢) أن خاصية مقاومة الأقمشة للانزلاق من الخواص الهامة التي يجب مراعاتها عند اختيار أقمشة المفروشات وخاصة أقمشة التجديد المستخدمة في نكسية المقاعد ويقصد بها مقاومة خيوط السداء للانزلاق ضد خيوط اللحمة عند حدوث احتكاك مما يؤدي على تغير في تركيب موضع الخيوط وعلاقة كل منهما بالآخر مما يؤدي إلى ضعف بعض الأماكن في القماش.

وعن تأثير أشعة الشمس على النسيج وجد أن من أهم العوامل أثناء العناية الصحيحة للمفروشات هو إبقائها بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والتي تسبب تلاشي الألوان وإضعاف النسيج وللحفاظ على نسيج المفروشات يجب الحفاظ على الأثاث بعيدا عن أشعة الشمس .

-www.stretcher.com/stories Upholstery Cleaning - 2008 by Breakthrough Consulting, Inc. All Rights Reserved.

وبالنسبة للتنظيف الجاف يذكر Ferraioli, Jr Thomas (٢٠١٠) أنه عند تنظيف المفروشات يجب اختيار نوع من مواد التنظيف الآمنة على أقمشة التنجيد وكذلك إختيار محلول التنظيف الملائم لنوع النسيج. وتحديد طريقة التنظيف الأفضل للمفروشات.

www.doityourself.com/.../upholstery-dry-cleaning vs-steam-cleaning

ينكر Kim Hoyum (٢٠١٠) أن التنظيف الجاف هو الأفضل لأقمشة المفروشات حيث "لا تستخدم مياه" للتنظيف ، وهناك بعض المنتجات في السوق تستخدم في التنظيف الجاف وهي مواد جافة سهلة الاستخدام، كما توجد رغوة تنظيف لأقمشة التنجيد وهي تعطى نتائج جيدة .

http://www.ehow.com/howclean-codes-upholstery-fabrics.htm 2010

يستخدم التنظيف الجاف فى عدم وجود وقت للتجفيف ، وهو مناسب لكثير من أقمشة المفروشات . حيث تغطي مواد التنجيد بمسحوق رطب يحتوي على المنظفات والمذيبات ومن ثم يفرك على السطح لتخفيف الاحتكاك ، وتستخدم المكينة الكهربائية بعد ذلك. لتنظيف سطح المفروشات وهذا خيار جيد إذا كانت المفروشات قليلة الإلتساخ ، وكانت الرغبة هى إزالة الغبار وتنشيط النسيج

www.doityourself.com/.../Upholstery-dry-cleaning vs-steam-cleaning

يعتبر البولي أستر من الألياف الصناعية التى يسهل تنظيفها دون تلف أو تغير فى لون النسيج. بينما أقمشة

الخامات المختلفة يعطى تصميمات مبتكرة وتحسن من خواص أقمشة المفروشات.

وفى دراسة مها محمد كامل (٢٠٠٥) لتوضيح تأثير خلط بعض الألياف الصناعية (من الفسكوز والبولي أستر بنسب ٣٥%:٦٥% ، ٢٠%:٨٠% ، ٣٥%:٦٥% ، ١٠%:٩٠%) وذلك لتحسين الأداء الوظيفي لأقمشة المفروشات، وقياس المتانة والاستطالة للخيوط المنتجة وكانت أهم النتائج أن زيادة نسب ألياف البولي أستر فى الخلطات مع الفسكوز أدى إلى زيادة متانة قطع الخيوط. وكذلك زيادة استطالة القطع كما زادت لمقاومة الأقمشة للاحتكاك ومقاومة التمزق.

فى دراسة أسماء محمد أحمد (٢٠٠٦) بهدف ملاحظة أثر استخدام بعض الخيوط الزخرفية على خواص الأداء لأقمشة المفروشات ذات التصميمات البسيطة حيث أوضحت النتائج أن قوة الشد للأقمشة فى اتجاه اللحمه تزيد بزيادة نسب الخيوط الزخرفية فى الأقمشة، بينما تقل قوة الشد فى اتجاه السداء، كما تزيد الاستطالة للأقمشة بزيادة نسب الخيوط الزخرفية كما وجدت علاقة طردية بين مقاومة الأقمشة للتآكل ونسب الخيوط الزخرفية بها.

وفى دراسة بهدف تقييم الأداء الوظيفي لبعض أقمشة المفروشات المتوفرة فى السوق المصرى لنورا حسن (٢٠٠٧) أجرت الدراسة على عينات من ألياف طبيعية ١٠٠% قطن، مخلوط قطن وكتان وألياف صناعية ١٠٠% بولى أستر ومخلوط بولى أستر/أكريلك وعينات مخلوطة قطن/بولى أستر، قطن/فبران وقامت الباحثة بدراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة مفروشات التنجيد للوصول إلى أنسب المواصفات للأصناف المختبرة التى تؤدى إلى استخدام وظيفي أمثل وكانت أهم النتائج أن الخامات المخلوطة قطن / بولى أستر كانت أكثر كفاءة أداء كأقمشة تنجيد للاحتكاك اللون كما تتميز الأقمشة الطبيعية بنفاذية للهواء عالية وعدم تكوين الكهرباء الاستاتيكية الموجودة بالأقمشة الصناعية.

١. التحليل الكيميائي لتحديد نوع الخامة ونسب الخلط طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM (٣٥٩٧ D - ٠٢ - ٢٠٠٢).

٢. تؤخذ عينات من النسيج بمقاس ١٠ سم × ١٠ اسم ويتم إذابتها في أحماض ومذيبات مختلفة ، ومن خلال نوع المذيب وتركيزه يتم التعرف على طبيعة الألياف المكونة لتلك الخامة.

٣. عدد خيوط السداه واللحمة في السننيمتر (قبل وبعد التنظيف الجاف).

٤. طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM (١٠٥٩ - ٢٠٠٣).

٥. وزن المتر المربع (قبل وبعد التنظيف الجاف) طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM (٣٧٧٦ - ٢٠٠٣).

٦. السمك (قبل وبعد التنظيف الجاف).

٧. طبقا للمواصفات القياسية المصرية (١٩٦٢) المواصفات القياسية الأمريكية ASTM (١٧٧٧-٩٦-٢٠٠٣).

٨. قوة الشد والإستطالة (قبل وبعد التنظيف الجاف) تتم باستخدام جهاز Tensolab Strength طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM (٢٠٣٥ - ٩٥ - ٢٠٠٣).

٩. معامل الإحتكاك حتى التآكل (قبل وبعد التنظيف الجاف).

١٠. تقاس باستخدام جهاز Abasion Resistance Test طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM (٣٨٨٦ - ٩٩ - ٢٠٠٣).

١١. ثبات اللون للضوء والشمس (قبل وبعد التنظيف الجاف) تم قياس ثبات اللون للضوء والشمس باستخدام مقياس الرمادي (١ إلى ٥) بنقص درجة لكل تغير في اللون ذلك طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية (AATCC -D 3597 - 2003).

١٢. الكهرباء الإستاتيكية

١٣. تم حساب الكهرباء الإستاتيكية بالفولت باستخدام جهاز Precision Electrostatic Locatior وذلك طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية (AATCC-134 - 2003)

الوسائد المصنعة من أقمشة مخلوط من القطن بنسبة أكثر من ٥٠ ٪ مع البولي أستر تتطلب مواد كيميائية خاصة لتنظيفها وهي من الخامات سهلة التنظيف www.stretcher.com/stories Upholstery Cleaning

الأسلوب البحثي

استخدم المنهج التجريبي لتحقيق أهداف البحث
عينة البحث:

تم استخدام ٧ عينات من أقمشة التنجيد الموجودة بالسوق المصري والشائع استخدامها من قبل المستهلك وذلك بعد الدراسة الإستطلاعية وتم تقسيمها تبعا لنوع الخامة إلى :-

١. أقمشة من خامات طبيعية
٢. أقمشة من خامات صناعية
٣. أقمشة من خامات مخلوطة

أدوات البحث

تم استخدام أدوات وأجهزة مختلفة لقياس الأتي :-

١. بعض الخواص الكيميائية والطبيعية والميكانيكية التي لها علاقة بإستخدام الأقمشة عينة البحث وذلك قبل التنظيف الجاف للعينات (كعينات ضابطة).

٢. تم تلوين العينات بمواد قد تتعرض لها أقمشة المفروشات عند الأستخدام وهي

(مشروبات غازية - شاي - قهوة - حبر القلم الجاف)

تم تنظيف العينات طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية AATCC (١٢٢١٥-٢٠٠٢) بمنظف (تيتراكلور وايتلين) ويتم تشغيل الجهاز الخاص بالتنظيف الجاف لمدة نصف ساعة على درجة حرارة الغرفة.

٣. يتم قياس الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة بعد التنظيف الجاف للعينات.

اجريت التجارب المعملية بمعامل صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج بالإسكندرية .

التحليل المستخدم:-

قياس قبلي وبعدي للعينات تحت الدراسة.

الإختبارات المستخدمة في الدراسة:-

لإستخدام خيوط ذات نمر رفيعة والعينة (٣) ذات وبرة قطيفة وتركيب ١/١ للأرضية أما عينة (١،٢) وذات تركيب نسجي مبرد ١/٢ و ١/٣ على التوالي وعينة (٤) مخلوط من البولي إستر والبولي بروبيلين، والعينة (٥) من القطن، البولي إستر والبولي أكريلك مع خيوط معدنية. والعينة (٦) مخلوط من البولي إستر والقطن والعينة (٧) ١٠٠% أكريلك وكذلك مختلفة في عدد خيوط السداد واللحمة والوزن وذات تركيبات نسجية مختلفة حتى تشمل الدراسة أكثر الأنواع انتشاراً في الأسواق لتحديد أفضل تلك التركيبات في الأداء الوظيفي ، وتذكر نورا حسن (٢٠٠٧) أن عدد خيوط السداء واللحمة دالة لجودة القماش فكلما زادت تحسنت جودته حيث تقل قابلية الأقمشة الانكماش وبالتالي تزيد قوة التحمل كما تذكر أن أقمشة البولي إستر أكثر أنواع أقمشة المفروشات انتشاراً واستخداماً للمستهلك المصري .

أولاً : تأثير التنظيف الجاف على الخواص الطبيعية للأقمشة

تم قياس عدد خيوط السداء واللحمة في العينات البحثية قبل وبعد التنظيف الجاف لتحديد مدى التغير في تلك الخاصية بعد التنظيف وجدول (٢) يوضح ذلك:

الإسلوب الإحصائي

تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار (ت) في أزواج لمقارنة النتائج محمد بشر وآخرون (١٩٩٠) لحساب التغير في الخواص الطبيعية والميكانيكية قبل وبعد التنظيف الجاف للعينات البحثية. كما استخدم اختبار ف لحساب الاختلافات المعنوية بين العينات باستخدام برنامج الكمبيوتر برنامج (spss v.11)

النتائج والمناقشة

يتناول هذا الجزء عرض لنتائج للاختبارات الفيزيائية والميكانيكية التي أجريت على العينات المختبرة.

الخصائص الكيميائية والفيزيائية والتركيب البنائي للعينات البحثية:

تم تحليل العينات لتحديد خواصها الفيزيائية وهي نوع الخامة ، عدد خيوط السداء واللحمة ، وزن المتر المربع ، السمك ، التركيب النسجي والجدول التالي يوضح مواصفات العينات.

من جدول (١) يتضح أن العينات البحثية من خامات مختلفة منها ٣ عينات ١٠٠% بولي إستر مختلفة في الوزن والتركيب النسجي منها الخفيف بسمك ٠,٠٣ ، ونلاحظ زيادة عدد خيوط السداء بها ويرجع ذلك

جدول ١: الخصائص الكيميائية والفيزيائية والتركيب البنائي للعينات البحثية.

رقم العينة	نوع الخامة	الخصائص	عدد خيوط السداد / سم	عدد اللحمت / سم	وزن المتر المربع / جم/م ^٢	السمك (مم)	التركيب النسجي
عينة ١	١٠٠% بولي إستر	٣٤	١٥	١٣٥	٠,٠٣	مبرد ١/٢ زخرفي	
عينة ٢	١٠٠% بولي إستر	٥٢	١٥	٢٣٨	٠,٠٥	مبرد ١/٣ زخرفي	
عينة ٣	١٠٠% بولي إستر (قطيفة)	٣٣	٣٣	١٥٤	٠,٠٥	الأرضية سادة ١/١	
عينة ٤	مخلوط ٥٣% بولي إستر ٤٧% بولي بروبيلين	٥٥	١٨	٢٠٠	٠,٠٤	جاكار	
عينة ٥	مخلوط ٥٤% قطن، ٣٨% بولي إستر، ٣% أكريلك، ٥% خيوط معدنية	٣٧	٢٠	٣١٩	٠,١١	سلطة ٢/٢ ممتد في كلا الاتجاهات، نسجة للنقش زلثة	
عينة ٦	مخلوط ٧٩,٣% بولي إستر، ٢٠,٧% قطن	٣٤	١٨	١١١	٠,٠٢	سادة ١/١	
عينة ٧	١٠٠% أكريلك	٤٣	١٦	٢٨١	٠,١٤	أرضية سادة ١/٣ قطيفة ١/١	

جدول ٢: تأثير التنظيف الجاف على عدد خيوط السداه واللحمة في الستيمتر.

العينات	عدد الخيوط السداه في الستيمتر		عدد الخيوط للحمة في الستيمتر		عدد الخيوط
	قبلي	بعدي	ت (مغوية)	ت (مغوية)	
عينة ١	٠,٠ ± ٥٢,٠	١,٠ ± ٥٦,٠	٦,٩٢٨ (٠,٠٢٠)	١,٧٣٢ (٠,٢٢٥)	١,٠ ± ١٦,٠
عينة ٢	٠,٥٨ ± ٣٤,٣٣	٠,٠ ± ٣٦,٠	١,٠٠٠ (٠,٤٢٣)	٣,٤٦٤ (٠,٠٧٤)	١,٠ ± ١٧,٠
عينة ٣	٠,٥٨ ± ٣٣,٣٣	٢,٥٢ ± ٣٥,٣٣	١,٣٠٩ (٠,٣٢١)	٠,٥٠٠ (٠,٦٦٧)	١,٠ ± ٣٥,٠
عينة ٤	٠,٥٨ ± ٥٥,٣٣	١,٥٣ ± ٥٦,٦٧	٢,٠٠٠ (٠,١٨٤)	١,٧٣٢ (٠,٢٢٥)	١,٠ ± ١٩,٠
عينة ٥	٠,٥٨ ± ٣٧,٣٣	١,٠ ± ٣٨	٢,٠٠٠ (٠,١٨٤)	١,٥١٢ (٠,٢٧٠)	١,٥٣ ± ٢١,٣٣
عينة ٦	٠,٥٨ ± ٣٤,٣٣	١,٥٣ ± ٣٥,٦٧	٢,٠٠٠ (٠,١٨٤)	٢,٥٩٨ (٠,١٢٢)	١,٠ ± ٢١,٠
عينة ٧	١,٠ ± ٤٣,٠	١,٠ ± ٤٤,٠	٣,٤٦٤ (٠,٠٧٤)	٢,٥٩٨ (٠,١٢٢)	١,٠ ± ١٨,٠
ف (مغوية)	**٦٤٣,٨٣٣	**١٤٣,٧٧٠	**٢٢٤,١٥٤	**١٠٥,٠٠٤	**١٠٥,٠٠٤
	(٠,٠٠١ >)	(٠,٠٠١ >)	(٠,٠٠١ >)	(٠,٠٠١ >)	(٠,٠٠١ >)

** دال عند ≥ 0.01 * دال عند ≥ 0.05

القماش فكلما زادت تحسنت جودته كما تستخدم للحكم على خواص الأنكماش وقوة التحمل فكلما زادت عدد خيوط السداه واللحمة في وحدة المقاس قلت قابليته القماش للإنكماش عند التنظيف.

* تأثير التنظيف الجاف على النضوح، ثبات اللون في الشمس والضوء

تم قياس النضوح وثبات اللون في الشمس والضوء لأقمشة المفروشات موضوع الدراسة لتحديد تأثير نوع الخامة على ثبات اللون في الشمس والضوء طبقاً للمواصفات القياسية وجدول (٣) يوضح الفرق بين العينات المختلفة مع مقارنتها لتحديد أفضلها وحساب قيمة ف. أوضحت النتائج وجود فروق شديدة المعنوية بين العينات البحثية بالنسبة للنضوح حيث بلغت قيمة ف $36,098^{**}$ ($0,001 >$) للعينات قبل التنظيف الجاف و $82,159^{**}$ ($0,001 >$) بعد التنظيف الجاف. وكانت افضل العينات العينة (١) حيث كانت اقل نضوحا للون بإنحراف معياري $\pm 4,90$ من مقياس ٥ تليها العينة (٢) وهما من خامة البولي استر ويرجع ذلك الى درجة الثبات العالية للصبغة حتى في درجات الحرارة العالية وهذا ما أكدته دراسة نورا حسن (٢٠٠٧) و articles.textileclass.com/2010 حيث أكد أن عينات

من جدول (٢) يتضح أن هناك زيادة في عدد خيوط السداه واللحمة في وحدة المساحة بعد التنظيف الجاف ويرجع ذلك الى تداخل خيوط السداه واللحمة نتيجة لإنكماش القماش في الإتجاهين وكانت أكثر العينات زيادة في عدد خيوط السداه العينة رقم (١) (من خامة البولي إستر) بإنحراف معياري $1,0 \pm 56,0$ تليها العينة رقم (٣) 100% بولي إستر (قطيفة) بإنحراف معياري $2,52 \pm 35,33$ وأقلها عينة (٢) البولي إستر، وبحساب قيمة ف بين العينات وجدت فروق شديدة المعنوية بين العينات في عدد خيوط السداه للاختبار القبلي والبعدي حيث بلغت قيمة ف $643,833^{**}$ ($0,001 >$) و $143,770^{**}$ ($0,001 >$) مما يدل على أن تأثير عملية التنظيف الجاف تختلف باختلاف نوع الخامة وعدد خيوط السداه. كذلك وجدت فروق شديدة المعنوية لخيوط اللحمة لصالح الاختبار البعدي مما يدل على أن لعملية التنظيف الجاف تأثير على التغير في عدد خيوط اللحمة. حيث بلغت قيمة ف $224,154^{**}$ ($0,001 >$) لخيوط اللحمة للاختبار القبلي وبلغت قيمة ف $105,004^{**}$ ($0,001 >$) للاختبار البعدي ويذكر محمد عبد الله الجمل (٢٠٠٢) أن عدد خيوط السداه واللحمة في وحدة المقاس في أقمشة المفروشات هو دالة لجودة

جدول ٣ : تأثير التنظيف الجاف على النضوح وثبات اللون في الشمس والضوء.

العينات	الخصائص الطبيعية		النضوح			تغير اللون عند التعرض للشمس			ثبات اللون عند التعرض للضوء	
	التقبلي	البعدي	ت (معنوية)	التقبلي	البعدي	ت (معنوية)	التقبلي	البعدي	ت (معنوية)	البعدي
عينة ١	٠,١٠±٤,٩٠	٠,١٥±٤,٨٧	(٠,٦٦٧)٠,٥٠٠	٠,١٥±٥,١٧	٠,٢٥±٤,٤٧	(٠,٠٤)*٤,٥٨٢	٠,٢٥±٧,٧٧	٠,٢٠±٧,٤٠	(٠,٠٠٨)١١,٠٠	
عينة ٢	٠,٢٦±٤,٧٠	٠,٢٦±٤,٢٣	(٠,٠١٠)٠,٨٢١	٠,٣٢±٤,٣٧	٠,٢٦±٣,٨٠	(٠,١٦١)٢,١٧٧	٠,٤٢±٦,٦٧	٠,١٥±٦,٣٣	(٠,١٨٤)٢,٠٠	
عينة ٣	٠,١٥±٤,١٣	٠,٢٦±٣,٨٠	(٠,٢٨٩)١,٤٢٩	٠,١٥±٤,١٣	٠,٣١±٣,٥٣	(٠,١٠٢)٢,٨٨٢	٠,٢٥±٥,٧٢	٠,٠٦±٥,١٣	(٠,٠٥٩)٣,٩٢٨	
عينة ٤	٠,٢٠±٣,٢٠	٠,٢٠±٢,٩٠	(٠,٢٧٢)١,٥٠٠	٠,٢٠±٣,٢٠	٠,٢١±٢,٢٧	(٠,٠٢٣)*٦,٤٢٤	٠,٢١±٤,٨٢	٠,٠٦±٤,٣٧	(٠,٠٧٣)٣,٥٠٠	
عينة ٥	٠,٢٦±٢,٢٠	٠,١٥±١,٣٧	(٠,٠٢٩)*٥,٧٣٥	٠,٢٦±٢,٢٠	٠,١٥±١,٦٣	(٠,١٠٨)٢,٧٩٥	٠,٢٥±٤,٢٢	٠,٣٥±٣,٥٣	(٠,١٨١)٢,٠٢١	
عينة ٦	٠,٢٥±٣,٢٣	٠,٢١±٢,٧٣	(٠,١٨٥)١,٩٨٧	٠,١٥±٤,١٧	٠,٢٠±٣,٦٠	(٠,١٠٨)٢,٧٩٥	٠,١٠±٦,٥٣	٠,٢١±٥,٩٧	(٠,٠٩٣)٣,٠٥٣	
عينة ٧	٠,٤٩±٣,٥٧	٠,٢١±٣,١٧	(٠,١٩٥)١,٩٢٢	٠,٦٦±٣,٩٠	٠,٢٠±٢,٩٠	(٠,١٤٩)٢,٢٩٤	٠,١٠±٦,٢٠	٠,٢١±٥,٣٧	(٠,٠٤٢)*٤,٧٢٥	
ف (المعنوية)	(٠,٠٠١>)**٣٦,٠٩٨	(٠,٠٠١>)**٨٢,١٥٩	(٠,٠٠١>)**٢٦,١٢١	(٠,٠٠١>)**٥٢,٩٢٦	(٠,٠٠١>)**١٢٢,٦٧**	(٠,٠٠١>)**١٢٢,٥٤٨				

* دال عند $\geq 0,05$ ** دال عند $\geq 0,01$

تم قياس كل من وزن المتر المربع والسلك والكهرباء الإستاتيكية للعينات البحثية قبل وبعد التنظيف الجاف لدراسة التغيرات فى تلك الخواص وجدول (٤) يوضح ذلك.

وزن المتر المربع:

أوضحت النتائج وجود فروق شديدة المعنوية بالنسبة لوزن المتر المربع (حجم) حيث زاد وزن المتر المربع بعد التنظيف الجاف بين العينات ويرجع ذلك للإتكماش الذى أدى لزيادة عدد الخيوط فى وحدة المساحة حيث بلغت قيمة ف $14261,3^{**}$ للإختبار القبلى بينما بلغت قيمة ف $18536,1^{**}$ (٠,٠٠١) للإختبار البعدى وهذا يتفق مع دراسة أسامة محروس (١٩٩٧) حيث وجد زيادة فى وزن المتر المربع للأقمشة بتأثير عملية التنظيف والذى يؤكد على أهمية الوزن للأقمشة عند اختيارها.

تأثير التنظيف الجاف على السمك:

وبدراسة تأثير التنظيف الجاف على السمك وجود فروق شديدة المعنوية بين العينات قبل وبعد التنظيف الجاف حيث بلغت قيمة ف $1469,91^{**}$ (٠,٠٠١) للإختبار القبلى بينما بلغت قيمة ف $705,793^{**}$ (٠,٠٠١) للإختبار البعدى مما يؤكد وجود اختلاف فى السمك بين العينات البحثية لصالح الإختبار البعدى أى زيادة السمك بعد التنظيف الجاف الذى يرجع إلى زيادة وزن المتر المربع وزيادة تداخل الخيوط وهذا يتفق مع دراسة - Fabio Rombaldoni (2009) وحيث وجد زيادة فى سمك أقمشة الصوف بعد التنظيف الجاف فى دراسة لتأثير التنظيف الجاف بإستخدام ثانى أكسيد الكربون على ستة أنواع من الصوف كما ايتفق مع دراسة نشوة عبد الرؤف (٢٠٠٣) التى تؤكد أن السمك يزداد بعد التنظيف لزيادة التشريب وأقطار الخيوط فى وحدة المساحة ، كذلك هناك تأثير للتنظيف الجاف على السمك حيث وجدت فروق بين الإختبار القبلى والبعدى غير معنوية ومعنوية وشديدة المعنوية.

البولى أستر أكثر ثباتا للون من خامات القطن والمخلوطة حيث أن القطن يمكن صباغته بسهولة ويعطى ثبات جيد فى الألوان ، ويرجع ثبات اللون فى ألياف البولى أستر إلى صعوبة إختراق جزيئات الصبغة للنظام البلورى العالى للألياف الصناعية ، وأكثر العينات نضوحا العينة (٥) وبدراسة ثبات اللون فى الشمس أوضحت النتائج وجود فروق شديدة المعنوية بين العينات البحثية حيث بلغت قيمة ت $26,121^{**}$ وكانت اقل العينات تغير فى الشمس العينة (١) بإنحراف معيارى $5,17 \pm$ تليها العينة (٢) وأكثر العينات تأثرا بضوء الشمس كانت العينة (٥) بإنحراف معيارى $2,20 \pm$ وبدراسة ثبات اللون فى الشمس أوضحت النتائج وجود فروق شديدة المعنوية بين العينات البحثية حيث بلغت قيمة ت $67,162^{**}$ (٠,٠٠١) وكانت أقل العينات تغير فى الضوء العينة (١) بإنحراف معيارى $7,77 \pm$ أكثر العينات تأثرا بالضوء كانت العينة (٥) بإنحراف معيارى $4,23 \pm$ لإحتوائها على ألياف القطن التى يصفر لونها باستمرار تعرضها لأشعة الشمس، كما وجدت فروق بين العينات فى مدى ثبات اللون للضوء والشمس ومدى نضوح اللون بعد التنظيف الجاف حيث قل ثبات اللون للعينات وتذكر منى محمد أنور (١٩٩٥) أن الضوء يحتوى على طاقة حرارية لكل من الأشعاعات الطيفية المرئية وغير المرئية وكما يحتوى على كمية كبيرة من الموجات القصيرة أكثر من الموجودة بالأضواء الصناعية التى لها تأثير ضار على الصبغات النسيجية كما ثبت أن موجات الأشعة فوق البنفسجية لها تأثير ضار وبشكل واضح وتتفق النتائج السابقة مع ما أكده أسامة محروس (١٩٩٧) فى دراسته لتأثير التركيب البنائى لبعض الأقمشة على الخواص الأدائية من وجود علاقة طردية بين عدد الخيوط فى وحدة القياس ومعدل امتصاص الضوء ، وعلاقة عكسية وثبات الأقمشة للضوء.

تأثير التنظيف الجاف على وزن المتر المربع ، والسمك ، والكهرباء الإستاتيكية؛

جدول ٤: تأثير التنظيف الجاف على وزن المتر المربع والسلك والكهرباء الاستاتيكية.

العينات	الخصائص الطبيعية			وزن المتر المربع (جم)			السلك (سم)			الكهرباء الإستاتيكية	
	القبلي	البعدي	ت (مغوية)	القبلي	البعدي	ت (مغوية)	القبلي	البعدي	ت (مغوية)	القبلي	البعدي
عينة ١	١,١٩ ± ١٣٥,٣٧	٠,٠٥ ± ١٣٩,٠٧	ت (مغوية)	٠,٠٠ ± ٠,٠٣	٠,٠٠ ± ٠,٠٤		٠,٠٠ ± ٠,٠٠	٠,٢٥ ± ٤,٥٣	٢١,٢٠١** (٠,٠٠١)		
عينة ٢	٠,٣٦ ± ٢٣٧,٦٠	٠,٢٥ ± ٢٤١,٧٧	٠,٤٣٦* (٠,٠٣٢)	٠,٠٠ ± ٠,٠٥	٠,٠٠ ± ٠,٠٦	٢,٠٠ (٠,١٨٤)	٠,٢١ ± ٥,٢٧	٠,٢٠ ± ٤,٤٠	٤,٦٧٠* (٠,٠٤٣)		
عينة ٣	١,١٠ ± ١٥٣,٢٧	٠,٥٠ ± ١٥٦,٤٧	٢٥,٠٠** (٠,٠٠٢)	٠,٠٠ ± ٠,٠٥	٠,٠٠ ± ٠,٠٧	٤,١٥٨ (٠,٠٥٣)	٠,١٥ ± ٥,١٧	٠,١٥ ± ٤,٣٣	٤,٧٢٥* (٠,٠٤٢)		
عينة ٤	١,٧٦ ± ٢٠١,٨٣	١,٣٢ ± ٢٠٤,٥٠	٦,٩٢٨* (٠,٠٢٠)	٠,٠٠ ± ٠,٠٤	٠,٠٠ ± ٠,٠٦	١,٢٨٠ (٠,٣٢٩)	٠,١٥ ± ٤,٣٧	٠,٤٩ ± ٥,٣٣	١٤,٧٨٣** (٠,٠٠٥)		
عينة ٥	١,٦١ ± ٣١٧,٨٣	٠,٩٣ ± ٣١٩,٢٣	٤,٠٠ (٠,٠٥٧)	٠,٠٠ ± ٠,١١	٠,٠٠ ± ٠,١٢	٢,٥٠٠ (٠,١٣٠)	٠,٢٠ ± ٤,٤٠	٠,١٥ ± ٣,٣٣	٣٢,٠٠** (٠,٠٠١)		
عينة ٦	٠,٣٢ ± ١١٢,١٣	١,٣٢ ± ١٢٣,٥٠	٢,٣٢٢ (٠,١٤٥)	٠,٠٠ ± ٠,٠٢	٠,٠٠ ± ٠,٠٣	٠,٠٠ ± ٠,١١	٠,٠٦ ± ٤,٥٧	٠,٠٠ ± ٠,٠٠	١٣٧,٠** (٠,٠٠١)		
عينة ٧	٠,٥٠ ± ٢٨١,٥٠	١,٠٤ ± ٢٨٦,١٧	١٩,٦٥٥** (٠,٠٠٣)	٠,٠٠ ± ٠,١٤	٠,٠٠ ± ٠,١٧	٥,٢٨٤* (٠,٠٣٤)	٠,١٠ ± ٥,٢٠	٠,٠٠ ± ٥,٦٠	٦,٩٢٨* (٠,٠٢٠)		
ف (مغوية)	١٤٦٦١,٣** (٠,٠٠١)	١٨٣٦,١** (٠,٠٠١)	١٤,٠٠** (٠,٠٠٥)	٦٤٦٩,٩١** (٠,٠٠١)	٧٠٥,٧٩٣** (٠,٠٠١)	٤٣,٨٥٩** (٠,٠٠١)	٥١,٠٤٧** (٠,٠٠١)	٢٥٥,٦٩٥** (٠,٠٠١)			

*: دال عند ≥ 0.05 **: دال عند ≥ 0.01

تأثير تنظيف الجاف على الكهرباء الإستاتيكية

كما يتضح من جدول (٤) أن هناك فروق شديدة المعنوية بين الإختبار القبلي والبعدي عند دراسة تأثير التنظيف الجاف على الكهرباء الإستاتيكية للعينات ١،٤، ٥،٦ حيث بلغت قيمت ت فى العينات ٣١،٢٠١** و١٤،٧٨٣** ٣٢،٠٠٠** و١٣٧،٠٠٠** على التوالي حيث كانت نسبة الكهرباء الإستاتيكية بها صفر قبل التنظيف ويرجع ذلك الى اضافة مادة Anti Static اثناء التصنيع للتقليل منها وهذا يتفق مع دراسة نورا حسن (٢٠٠٧) حيث ذكرت أن الخامات الصناعية والمخلوطة المستخدمة فى الدراسة أعطت صفر أو معدل أقل من مثيلاتها من نفس الخامة وأرجعت ذلك إلى إضافة المادة السابقة أثناء التجهيز فى المصنع وقد أدى التنظيف الجاف إلى إزالتها وبحساب قيمة ف لمقارنة العينات البحثية ببعضها وجدت فروق شديدة المعنوية بين العينات حيث بلغت قيمة ف ٥١٠،٠٤٧** للإختبار القبلي بينما بلغت قيمة ف ٢٥٥،٦٩٥** (>٠،٠٠١) للإختبار البعدي.

ويرجع هذا الإختلاف الى نوع الخامة المكونة لكل عينة حيث ان الخامات الصناعية تعطى أعلى نسبة من الكهرباء الإستاتيكية وتقل فى الخامات المخلوطة وتعطى صفر فى الخامات الطبيعية.

جدول ٥: تأثير التنظيف الجاف على قوة الشد للعينات البحثية.

العينات	القوى		قوة الشد فى إتجاه السداء / كجم		قوة الشد فى إتجاه اللحمه / كجم	
	القبلي	البعدي	ت (معنوية)	القبلي	البعدي	ت (معنوية)
عينة ١	٤،٠٤±١٣١،٦٧	٤،٩٣±١٤٢،٣٣	(٠،١٦٥)	٢،٥±٤٠،٦٧	١،٥٣±٤٣،٦٧	(٠،٢٧٢)
عينة ٢	٣،٠٦±١٦٣،٣٣	٥،٥١±١٨٦،٣٣	(٠،٠٣٠)*	٢،٠٨±١٦٣،٦٧	٣،٧٩±١٧٠،٦٧	(٠،٠٢٦)
عينة ٣	٢،٦٥±٤١،٠	٣،٠±٤٣،٠	(٠،٥١٠)	٠،٥٨±٣٨،٦٧	٢،٦٥±٤١،٠	(٠،٢٢٢)
عينة ٤	٤،٠±١٣٥،٦٧	١،٧٣±١٤٠،٠	(٠،٢٨١)	١،٥٣±١٢٢،٦٧	٣،٠٦±١٢٣،٣٣	(٠،٦٣٥)
عينة ٥	١،٥٣±٨٥،٦٧	٥،٠±٩١،٠	(٠،٢٤٦)	٤،٠±٨٥،٠	١،٥٣±١٠٢،٦٧	(٠،٠٣١)
عينة ٦	٠،٥٨±١١٠،٦٧	٠،٥٨±١٣٢،٢٣	(٠،٠٠١)	٠،٥٨±٣٥،٣٣	٠،٥٨±٣٧،٢٣	(٠،٠٧٤)
عينة ٧	٠،٥٨±١٥٠،٦٧	١،١٥±١٥٦،٦٧	(٠،٠٠٩)	٠،٠±١٣٠،٠	١،٠±١٣٧،٠	(٠،٠٢٠)
ف (معنوية)	**٨٤٤،١٤٨	**٤٥٩،٤١٣	(٠،٠٠٠)	**١٩٠،١٢٧	**١٦١٩،١٧	(٠،٠٠١)

* دال عند $\geq 0,05$ ** دال عند $\geq 0,01$

ثانيا: تأثير التنظيف الجاف على الخواص الميكانيكية
تأثير التنظيف الجاف على قوة الشد للعينات البحثية:
١. تم قياس قوة الشد للعينات البحثية فى اتجاه السداء واللحمه قبل وبعد التنظيف الجاف ودراسة تأثير التنظيف الجاف عليها وجدول (٥) يوضح ذلك.
١. فى اتجاه السداء

من الجدول يتضح وجود فروق غير معنوية بين الإختبار القبلي والبعدي للعينات ١، ٣، ٤، ٥ فى قوة الشد مما يدل على أن التنظيف الجاف لم يؤثر على متانة تلك العينات من خامات البولى أستر ١٠٠% أو المخلوط ويرجع ذلك إلى درجة الإستطالة العالية التى تتمتع بها ألياف البولى أستر وهذا يتفق مع دراسة Emre (2009) وBeskisiz وآخرون حيث أثبت أن التنظيف الجاف لا يؤثر على المنسوجات من خامة البولى إستر ١٠٠% ويرجع ذلك إلى أن تلك الخامة أقل إمتصاص للمواد الكميائية وتقل قوة الشد بزيادة تأثير مواد التنظيف فى الخامات المخلوطة من البولى أستر مع القطن أو الصوف وكذلك مع تكرار التنظيف الجاف ، بينما وجدت فروق معنوية بين الإختبار القبلي والبعدي فى العينة (٢) حيث بلغت قيمة ت ٥،٩٦١*، بينما وجدت فروق شديدة المعنوية بين الإختبار القبلي والبعدي للعينات ٦ و٧ حيث بلغت قيمة ت ٣٢،٥٠٠**

التنظيف الجاف على الخامات المختلفة وجدول (٦) يوضح ذلك.

١. الإستطالة فى اتجاه السداء

من جدول (٦) يتضح أن هناك فروق غير معنوية بين الإختبار القبلى والبعدى فى كل من العينة ١،٤،٦، حيث كانت قيمة ت ٣،٢٤٩ ، ٠،٢٢٥ ، ٤،٣٥٩ على التوالي وهى من خامة البولى استر أو مخلوط من البولى استر مع وهى خامة ذات استطالة عالى وهذا يتفق مع 2010 articles.textileclass.com الذى يذكر أن البولى استر يتميز بثبات الأبعاد كما أنه لا يتأثر بالأحماض والقلويات الضعيفة أو المذيبات العنصرية . بينما كانت الفروق معنوية فى العينات ٥ ، ٦ حيث بلغت قيمة ت ٩،٠٠ ، ٤،٣٥٩ على التوالي بينما كانت الفروق شديدة المعنوية فى العينة ٢ ، ٣ ، ٧ حيث بلغت قيمة ت ١٢،٩٧٠ ، ١٠،٩٦١ ، ١٤،٠٠ ، ونظرا لإختلاف الخامة بين العينات البحثية فقد وجدت فروق شديدة المعنوية بين العينات فى القياس القبلى والبعدى حيث بلغت قيمة ف ٣٦،٨٦٧ ** ($0.001 >$) فى الإختبار القبلى و ١٠٤،٣٣٨ ** ($0.001 >$) فى الإختبار البعدى ، ويرجع ذلك إلى أن التركيب النسجى يؤثر على إستطالة القماش (الأقمشة الأطلس أعلى إستطالة ، يليه السادة ثم المبرد) وهذا يتفق مع دراسة محمود رشيد (١٩٨٥) والتي هدفها تحديد تأثير التركيب النسجى على الاستطالة وذلك للتركيب النسجى سادة ١/١ والمبرد ٢/٢ والأطلس ٨ وكانت أهم النتائج: أن أعلى الأقمشة إستطالة نسيج أطلس ٥ يليه ، الأقمشة السادة ١/١ أقل العينات إستطالة المبرد ٢/٢ .

٢. الإستطالة فى اتجاه اللحمة

يتضح أن هناك فروق غير معنوية بين الإختبار القبلى والبعدى فى كل من العينة ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، على التوالي وهى من خامة البولى استر أو مخلوط من البولى استر مع القطن ويرجع ذلك الى قدرة ألياف البولى استر على استعادة شكلها لما لها من درجة استطالة عالية. بينما كانت الفروق معنوية فى العينة ٥ ،

١٠،٣٩٢ ** على التوالي ويرجع ذلك إلى تداخل خيوط السداء وزيادتها فى وحدة المساحة مما يزيد من قوة الشد وتذكرها محمد كامل (٢٠٠٥) أن قوة شد القماش المخلوط فى اتجاه السداء تأثير معنوى بنسبة خط البولى استر ، فكلما زادت نسبة ألياف البولى استر زادت قوة شد القماش فى اتجاه السداء.

٢. فى اتجاه اللحمة

وجدت فروق شديدة المعنوية بين العينات البحثية فى كل من الإختبار القبلى والبعدى حيث بلغت قيمة ف ١٩٠،١٢٧ ** فى الإختبار القبلى و ١٦١٩،١٧ ** فى الإختبار البعدى لصالح الإختبار البعدى مما يدل على أن تأثير التنظيف الجاف يختلف باختلاف نوع الخامة وتتفق هذه النتائج مع دراسة محمد كامل (٢٠٠٥) حيث وجدت أن قوة الشد فى اتجاه اللحمة تأثرت بنسبة خلط ألياف البولى استر تأثير طردى وذلك لما تتمتع به ألياف البولى استر من متانة عالية حيث أدت زيادة نسبة خلط ألياف البولى استر من ٣٥% إلى ١٠٠% الى زيادة قوة شد القماش فى اتجاه اللحمة وبدراسة تأثير التنظيف الجاف على الأكريلك (عينة ٧) وجدت فروق شديدة المعنوية لصالح الإختبار البعدى أى زيادة قوة الشد فى اتجاه السداء وفروق معنوية فى اتجاه اللحمة ويتفق ذلك مع دراسة Kadir Bilisik وآخرون (2011) الخاصة بدراسة تأثير التنظيف الجاف والرطب على متانة أقمشة المفروشات حيث وجد أن هناك اختلافات بسيطة بين قوة الشد فى اتجاه السداء واللحمة تزيد بعد التنظيف الجاف لأقمشة الأكريلك ويرجع ذلك إلى زيادة سملك النسيج لزيادة عدد الخيوط فى وحدة المساحة .

تأثير التنظيف الجاف على الإستطالة للأقمشة المفروشات:

تم قياس الإستطالة للأقمشة موضوع الدراسة فى اتجاهى السداء واللحمة وكذلك قبل وبعد التنظيف الجاف لتحديد مدى استطالة تلك العينات كذلك تأثير

جدول ٦: تأثير التنظيف الجاف على الإستطالة لأقمشة المفروشات البحثية.

العينات	إستطالة الخيوط في اتجاه السدء			إستطالة الخيوط في اتجاه اللحمه		
	القبلى	البعدى	ت (معنوية)	القبلى	البعدى	ت (معنوية)
عينة ١	٠,٢١±٥,٥٧	٠,٦١±٤,٥٠	(٠,٠٨٢) ٣,٢٤٩	٠,٢٥±٦,٠٢	٠,٤٧±٧,٥٣	(٠,٠٦٩) ٣,٦٠٣
عينة ٢	٠,٦٥±٥,٥٧	٠,٤٦±٨,٢٧	(٠,٠٠٦) ** ١٢,٩٧٠	٠,٢٦±٧,١٠	٠,٥٣±٧,١٠	(١,٠٠٠) ٠,٠
عينة ٣	٠,٣٨±٥,٤٧	٠,٢٥±٦,٤٣	(٠,٠٠٨) ** ١٠,٩٦١	٠,٢٥±٤,٧٧	٠,٤٢±٦,١٧	(٠,٠٥٨) ٣,٩٨٦
عينة ٤	٠,١٥±٦,٤٧	٠,٤٠±٦,٤٠	(٠,٨٤٣) ٠,٢٢٥	٠,١٥±٥,٧٧	٠,٢٦±٦,٢٠	(٠,٢١٣) ١,٨٠٣
عينة ٥	٠,٢٦±٧,١٠	٠,٢٦±٨,٩٠	(٠,٠١٢) * ٩,٠٠٠	٠,٢١±٣,٥٧	٠,٢١±٤,٧٧	(٠,٠٢٠) * ٦,٩٢٨
عينة ٦	٠,٢٠±٣,٤٠	٠,٠٦±٢,٧٧	(٠,٠٤٩) * ٤,٣٥٩	٠,١٠±٤,١٠	٠,١٥±٥,٤٣	(٠,٠١٠) ** ١,٠٠٠
عينة ٧	٠,١٠±٥,٣٠	٠,٠٦±٦,٢٣	(٠,٠٠٥) ** ١٤,٠٠٠	٠,١٥±٤,٣٣	٠,٠٦±٥,٢٧	(٠,٠٠٩) ١٠,٥٨٣**
ف (معنوية)	** ٣٦,٨٦٧	** ١٠,٤,٣٣٨	(٠,٠٠١>)	** ١١٠,٤٩١	** ٢٥,٦١٩	(٠,٠٠١>)

* دال عند ≥ 0.05 ** دال عند ≥ 0.01

جدول ٧: تأثير التنظيف الجاف على مقاومة الاحتكاك لأقمشة المفروشات.

العينات	الاحتكاك						
	عينة ١	عينة ٢	عينة ٣	عينة ٤	عينة ٥	عينة ٦	عينة ٧
القبلى	٠,٢٥±٩,٧٧	٠,٥٠±١٢,٥٣	٠,٦٦±٩,٩٠	٠,٨٧±١٢,٥٠	٠,٧٥±١٢,٧٧	٠,٢٥±٩,٢٧	±١١,٢٣ (٠,٠٠١>)
البعدى	١,٠٠±١٠,٠٠	٠,٢٦±١٢,٣٠	٠,٢٦±٧,٨٠	٠,١٥±٨,٨٣	٠,٥٩±٢٣,٧٧	٠,٧٢±٨,٨٣	٠,٢٥±٨,٠٣ (٠,٠٠١>)
ت (معنوية)	٠,٣٤٦ (٠,٧٦٢)	١,٨٧٢ (٠,٠٢٠)	* ٤,٦٥٧ (٠,٠٤٣)	* ٧,٤٦٧ (٠,٠١٧)	** ٤١,٥٧٦ (٠,٠٠١)	١,٥٢٢ (٠,٢٦٨)	** ١٢,٧١٦ (٠,٠٠٦)

* دال عند ≥ 0.05 ** دال عند ≥ 0.01

• تم قياس مدى مقاومة الأقمشة للإحتكاك قبل وبعد التنظيف الجاف لتحديد مدى ضعف الأقمشة بتأثير التنظيف الجاف والجدول ٧ يوضح ذلك. من جدول (٧) يتضح أن هناك فروق غير معنوية بين الإختبار القبلى والبعدى فى كل من العينة ١,٢, ٦ حيث كانت قيمة ت ٠,٣٤٦, ١,٨٧٢, ١,٥٢٢ على التوالي وهى من خامه البولى استر أو مخلوط من البولى استر ويرجع ذلك إلى الإستطالة العالية للخامه مما يزيد من مقاومتها للإحتكاك وهذا يتفق مع دراسة مها كامل (٢٠٠٥) التى وجدت فى دراستها أن اللياف البولى استر وخطاته تمتاز بمقاومة عالية للإحتكاك، بينما كانت الفروق معنوية فى العينات ٣,٤ حيث بلغت قيمة ت ٤,٦٥٧, ٧,٤٦٧ على التوالي بينما كانت

بينما كانت الفروق شديدة المعنوية فى العينة ٦, ٧، ونظرا لإختلاف الخامه بين العينات البحثية فقد وجدت فروق شديدة المعنوية بين العينات فى القياس القبلى والبعدى حيث بلغت قيمة ف ١١٠,٤٩١ (٠,٠٠١>) فى الإختبار القبلى بينما كانت ٢٥,٦١٩ (٠,٠٠١>) فى الإختبار البعدي، ويرجع ذلك إلى إختلاف درجة الأستطالة بين الخامات المختلفة ويتفق ذلك مع دراسة مها محمد كامل (٢٠٠٥) حيث وجدت أن ألياف البولى إستر أو نسبة خلط من ٣٥% إلى ١٠٠% فى العينات تؤدي الى زيادة إستطالة القماش فى إتجاه اللحمه بينما تقل درجة الإستطالة فى القطن والأكريلك. تأثير التنظيف الجاف على مقاومة الاحتكاك لأقمشة المفروشات:

المخلوطة بما يتناسب وأداء أقمشة المفروشات مع مراعاة باقى العوامل البنائية وعدد خيوط السداء والحمة فى وحدة المساحة.

المراجع

أحمد أمين مصطفى مطر ٢٠٠٥. دراسة إنتاج أقمشة مفروشات ذات تصميمات مبتكرة باستخدام خيوط زخرافية مغزولة من عوادم بعض الخامات الأخرى ، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان.

أحمد عبد اللطيف أحمد ٢٠٠٢. التسويق و اثره فى تطوير أقمشة المفروشات فى ظل الأسواق المفتوحة ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان.

أسماء محمد أحمد سيد أحمد ٢٠٠٦. أثر استخدام بعض الخيوط الزخرافية على خواص الأداء لأقمشة المفروشات ذات التصميمات البسيطة، رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

أسامة محروس قبيص ١٩٩٧. تأثير اختلاف التراكيب البنائية لبعض أقمشة تكتسية الحوائط المنسوجة من الجوت والقطن على خواص الأقمشة ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان.

أشرف محمود هاشم ، عادل جمال الدين الهنداوى، آية محمد فوزى ٢٠٠١. تأثير معامل تغطية اللحمة ونوع الخامة للأقمشة على خواص الأداء الوظيفى لملايس تلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الأساسى ، المؤتمر العربى السادس للإقتصاد المنزلى ، مجلة الإقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مجلد ١١ : عدد (٤) سبتمبر.

المواصفات القياسية المصرية ١٩٦٢.

المواصفات القياسية المصرية ١٩٦٥.

للمواصفات القياسية الأمريكية (AATCC-134-2003).

الفروق شديدة المعنوية فى العينة الخامسة والسابعة حيث بلغت قيمة ت_{٤١,٥٧٦} ، ١٢,٧١٦ ، ونظرا لإختلاف الخامة بين العينات البحثية فقد وجدت فروق شديدة المعنوية بين العينات فى القياس القبلى والبعدى لمقاومة للإحتكاك حيث بلغت قيمة ف_{٢١,٤١٤}** (>٠,٠٠١) فى الإختبار القبلى بينما كانت فى ٣٢٧,٥٢٤** (>٠,٠٠١) فى الإختبار البعدى ويتفق مع دراسة فاطمة سالم وآخرون (٢٠٠٦) تأثير التنظيف على الخواص الطبيعية والميكانيكية الأقمشة حيث وجدت فروق معنوية بين العينات قبل وبعد التنظيف وقد أرجعت التغير فى الخواص الطبيعية للمنسوج بعد التنظيف إلى (زيادة كثافة وسك ووزن المنسوج) الذى يزيد من مقاومة التآكل بالإحتكاك نتيجة لزيادة كمية الخيوط فى وحدة المساحة للقمش ، وتضيف نورا حسن (٢٠٠٧) أن مقاومة الإحتكاك تتناسب طرديا مع عدد خيوط السداء واللحمة فى وحدة المساحة نتيجة لزيادة التلاصق بينما يرجع Kadir Bilisik (2009) زيادة مقاومة التآكل فى أقمشة المفروشات إلى زيادة تكائف الخيوط فى وحدة المساحة.

أفضل أنواع أقمشة التجديد المختبرة والتي تؤدى الأداء الوظيفى الأمثل:

مما سبق يمكن التوصية بما يلى :-

- إستخدام مواصفة العينة رقم (١) وهى ١٠٠% بولى استر خفيف الوزن ١٣٥ جم - التركيب النسجى ميرد ١/٢ زخرفى عدد خيوط السداء واللحمة ١٥ X ٥٢ أقل العينات نضوح وأكثرها ثبات للضوء والشمس وأكثر مقاومة للإحتكاك حيث أنها أفضل المواصفات لجميع العينات المختبرة والتي تؤدى إلى الإستخدام الأمثل بالنسبة للخصائص المدروسة .

- أثبتت الدراسة أن خامة البولى استر أقل الخامات تغير فى الخواص بعد التنظيف الجاف ولذلك فهو أكثر الخامات ملائمة كأقمشة مفروشات .

- تعتبر الخامات الصناعية أو الجمع بين أكثر من نوعية من الخامات للإستفادة من خواص الخامات

محمد عبد الله الجمل ٢٠٠٢. الأسس العلمية والفنية في علم التراكيب النسيجية ، دار السلام ، المنصورة. محمد على بشر، محمد ممدوح الروبي، وفتحى عبده بدير ١٩٩٠. "مقمة في طرق الإحصاء وتصميم التجارب". كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية - الطبعة الرابعة مركز الشهابى للطباعة والنشر.

محمود رشيد حربى ١٩٨٥. دراسة تأثير التركيب البنائى النسيجى على بعض خواص القماش و الإستفادة منها فى تصميم أقمشة المفروشات ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان.

معى محمد سامى ٢٠٠٢. تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية لأقمشة الملابس على قابلية التجهيز لمقاومة الكرمشة باستخدام مواد آمنة بيئيا ، رسالة دكتوراه، كلية الإقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية .

منى محمد أنور ١٩٩٥. أسس التصميم وخاصة الخداع البصرى كفرع من فروعه وأثره فى تطوير الحل التشكلى لتصميمات أقمشة الستائر ، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان .

مها محمد كامل ٢٠٠٥. تأثير خلط بعض الألياف الصناعية لإنتاج خيوط تحقق الأداء الوظيفى لأقمشة المفروشات، رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

ميرال عادل وعلا يوسف ٢٠٠٢. تأثير اختلاف نوع التركيب النسيجى ومعامل تغطية اللحمية على الخواص الطبيعية والميكانيكية والأداء الوظيفى للمنتج النهائى ، المؤتمر السابع للإقتصاد المنزلى، مجلة بحوث الإقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، ديسمبر مجلد ١٢ : عدد (٤) .

نشوة عبد الرؤوف توفيق ٢٠٠٣. تأثير بعض التراكيب البنائية للأقمشة السليلوزية والمعالجات الأولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية

سامية لطفى ٢٠٠٢. علم المفروشات، دار القلم للنشر والتوزيع ، دولة الإمارات المتحدة دى.

شرين سيد عثمان ٢٠٠٠. أثر التراكيب البنائية لبعض أقمشة المفروشات ذات التصميمات البسيطة على مقدار النقل الناتج عن الشد فى أحد الإتجاهات، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان.

عادل جمال الدين ، أشرف محمود هاشم ٢٠٠١. تأثير بعض عوامل التركيب البنائى النسيجى على خاصة قوة شد الحياكة لأقمشة الزى المدرسى فى المرحلة الابتدائية ، مجلة بحوث الإقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، يوليو مجلد ١١ ، عدد (٣) .

عبد المنعم صبرى ورضاء صالح شرف ١٩٧٥. معجم مصطلحات الصناعات النسيجية ، تمت الطباعة فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، ألمانيا.

على عبد الغفار شعير ١٩٨٩. المزج بين اسلوبى المزدوج والوبرة فى تنفيذ تصميمات أقمشة الستائر المفروشات وأثر ذلك على الخواص الطبيعية للمنتج ، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان.

فاطمة محمد سالم وسهير محمد الصعيدي و صفاء محمد جمال ٢٠٠٦. تأثير التنظيف على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الجرسية. مجلة البحوث الزراعية العدد ٥١ (٢).

محمد البدر اوى حته ٢٠٠١. تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائى النسيجى للأقمشة الصوفية على بعض خواصها الإستعمالية ، المؤتمر العربى السادس للإقتصاد المنزلى، مجلة الإقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مجلد ١١ : عدد (٤) سبتمبر.

محمد أحمد سلطان ١٩٩٨. الخامات النسيجية، منشأة المعارف ، الإسكندرية.

- Short-Length Specimens". Vol. 07-01, section 7, part I, D 1059-01: 253-257
- American Association of textile chemists and colorists AATC 1994. "Dimensional changes in Launching of woven and knitted except woo"
- Emre Beskisiz -Nuray Ucar 2009, The Effects of Super Absorbent Fibers on the Washing, Dry Cleaning and Drying Behavior of Knitted Fabrics-*Textile Research Journal* November vol 79 no 16
- Fabio Rombaldoni 2009. Effect of Carbon Dioxide Dry Cleaning on Low-stress Mechanical Properties, Air Permeability and Crease Pressing Performance of Men's Suit Fabrics -*Textile Research Journal* September vol. 79 No. 13
- Kadir Bilisik 2009. Abrasion Properties of Upholstery Flocked Fabrics- - *Textile Research Journal* November vol 79 No. 17
- Kadir Bilisik, Yildiray Turhan, and Oguz Demiryurek 2011.- Tearing properties of upholstery flocked fabrics-*Textile Research Journal, February* vol 81, No. 3
- OZdemir-O & Ceven- EK 2004 Influence of Chenille yarn Manufacturing Parameters On Yarn and Upholstery Fabric Abrasion Resistance *Textile – Research-Journal,USA, 74* No. 6
- http://en.wikipedia.org/wiki/Dry_cleaning
- http://www.ehow.com/Kim_hoyum_how_clean-codes-upholstery-fabrics.htm 2010
- www.doityourself.com/ferraioli, Jr thomas 2010. /upholstery-dry-cleaning-vs-steam-cleaning-
- www.stretcher.com/stories Upholstery Cleaning - 2008 by Breakthrough Consulting, Inc. All Rights Reserved.
- www.stretcher.com/stories UpholsteryCleaning 2010
- <http://www.merriam-2010>
- webster.com/dictionary/exuding
- [articles.textileclass.com/Properties of the textile-2010](http://articles.textileclass.com/Properties_of_the_textile-2010)
- وقابليتها للتنظيف ، رسالة دكتوراه ، كلية الإقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .
- نورا حسن ابراهيم ٢٠٠٧ . تقييم الأداء الوظيفي لبعض أقمشة المفروشات المتوفرة في السوق المصري، رسالة ماجستير ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة .
- وحيد يوسف ١٩٩٦ . تأثير عناصر التركيب البنائى على خواص الانعكاسات الضوئية لتصميم بعض الأقمشة المنسوجة ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
- Annual Book of ASTM Standards 2002. "Standard Performance Specification for Woven Upholstery Fabrics (plain, tufted, Flocked)". Vol. 02, section 7, part II, D 3597
- Annual Book of ASTM Standards 2003. "Standard Test Method for Stiffness of Fabrics". Vol. 07-01, section 7, part I, D 1388-96: 321-326.
- Annual Book of ASTM Standards 2003. "Standard Test Method for Mass Per Unit Area (weight) of Fabrics" Vol. 07-02, section 7, part II, D 3776-96: 78-82.
- Annual Book of ASTM Standards 2003. "Standard Test Method for Abrasion Resistance of Textile Fabrics (Inflated Diaphragm Method)". Vol. 07-02, section 7, part II, D 3886-99: 170-175.
- Annual Book of ASTM Standards 2003. "Standard Test Method for Breaking Force and Elongation of Textile Fabrics (Strip Method)". Vol. 07-02, section 7, part II, D 2035-95: 678-680.
- Annual Book of ASTM Standards 2003. "Standard Test Method for Thickness of Textile Materials. Vol. 07-01, section 7, part I, D 1777-96: 440-444.
- Annual Book of ASTM Standards 2003. "Standard Test Method for Yarn Number Based on

Effect of Dry-Cleaning on the Change Physical, Mechanical Properties and Functional Performance of Some Upholstery Fabrics

Mona M. Ghalp¹; Amal A. Mamon² and Rasha M. Abbas²

¹Faculty of Specific Education, Alexandria University

²Faculty of Specific Education University Mansoura

ABSTRACT

Upholstery fabrics different in terms of design and production than other fabrics. As the quality of the product is determined by the extent of its suitability for use by the job thus the objective of the study is to know the impact of dry cleaning and exposure to the sun and light on the change in the properties of fabric and assess the functionality of some of the furniture. The most important results of influence of the process of dry cleaning varies depending on the type of raw material it has been Found a highly significant between samples in the number of wab and weft /cm for testing dimensional also found differences in severe significant among the samples in the before and after test for tensile strength and elongation as the value of $F^{**}844.148 (0.001 >)$ and $F^{**} 459.413 (0.001 >)$ respectively and was the best samples the sample 1 (100% P,E) where the less change to the color standard deviation of $4.90 \pm$ of the of grey scale measure / 5, followed by sample 2 (100% P,E) change of color sample 5 (a mixture of a of 54% cotton, 39% polyester, 3% Acrylic, 5% metallic yarn) , Study the Fastness of the color in the sun results showed the existence of differences very significant between samples of research as it has value of $F \text{ test}^{**} 26.121 > (0.001 >)$. The samples were less Fastness in the sun sample 1 with a standard deviation $5.17 \pm$ followed by sample 2 and more samples were affected by sunlight sample 5 with standard deviation of $2.20 \pm$.