

تأثير اختلاف بعض التراكيب النسجية لأقمشة الوبرة على الخواص الطبيعية والميكانيكية لملابس السيدات الرياضية

أحمد علي محمود سالماني^١ - عادل جمال الدين الهنداوي^٢
ناتسي عبد المعهود الصاوي^٢

- ١- قسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.
- ٢- قسم الاقتصاد المنزلي - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا.

الملخص

يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة تجريبية لبيان مدى تأثير التركيب النسجي للأقمشة الوبرية على الخواص الوظيفية لملابس السيدات الرياضية، وتوضح أهمية البحث في دراسة تأثير ذلك على جودة المنتج النهائي ومدى ملاءمته لأدائه الوظيفي....وقد تم إنتاج أقمشة مناسبة لهذا الغرض باستخدام التراكيب النسجية التالية وبالمغيرات الآتية :

سادة ١/١ ، سادة ممتد من اللحمة ١/٣ ، مبرد ٥/١ ، أطلس ٥ ، بيكة ، هنيكوم. وبعد تنفيذ عينات الأقمشة تم إجراء بعض الاختبارات المعملية على الأقمشة المنتجة تحت البحث لتحديد خواصها المختلفة وعلاقة هذه الخواص بمغيرات الدراسة وذلك بمعامل المركز القومي للبحوث وذلك في الجو القياسي (رطوبة نسبية $65 \pm 2\%$ ، درجة حرارة $20 \pm$ م^٢). وبعد اختبار عينات الأقمشة تحت البحث عملياً تم تحليل النتائج إحصائياً باستخدام تحليل التباين وتقييم الجودة. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: القماش المنفذ بتركيب نسجي سادة ممتد من اللحمة هو أفضل التراكيب الممكن استخدامها للتنفيذ كملايس رياضية للسيدات وذلك بالنسبة لمعظم الخواص الطبيعية والميكانيكية وأيضاً الخواص الوظيفية للأداء للملابس الرياضية.

الكلمات الافتتاحية: الأقمشة الوبرية، أنسجة السادة، أنسجة المبرد، أنسجة الأطلس، أنسجة البيكة، أنسجة الهنيكوم، ملابس السيدات الرياضية.

* Corresponding author: Nancy A. El-Sawy , Tel. : +20127085648
E-mail address: nancyabdelmaboab@yahoo.com

المقدمة والمشكلة البحثية

لا شك أن التقدم التكنولوجي الذي نراه في كل المجالات أدى إلى الارتقاء بجودة المنتجات وبالتالي زيادة فرصها في المنافسة في الأسواق لنفي متطلبات وأنواق جمهور المستهلكين.

إن صناعة الأقمشة في مصر من الصناعات العريقة، كما أنها تعد من دعائم الاقتصاد الهامة لذا يلزم الاستفادة مما أتاحتها الثورات العلمية والتكنولوجية سواء في المادة الخام أو التكنيك أو الفكر الإنساني الذي يقف ورائها لتطبيق استراتيجية التميز لمنتجات هذه الصناعة بتحسينها ومن ثم تكلفتها ومع المحافظة على البيئة لإمكانية المنافسة وإرضاء المستهلك.

وحتى يتم مجاراة هذا التطور في الحاسب الآلي فلا بد أن يوازي التطور في الأساليب التطبيقية للنسيج ولما كانت هذه الأساليب ثابتة لحد ما فإن التطور المسموح به هو النسيج بين هذه الأساليب وتطويعها للحصول على منتج ذو جودة عالية وظهور التصميم في أحسن صورة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخصائص والميزات لكل تركيب نسجي وبالرغم من انتشار تلك البرمجيات عالمياً إلى أن انتشارها محلياً لم يكن بالمستوى المطلوب حيث تعتبر التكلفة الاستثمارية العالية عائقاً أمام انتشارها في السوق المحلي.

وتعتبر الأقمشة الوبرية ذات تاريخ عريق وشهرة واسعة وهي متنوعة الاستخدام ومنها مفروشات الأرضية والمعلقات الجدارية وأقمشة التجفيف بأنواعها وقد فرضت طبيعة الحياة المعاصرة أنماطاً استعمالية جديدة أثرت على تصميم بعض الوبريات وحولتها من مجرد وظيفة منزلية إلى وظيفة اجتماعية ذات ارتباط وثيق بالتواصل بين أفراد المجتمع فمثلاً بعد ازدهار السياحة البحرية لم يعد بشكير البحر للتجفيف فقط وإنما صار مفراً لحمامات الشمس فتعددت وظائفه وتنوعت استخداماته، وعلى ذلك أصبح مسئولية مصمم النسيج المدصري ابتكار تصميم الوبريات لانتقاله من مفهومه المنزلي المتواضع إلى آفاق واسعة الانتشار لدى المستهلك الأجنبي.

أهداف البحث

تركيب نسجي يصلح للتلفيز كملابس رياضية للسيدات: دمج (أطلس مع تركيب وبرة - سن ممد من اللحمة مع تركيب وبرة - سادة مع تركيب وبرة - ميرد مع تركيب وبرة).

فروض البحث

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نوع التركيب النسجي المستخدم والخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة الوبرية المنتجة.

الطريقة البحثية

يتبع هذا البحث المنهج التجريبي التحليلي لتحقيق أهداف البحث.

التراكيب النسجية المستخدمة في البحث

نسيج السادة

هو أقدم التراكيب النسجية وأكثرها شيوعاً واستخداماً لسرعة إنتاجه وخواصه الجيدة (نشوة عبد الرؤوف، ٢٠٠٣) وهو يتكون من أقل عدد من الخيوط يمكن الحصول عليه في التكرار (٢ خيط سداء : ٢ خيط لحمة) (نشوة عبد الرؤوف، ١٩٩٩) حيث تتعاشق خيوط السداء واللحمة بحركتين متضادتين في كلا الاتجاهين الرأسي لخيوط السداء والأفقي لخيوط اللحمية (مصطفى زاهر، ١٩٩٧).

ومن أهم مشتقاته:

- السادة الممتد من السداء.
- السادة الممتد من اللحمية.
- السادة الممتد من كلا الاتجاهين.

نسيج المبرد

يتميز بخطوطه المائلة بزوايا مختلفة (أشرف رجب، ١٩٩٩) وأبسط أنواعه ذلك المكون من (٣ قتل سداء ، ٣ قتل لحمات) (مبرد ٢/١ ، مبرد ١/٢) ، وللمبرد ثلاث تأثيرات :

- مبرد من السداء : تظهر السداء على وجه النسيج أكثر من اللحمية.
- مبرد من اللحمية : تظهر اللحمية على وجه النسيج أكثر من السداء.
- مبرد متعادل : تظهر السداء واللحمية بالتساوي على كلا الوجهين (شرين عثمان، ٢٠٠٠ و أميرة سعد ١٩٩٨) وقد تكون هذه المبراد : منتظمة أو غير منتظمة.

نسيج الأطلس

يتميز بسطح أملس لامع نظراً لزيادة انعكاس الضوء على النسيج لقلة عدد التعاشقات (محمد البدر اوي، ١٩٨٢ و سامية الطوبشي، ١٩٩٥).

وأبسط أنواعه هو أطلس ٤ (وهو أطلس غير منتظم) والذي ينتج من أربع خيوط سداء، أربع خيوط لحمات وأكثر أنواعه انتشاراً هو أطلس ٥، أطلس ٨.

وللأطلس ثلاث تأثيرات:

- أطلس من السداء : تظهر السداء على وجه النسيج أكثر من اللحمية.
- أطلس من اللحمية : تظهر اللحمية على وجه النسيج أكثر من السداء.
- وقد يكون نسيج الأطلس منتظم أو غير منتظم. (أنصاف نصر ، كوثر الزغبى، ١٩٩٧)

نسيج الهنيكوم

تتميز أنسجته بما فيها من مواضع تشييفات في خيوط السداء بجانب تشييفات عرضية من خيوط اللحمية مع مواضع أخرى تتعاشق فيها الخيوط سداء ولحمية بنظام ساده ١/١ (مصطفى زاهر، ١٩٩٧) ووجود هذه التشييفات في أماكن وعدم وجودها في الأخرى تتسبب في إحداث أسطح ومظهرية تشبه خلايا النحل بحيث يظهر النسيج محتوياً على أماكن غائرة وأخرى بارزة وأماكن مسطحة.

طرق الحصول على أنسجة خلايا النحل

- ١ - انعكاس المبارد بالطريقة العادية لإيجاد خلايا مستطيلة.
- ٢ - انعكاس المبارد بالطريقة العادية لإيجاد خلايا مربعة.

أنسجة البيكة

تنتج من خيوط قطنية بكل من السداء واللحمية وتتنوع طبقاً للتركيب النسجي فمنها ما يعطي أقلاماً أو ضليعات طويلة أو تضليعات عرضية وتستخدم في الأغراض المنزلية في أغذية الموائد والكوفرات والمنسوجات المطرزة كما يمكن استخدامها في بعض ملابس السيدات والأطفال.

الأنسجة الوبرية

تمثل الأنسجة الوبرية قطاعاً عريضاً من قطاعات الأنسجة لما لها من أهمية لتغطية العديد من الأبعاد الفنية والجمالية و الخواص الطبيعية والميكانيكية للمنتج النهائي المطلوبة لدى المستهلك، ولا تختلف هذه المنسوجات عن المنسوجات العادية إلا في الطريقة التي تستخدم في الحصول على الوبرة وذلك من خلال السداء واللحمية. (إيمان أيوب، ٢٠٠٠) ويمكن الحصول على السطح الوبري بالتركيب النسجي العادي وغالباً ما يكون سادة أو مبرد أو أطلس مع مراعاة أن تكون خيوط اللحمية أكثر سمكاً من خيوط السداء وكذلك عدد البرمات في اللحمية تقل عن عدد البرمات في خيوط السداء. (علي شعير، ١٩٨٩).

ويمكن الحصول على المنسوجات الوبرية من السداء عن طريق

١ - منسوجات وبرية من السداء باستخدام شرائح معدنية.

٢ - منسوجات وبرية من السداء عن طريق الضم المتبادل (سالي العشماوي، ٢٠٠٢).

ويمكن إيجاد الوبرة من اللحمة عن طريق

استخدام سداء واحد ونوعين من اللحمة، اللحمة الأولى لتكوين أرضية المنسوج ويكون تركيبها النسجي في الغالب سادة، اللحمة الثانية لتكوين الوبرة ويتم تشبيها على مسافات معينة على سطح المنسوج وذلك باستخدام تراكيب نسجية خاصة (مصطفى زاهر، ١٩٩٧).

تنفيذ الأقمشة تحت البحث

تم إنتاج الأقمشة من نسيج تراكيب نسجية مختلفة مع تركيب الوبرة بغرض اختيار أفضل التراكيب وأنسبها لموضوع البحث.

تركيب نسجي سادة مع تركيب وبرة



التركيب النسجي بعد الدمج



تركيب الوبرة



تركيب نسجي سادة ١/١

تركيب نسجي لحمة ممتدة مع تركيب وبرة



التركيب النسجي بعد الدمج




تركيب الوبرة



تركيب نسجي سادة ممتد من اللحمة ١/٣

تركيب نسجي مبرد مع تركيب وبرة



التركيب النسجي بعد الدمج




تركيب الوبرة



تركيب نسجي مبرد ٥/١

تركيب نسجي أطلس مع تركيب وبرة



التركيب النسجي بعد الدمج




تركيب الوبرة



تركيب نسجي أطلس °


تركيب نسجي هنيكوم مع تركيب وبرة



التركيب النسجي بعد الدمج




تركيب الوبرة



تركيب نسجي هنيكوم

تركيب نسجي بيكه مع تركيب وبرة



التركيب النسجي بعد الدمج



تركيب الوبرة



تركيب نسجي بيكه

الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها على الأقمشة المنتجة تحت البحث

- قوة شد القماش في اتجاهي السداء واللحمة (كجم).
- نسبة استطالة القماش في اتجاهي السداء واللحمة (%).
- اختبار نفاذية القماش للهواء (سم³/سم²/ث)
- اختبار نفاذية القماش للماء (سم³/سم²/ث)
- اختبار زمن الامتصاص (ث)
- اختبار درجة الخشونة (°)
- اختبار ثبات اللون للحرق (°)
- اختبار ثبات اللون للغسيل (°)

النتائج والمناقشة


تناولت الدراسة نتائج البحث ومناقشتها حيث تم استخدام تحليل التباين لدراسة ومعرفة تأثير عوامل الدراسة المختلفة على الخواص الطبيعية والميكانيكية وهي تأثير اختلاف في التركيب النسجي.

تأثير اختلاف التركيب النسجي على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة

جدول ١. نتائج اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية لتأثير اختلاف التركيب النسجية على الأقمشة المنتجة

| عينة | قوة شد | الاستطالة | نفادية الهواء | نفادية لماء | زمن الامتصاص | درجة خشونة | ثبات للعرض | ثبات للتقليل |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
| كجم / سم ^٥ | % | سم ^٣ /سم ^٢ / ث | سم ^٣ /سم ^٢ / ث | ث | ° | ° | ° | ° |
| ساده | ٥٦ | ١٠ | ٥٨.٦ | ٠,٥٥٥ | ٤ | ٣٩,٥ | ٤ | ٤ |
| لحمة ممكدة | ٤٨ | ١٠ | ٧٠,٨ | ٠,٦٨٩ | ٣ | ٣٩ | ٤ | ٤ |
| مبرد | ٤٨ | ١٢ | ٧٠,٤ | ٠,٦٢٥ | ٥ | ٤٠,٢ | ٤ | ٤ |
| أطلس | ٤٨ | ١٥ | ٥٣,٩ | ٠,٦٦٦ | ٣ | ٤٠,٧ | ٤ | ٤ |
| بيكة | ٤٥ | ١٥ | ٦٠,٤ | ٠,٥٥٥ | ١١ | ٣٩,٦ | ٤ | ٣ |
| هنيكوم | ٤٥ | ١٥ | ٦٢,٦ | ٠,٥٨٨ | ١٥ | ٤٠,٦ | ٤ | ٣ |

تأثير اختلاف التركيب النسجية على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة



شكل ١. العلاقة بين التركيب النسجية وقوة شد القماش في اتجاه اللحمة


من الجدول ١ والشكل البياني ١ يتضح أن عينات القماش ذات تركيب نسجي ساده (١/١) يظهر أعلى تأثير لقوة الشد يليه تعادل كل من التركيب النسجي لحمة ممتدة والمبرد والأطلس في التأثير على قوة شد القماش بينما يظهر أقل عينات القماش ذات قوة شد هي المصنوعة من تركيب نسجي بيكة، هنيكوم على السواء.

جدول ٢. تحليل التباين لتأثير التراكيب النسجية على قوة شد القماش في اتجاه اللحمة

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة ف المحسوبة | مستوى المعنوية | قيمة ف الجدولية |
|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| بين المجموعات | ٢٧٤,١٦٦٧ | ٥ | ٥٤,٨٣٣٣ | ١٠,٠٤٥٨ | ٠,٠٠٠٠ | ٢,٦٢٠٧ |
| داخل المجموعات | ١٣١,٠٠٠٠ | ٢٤ | ٥,٤٥٨٣ | | | |
| المجموع | ٤٠٥,١٦٦٧ | ٢٩ | | | | |

من جدول ٢ يتضح : التأثير المعنوي لنوع التركيب النسجي على قوة شد القماش عند مستوى معنوية 0.01 وذلك لمختلف التراكيب النسجية المستخدمة.

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على استطالة القماش في اتجاه اللحمة



شكل ٢. العلاقة بين التراكيب النسجية و استطالة القماش في اتجاه اللحمة


من الشكل ٢ يتضح: أن عينات القماش ذات تركيب نسجي ساده (١/١)، تركيب نسجي لحمة ممتدة يظهران أقل نسبة استطالة للأقمشة يليهما تركيب نسجي مبرد بينما نلاحظ ظهور عينات القماش ذات التركيب النسجية الأطلس والبيكة والهنيكوم بنسبة استطالة متساوية وهم الأكبر في نسبة الاستطالة.

جدول ٣. تحليل التباين لتأثير التراكيب النسجية على استطالة القماش من اللحمة

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة ف المحسوبة | مستوى المعنوية | قيمة ف الجدولية |
|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| بين المجموعات | ١٨٧,٥ | ٥ | ٣٧,٥٠٠ | ٦,٨٧٠ | ٠,٠٠٠٠ | ٢,٦٢١ |
| داخل المجموعات | ١٣١ | ٢٤ | ٥,٤٥٨ | | | |
| المجموع | ٣١٨,٥ | ٢٩ | | | | |

من جدول ٣ يتضح التأثير المعنوي لنوع التركيب النسجي على استطالة القماش عند مستوى معنوية ٠,٠١ وذلك لمختلف التراكيب النسجية المستخدمة .

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على نفاذية القماش للهواء



شكل ٣. العلاقة بين التراكيب النسجية ونفاذية القماش للهواء


من الشكل ٣ يتضح أن عينات القماش ذات تركيب نسجي ساده ممتد من اللحمه تظهر أعلى تأثير لنفاذية الهواء يليه في التأثير التركيب النسجي ميرد بينما تظهر أقل التراكيب نفاذية للهواء هو تركيب نسجي اطلس.

جدول ١: تحليل التباين لتأثير التراكيب النسجية على نفاذية القماش للهواء

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة ف المحسوبة | مستوى المعنوية الجدولية | قيمة ف الجدولية |
|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| بين المجموعات | ٢٣٦٠,٦٤٢ | ٥ | ٤٧٢,١٢٨٣ | ٢٢٣,٠٥٢٨ | ٠,٠٠٠٠ | ٢,٦٢٠٧ |
| داخل المجموعات | ٥٠,٨ | ٢٤ | ٢,١١٦٧ | | | |
| الدمج | ٢٤١١,٤٤٢ | ٢٩ | | | | |

من جدول ٤ يتضح التأثير المعنوي لنوع التركيب على نفاذية القماش للهواء عند مستوى معنوية ٠,٠١ وذلك لمختلف التراكيب النسجية المستخدمة.

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على نفاذية القماش للماء



شكل ٤. العلاقة بين التراكيب النسجية ونفاذية القماش للماء


من الشكل ٤ يتضح أن عينات القماش ذات تركيب نسجي ساده ممتد من اللحمة تظهر أعلى تأثير على نفاذية القماش للماء يليه في التأثير التركيب النسجي أطلس ونلاحظ أن أقل التراكيب نفاذية للماء هما التركيبان السادة والبيكة.

جدول ٥. تحليل التباين لتأثير التراكيب النسجية على نفاذية القماش للماء

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة ف المصوبة | مستوى المعنوية | قيمة ف الجدولية |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| بين المجموعات | ٠,٠٦١٣ | ٥ | ٠,٠١٢٣ | ١٧٥,٨٣٩٥ | ٠,٠٠٠٠ | ٢,٦٢٠٧ |
| داخل المجموعات | ٠,٠٠١٧ | ٢٤ | ٠,٠٠٠١ | | | |
| المجموع | ٠,٠٦٣٠ | ٢٩ | | | | |

من جدول ٥ يتضح التأثير المعنوي لنوع التركيب النسجي على نفاذية القماش للماء عند مستوى معنوية ٠,٠١ وذلك لمختلف التراكيب النسجية المستخدمة.

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على زمن امتصاص القماش للماء



شكل ٥. العلاقة بين التراكيب النسجية و زمن الامتصاص للقماش


من الشكل ٥ يتضح أن عينات القماش ذات تركيب نسجي ساده ممتد من اللحمة وتركيب نسجي أطلس هما الأقل زمناً لامتصاص الماء بينما نجد أن أعلى التراكيب زمناً لامتصاص الماء هو تركيب نسجي بيكة.

جدول ٦. تحليل التباين لتأثير التراكيب النسجية على زمن امتصاص الماء

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة ف المصوبة | مستوى المعنوية | قيمة ف الجدولية |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| بين المجموعات | ٦٢٤,١٦٦٧ | ٥ | ١٢٤,٨٣٣٣ | ٢٤٩,٦٦٦٧ | ٠,٠٠٠٠ | ٢,٦٢٠٧ |
| داخل المجموعات | ١٢,٠٠٠ | ٢٤ | ٠,٥٠٠٠ | | | |
| المجموع | ٦٣٦,١٦٦٧ | ٢٩ | | | | |

من جدول ٦ يتضح التأثير المعنوي لنوع التركيب النسجي على زمن امتصاص القماش للماء عند مستوى معنوية ٠,٠١ وذلك لمختلف التراكيب النسجية المستخدمة.

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على درجة خشونة القماش



شكل ٦. العلاقة بين التركيب النسجية ودرجة الخشونة للقماش


من الشكل ٦ يتضح أن عينات القماش المصنوعة من تركيب نسجي سادة ممتد من اللحمة تظهر أقل درجة خشونة يليها تركيب نسجي سادة بينما نلاحظ أن التركيب النسجي أطلس يعطى أكبر درجة خشونة على الإطلاق.

جدول ٧. تحليل التباين لتأثير التركيب النسجية على درجة خشونة القماش

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة ف المصوبة | مستوى المعنوية الجدولية | قيمة ف الجدولية |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| بين المجموعات | ٦,٠٥١٩ | ٥ | ١,٢١٠٤ | ٠,١٩٩٤ | ٠,٩٥٩٣ | ٢,٦٢٠٧ |
| داخل المجموعات | ١٣٣,٥٦٦٧ | ٢٤ | ٦,٠٧١٢ | | | |
| المجموع | ١٣٩,٦١٨٦ | ٢٩ | | | | |

من جدول ٧ يتضح عدم وجود فروق معنوية لتأثير التركيب النسجي على درجة خشونة القماش.

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على ثبات اللون للعرق



شكل ٧. العلاقة بين التركيب النسجية و ثبات اللون للعرق


من الشكل ٧ يتضح أن عينات القماش المنفذة بكل من التراكيب النسجية السادة واللحمة الممتدة والمبرد والأطلس والهنديكوم تتعادل في درجة ثبات اللون للعرق بينما نلاحظ أن أقل التراكيب ثباتاً للعرق هو التركيب النسجي البيكه.

جدول ٨. تحليل التباين لتأثير التراكيب النسجية على ثبات اللون للعرق

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة ف المحسوبة | مستوى المعنوية الجدولية | قيمة ف الجدولية |
|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| بين المجموعات | ٤,١٦٦٧ | ٥ | ٠,٨٣٣٣ | ٠,٩٠٩١ | ٠,٤٩١٦ | ٢,٦٢٠٧ |
| داخل المجموعات | ٢٢,٠٠ | ٢٤ | ٠,٩١٦٧ | | | |
| المجموع | ٢٦,١٦٦٧ | ٢٩ | | | | |

من جدول ٨ يتضح عدم وجود فروق معنوية لتأثير التركيب النسجي على ثبات اللون للعرق.

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على ثبات اللون للغسيل



شكل ٨. العلاقة بين التراكيب النسجية و ثبات اللون للغسيل

من الشكل ٨ يتضح أن عينات القماش المنفذة بكل من التراكيب السادة واللحمة الممتدة والأطلس تعطي نفس التأثير لدرجة ثبات اللون للغسيل بينما تقل عنهم في درجة الثبات العينات المنفذة بتركيب نسجي هنديكوم.

جدول ٩. تحليل التباين لتأثير التراكيب النسجية على ثبات اللون للغسيل

| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة ف المحسوبة | مستوى المعنوية الجدولية | قيمة ف الجدولية |
|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| بين المجموعات | ٤,١٦٦٧ | ٥ | ٠,٨٣٣٣ | ٠,٩٠٩١ | ٠,٤٩١٦ | ٢,٦٢٠٧ |
| داخل المجموعات | ٢٢,٠٠ | ٢٤ | ٠,٩١٦٧ | | | |
| المجموع | ٢٦,١٦٦٧ | ٢٩ | | | | |

من جدول ٩ يتضح عدم وجود فروق معنوية لتأثير التركيب النسجي على ثبات اللون للغسيل.


تقييم جودة الأقمشة المنتجة بتركيب نسجية مختلفة

جدول ١٠. تقييم جودة الخواص الطبيعية والميكانيكية للتركيب النسجية المختلفة


| AREA | تقييم الخواص الطبيعية والميكانيكية | | | | | | نوع العينة | |
|----------|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|
| | قوة الشد | نفثية هواء | نفثية ماء | زمن امتصاص | درجة خشونة | ثبات اللون للتحرق | ثبات اللون للتفصيل | |
| ١٥٣٩٣,٣٢ | ٤٢,٨٥٧٥٧ | ٦٦,٤٣٩٩١ | ٨٠,٥٥١٥٢ | ٧٥ | ٩٦,٢٠٢٥٣ | ٨٠ | ٨٠ | سادة |
| ١٨٧٩٤,٤٦ | ٦٤,٢٨٥٧١ | ٨٠,٢٧٢١١ | ٨٧,٩٥٣٥٦ | ١٠٠ | ٩٦,٢٠٢٥٣ | ٨٠ | ٨٠ | لحمة ممتد |
| ١٥٨٩٣,٢٧ | ٦٨,٥٧١٤٣ | ٨٢,٠٨٦١٧ | ٩٠,٧١١١٨ | ٦٠ | ٩٦,٢٠٢٥٣ | ٨٠ | ٨٠ | مبرد |
| ١٧٧٠٧,٦٢ | ٧٧,١٤٢٨٦ | ٦١,١١١١١ | ٩٦,٦٦١٨٣ | ١٠٠ | ٩٦,٢٠٢٥٣ | ٨٠ | ٨٠ | أطلس |
| ١٤٠٧٠,٧٧ | ٧١,٤٢٨٧٥ | ٩١,١٥٦٤٦ | ١٠٠ | ٢٧,٢٧٢٧٣ | ٩٦,٢٠٢٥٣ | ٨٠ | ٨٠ | بيكة |
| ١٢٦٧٣,٥٦ | ٧١,٤٢٩١٧ | ٧٧,٧٧٧٧٨ | ٨٥,٣٤١٠٧ | ٢٠ | ٩٦,٢٠٢٥٣ | ٨٠ | ٨٠ | هينكوم |




شكل ١٠. تقييم الجودة للتركيب النسجي سادة ١/١




شكل ١١. تقييم الجودة للتركيب النسجي سادة ممتد من اللحمة




شكل ١٢. تقييم الجودة للتركيب النسيجي مررد



شكل ١٣. تقييم الجودة للتركيب النسيجي أطلس



شكل ١٤. تقييم الجودة للتركيب النسيجي بيكه



شكل ١٥. تقييم الجودة للتركيب النسيجي هنيكوم

من الجدول ١٠ والأشكال الرادارية ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥ يتضح أن القماش المنفذ بتركيب نسجي ساهه ممتد من اللحمة هو الأفضل بالنسبة لمعظم الخواص الطبيعية والميكانيكية وذلك بمساحة ١٨٧٩٤،٤٦، بينما كان القماش المنفذ بتركيب نسجي هنيكوم هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص الطبيعية والميكانيكية وذلك بمساحة ١٢٦٧٣.

المراجع

أشرف محمد رجب كحلة (١٩٩٩). تطويع إمكانيات التراكيب النسجية لإبراز جماليات الخطوط العربية في تصميمات الستائر. رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

أميره سعد محمد يوسف (١٩٩٨). دراسة تحليلية لتأثير عوامل التركيب البنائي النسجي على خواص الأقمشة المخملية المضلعة طولياً من اللحمت. رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

أنصاف نصر، كوثر الزغبى (١٩٩٧). دراسات في النسيج. ط٥ - دار الفكر العربي - القاهرة.

إيمان فضل أيوب (٢٠٠٠). دراسة ميدانية للأنماط الزخرفية بمنطقة جنوب سيناء والاستفادة منها لتطوير تصميمات الأقمشة الوبرية ذات المستويات المختلفة بأسلوب الضم المتباعد. رسالة دكتوراة غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

سالى أحمد العشماوي (٢٠٠٢). إمكانيه التغلب على بعض معوقات تصنيع الأقمشة الوبرية في مصانع الملابس الجاهزة. رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية.

سامية محمد الطوشي (١٩٩٥). التركيب البنائي للقماش وأثره على خواص خطوات التصنيع لإنتاج الملابس. رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان.

شرين سيد عثمان (٢٠٠٠). أثر التركيب البنائي لبعض أقمشة المفروشات ذات التصميمات البسيطة على مقدار التقلص الناتج عن الشد في أحد الاتجاهات. رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

علي عبد الغفار شعير (١٩٨٩). المزج بين أسلوب المزدوج والوبرة في تنفيذ تصميمات أقمشة الستائر والمفروشات وأثر ذلك على الخواص الطبيعية للمنتج. رسالة دكتوراة غير منشورة - فنون تطبيقية - جامعة حلوان.

محمد البدر اوي محمد حسن (١٩٨٢). دراسة تأثير اختلاف التراكيب النسجية البسيطة الأرضية على بعض الخواص الطبيعية والمظاهر الجمالية لتصميم أقمشة الستائر. رسالة ماجستير غير منشوره - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

مصطفى مرسي زاهر (١٩٩٧). التراكيب النسجية المتطورة. دار الفكر العربي - الطبعة الأولى - القاهرة.

نشوة عبد الرعوف توفيق حليم (١٩٩٩). تأثير بعض التراكيب البنائية للأقمشة على تصميم الأزياء باستخدام التصميمات الفنية الخاصة بالأطفال. رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية.

نشوة عبد الرعوف توفيق حليم (٢٠٠٣). تأثير بعض التراكيب البنائية للأقمشة السليلوزية والمعالجات الأولية والتجهيز على بعض خواصها الوظيفية وقابليتها للتنظيف. رسالة دكتوراة غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية.

THE EFFECT OF VARIATION OF SOME TEXTILE WEAVES OF THE TERRY CLOTHES ON THE NATURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF WOMEN SPORT CLOTHES

**Ahmed A.M. Salman¹, A.J. Al-Hindawi²
and Nancy A. El-Sawy^{2*}**

- 1. Weaving, knitting and Earlier Dept. Faculty of Applied Arts, Helwan University.**
- 2. Clothing and textiles Dept., Faculty of Specific Education, Tanta University.**

ABSTRACT

This paper aimed to perform an experimental study to explain the effect of textile weaves of terry clothes on the functional properties of women sports clothes. The importance of this paper is clarified by studying this effect on the final product quality and the range of suitability of its functional performance. Suitable textiles have been produced with these variants using the following textile weaves: Plain 1/1, Weft rib, Twill 1/5, Satin 5, Cord, Honey comb. After execution of textiles samples, some experimental tests have been done on the produced textile to define its different properties and the relation between these properties and study weaves. This has been done at laboratories of the National Research Center at the standard atmosphere (relative humidity $65 \pm 2\%$, temperature $20 \pm 2^\circ\text{C}$). After practically testing textile samples, results were statistically analyzed by the use of variation analysis and quality estimation.

The results showed that textile produced by weft rib weave is the best weave which can be used to execute women sports clothes regarding most natural and mechanical properties.

Keywords: Terry fabrics, plain weaves, twill weaves, satin weaves, honey comb weaves, cord weaves, women sport clothes.

*** Corresponding author: Nancy A. El-Sawy , Tel. : +20127085648
E-mail address: nancyabdelmaboad@yahoo.com**