

تأثير عمليات العناية على بعض الخصائص الميكانيكية والكيميائية لاقمشة التريكو السليلوزية

سونيا محمد شيبون

قسم الاقتصاد المنزلى- كلية الزراعة- جامعة الاسكندرية

تاريخ القبول: ٢٠١٦/٨/١٤

تاريخ التسليم: ٢٠١٦/٦/٩

المخلص

الاقمشة التريكو الطبيعية النباتية تحظى خواصها بعناية مكثفة فى مجال تطوير وتحسين الاقمشة وتحتاج الى عمليات للعناية التى قد تؤثر على الخصائص الميكانيكية والكيميائية لهذه الاقمشة حيث تؤدى عمليات الغسيل المتكرر وعمليات التبييض للاقمشة الطبيعية النباتية الى تدهور الخصائص الميكانيكية والكيميائية لهذه الاقمشة وبالتالي تدهور العمر الاستهلاكى لها. وتهدف هذه الدراسة على دراسة طرق العناية المختلفة من عدد دورات الغسيل والتبييض وذلك للتوصل الى مدى تأثيرها على الخواص الميكانيكية والكيميائية وتحديد أنسب طرق العناية للاحتفاظ بمظهرتها وكفاءتها فى الاستخدام وتناسب مع طبيعة الخامة. الاسلوب البحثى المتبع فى هذه الدراسة ينقسم الى جزء خاص بعملية الغسيل وعملية التبييض والجزء الثانى خاص بالاختبارات الميكانيكية وهى قوة الانفجار والخصائص الكيميائية وتمثلة فى تأثير العرق الحمضى والعرق القلوى التى اجريت فى صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بالسيفو بالاسكندرية.

وأشارت النتائج الى عدم وجود علاقة معنوية بين كلا من أنواع الاقمشة موضع الدراسة للعينات القياسية لقوة الانفجار. وعدم وجود علاقة معنوية بين كلا من أنواع النسيج موضع الدراسة للعينات القياسية لتأثير العرق الحمضى والقلوى. كما وضحت النتائج عدم وجود علاقة معنوية بين عدد مرات الغسيل لكل نوع من أنواع النسيج التريكو موضع الدراسة وقوة الانفجار وإن هناك علاقة شديدة المعنوية عند مستوى احتمالية (٠.٠١) بين أنواع النسيج المغسول وقوة الانفجار لهم وأشار النتائج عدم وجود علاقة معنوية بين عملية تبييض الاقمشة موضع الدراسة وقوة الانفجار لهم وإن هناك علاقة شديدة المعنوية عند مستوى معنوية (٠.٠١) بين أنواع القماش المبيض موضع الدراسة وقوة الانفجار كما وجد عدم وجود علاقة معنوية بين عدد مرات الغسيل للقماش التريكو موضع الدراسة وتأثره بالعرق الحمضى أو العرق القلوى وعلى عدم وجود علاقة معنوية بين تأثير العرق الحمضى أو العرق القلوى على القماش المغسول موضع الدراسة وأيضاً عدم وجود علاقة معنوية بين تأثير العرق الحمضى أو العرق القلوى على القماش المبيض موضع الدراسة.

كلمات دلالية: الاقمشة التريكو- السليلوزية- الغسيل والتبييض- الخصائص الميكانيكية- الخصائص الكيميائية.

المقدمة والمشكلة البحثية

أن تتداخل الخيوط على هيئة حلقات يساعد على مرور الهواء خلال مسام الملابس وبالتالي التخلص من حرارة الجسم (أنصاف نصر وكوثر الزغبى- ٢٠٠٠).

والملابس المصنعة من أقمشة التريكو تتميز بدرجة نفاذية عالية للهواء تساعد على تلطيف درجة حرارة الجسم الى جانب تميزها بدرجة تويبر منخفضة وكذلك لها قدرة عالية على الاحتكاك كما أكدت الدراسة على أن خامة القطن هى الاكثر تفضيلاً وأن نسيج التريكو هو الافضل لما يتميز به من توفير مقومات الراحة

قماس التريكو هو أحد انواع المنسوجات المعروفة لنا منذ زمن بعيد ويختلف فى صناعته عن الاقمشة المنسوجة العادية حيث يتم صناعة نسيج التريكو باستخدام خيط واحد أو مجموعة من الخيوط تتداخل على هيئة حلقات (عراوى أو غرز) ثم تتشابك حلقات الصف الاخير مع حلقات الصف السابق وهكذا، ونتيجة لهذا التشابك فان قماش التريكو يتميز بالمطاطية، كما

وتم تأكيد ذلك بمؤتمر (الفاو- منظمة الاغذية والزراعة العالمية- ٢٠٠٩) بتوضيح أسباب رفع كفاءة المنتج ورفع وعى المستهلك والبيئة المحيطة من خلال توفير التهوية الطبيعية وتحقيق الجودة العالمية. وتجري عملية التبييض قبل أو أثناء أو بعد عملية الغسيل لإزالة البقع والانساختات الموجودة على القماش وأيضا تتم عملية التبييض لتحسين درجة البياض (هالة حسن- ١٩٨٨).

ولذلك فقد تمثلت مشكلة هذا البحث

في تحديد تأثير طرق العناية المختلفة من عدد دورات الغسيل على الخواص الميكانيكية والكيميائية وتحديد أنسب طرق للعناية للاحتفاظ بمظهرتها وكفاءتها في الاستخدام وتتاسب معه طبيعة الخامه. وبذلك تتحدد المشكلة في التساؤلات التالية:

١. ما هي أقمشة التريكو الطبيعية النباتية؟
٢. ماهي طرق العناية بالأقمشة موضع الدراسة؟
٣. ماهي الخصائص الميكانيكية والكيميائية للأقمشة موضع الدراسة؟
٤. ما هو تأثير عمليات العناية على العمر الاستهلاكي للأقمشة موضع الدراسة؟

أهداف البحث

الهدف من الدراسة معرفة تأثير عمليات العناية لأقمشة التريكو الطبيعية النباتية على الخصائص الميكانيكية والكيميائية وبالتالي تأثيرها على العمر الاستهلاكي لهذه الأقمشة (القطن ١٠٠% و الفسكوز ١٠٠% و البامبو ١٠٠% و المودال ١٠٠%).

الاهداف الفرعية:

١. تحديد طرق القياس الخاصة بالعينات موضع الدراسة.
٢. التعرف على العمر الاستهلاكي للأقمشة موضع الدراسة.

الفيولوجية (منا موسى- ٢٠١١). وفي دراسة قام بها (Alla Arafa Badr- 2013) حول الخواص الانتقالية و نفاذية الهواء و امتصاص بخار الماء في أقمشة التريكو المصنوعة من خامات حديثة (البامبو و المودال مقارنة بالقطن و الفسكوز) حيث أكدت الدراسة على أن أقمشة التريكو لها قدرة هائلة على نفاذية بخار الماء و الهواء كما أكد على أن الأقمشة الخفيفة أقل قدرة في التوصيل الحرارى و المقاومة الحرارية و الامتصاص الحرارى و امتصاص الماء و نفاذية الهواء و نفاذية بخار الماء و يرجع ذلك لقيمة المسامية العالية و الوزن القليل لهذه الانواع من الأقمشة.

والخصائص الوظيفية للمنتجات الملبسية تتضمن الاستعمال و العمر الاستهلاكي بالإضافة الى أنها تحتفظ بشكلها و هيئتها و تتحمل الارتداء و الخلع و عملية العناية (Gersak-2002).

كما تحتاج المنتجات النسيجية المختلفة الى العناية باختلاف أنواعها و استخداماتها بصورة متكررة طوال فترة استخدامها و تتنوع عمليات العناية (غسيل و تجفيف و تبيض و كى و غيرها) و تؤثر هذه العمليات على الخواص الطبيعية و الميكانيكية لها.

و يتم تنظيف الأقمشة القطنية بسهولة نظرا لأنها لا تتأثر بالصابون القلوي أو درجة الحرارة التي تصل للغليان، أو مواد التبييض القلوية و يساعد على ذلك عملية الانكماش الصناعية و زيادة متانة القطن عند البلل مما يجعل الأقمشة تتحمل الإجهادات الميكانيكية التي تتعرض لها أثناء عملية التنظيف، ولكن بتكرار عملية التنظيف بمواد التبييض يحدث تلف كيميائي للشعيرات مما يؤدي إلى سرعة التلف الميكانيكي للأقمشة، و أيضاً بالنسبة للأقمشة الكتانية نجد أنها تشبه الأقمشة القطنية من حيث استجابة و تحمل التنظيف أى أن الكتان أكثر تعرضاً للتلف سواء الميكانيكي أو الكيميائي من القطن، أما الحرير الصناعي نجد أنه يفقد نصف متانته عند البلل لذلك إنه يحتاج إلى عناية تفوق القطن بدرجة كبيرة لهذه الخاصية (سلطان- ١٩٩٠).

الاسلوب البحثي

أولاً: المصطلحات:

١. أقمشة التريكو: يطلق على الأقمشة المنتجة على ماكينات التريكو بكافة أنواعها وتركيبها النسجي عبارة عن غرز متداخلة مع بعضها (مجدى العارف- ٢٠٠٧).

ويقصد بأقمشة التريكو السليلوزية الأقمشة التريكو المنتجة من ألياف نباتية وهي (قماش قطن ١٠٠% وقماش فسكوز ١٠٠% وقماش مودال ١٠٠% وقماش بامبو ١٠٠%).

٢. عمليات العناية: هي عملية العناية والتنظيف تشمل بداية من قبل عملية النقع وقبل المعاملات وإزالة البقع والمنظفات والإضافات وعمليات التبييض والمظهرات (Fabric Link -2007)، ويقصد بها في هذا البحث عملية الغسيل الآلي وعملية التبييض للأقمشة موضع الدراسة.

٣. الخصائص الميكانيكية: هي الصفات التي توضح المرونة وعدم المرونة للمواد تحت ضغط مثل الالتواء والاستطالة والصلابة وقوة الشد (Business Dictionary -2016).

٤. الخصائص الكيميائية: هي الصفات المستخدمة لتحديد التفاعلات التي تؤثر على خواص المادة (the Free Dictionary -2012).

ثانياً: منهج البحث:

أُتبع هذه الدراسة المنهج التجريبي التحليلي.

ثالثاً: عينة البحث:

متمثلة في أربع أنواع من الأقمشة التريكو الطبيعية النباتية (قطن ١٠٠% وفسكوز ١٠٠% وبامبو ١٠٠% ومودال ١٠٠%).

الإجراءات:

١. عمليات الغسيل (عدد مرات الغسيل ٥، ١٠، ١٥ مرة)، يستخدم مسحوق برسيل للابيض أوتوماتيك.

٢. عمليات التبييض (غمر القماش لمدة ٥، ١٠، ١٥، ٢٠ ساعة)، استخدم محلول الكلور السائل. رابعاً: الفروض البحثية:

صيغت الفروض البحثية في صورتها الصفرية مع الصورة التالية:

١. لا توجد علاقة بين عدد دورات عملية الغسيل والخصائص الميكانيكية والكيميائية للأقمشة موضع الدراسة.

٢. لا توجد علاقة بين عدد ساعات عملية التبييض والخصائص الميكانيكية والكيميائية للأقمشة موضع الدراسة.

خامساً: طريقة البحث:

أجريت التجارب المعملية بمعامل صندوق دعم صناعات الغزل والنسيج بالسيوف- الاسكندرية. إعداد التجربة:

تنقسم العناية الى قسمين اولاً: عملية الغسيل والثانية: تأثير المواد المبيضة على أنواع الأقمشة موضع الدراسة.

١. تم عملية العناية باستخدام غسيل بالغسالة الأوتوماتيكية نوع (إيديال زانوسى) وبأستخدام مسحوق غسيل مناسب (برسيل بودر أبيض) لنوع الغسالة ويتم الغسيل على درجة حرارة عالية (٩٠°م).

٢. تتم عملية التجفيف بعد عمليات الغسيل بعدد ٥ غسلات، و ١٠ غسلات، و ١٥ غسلة في ضوء الشمس المباشر بعد كل غسلة.

٣. يتم أستخدام المواد المبيضة ومن أشهرها الكلور (5% الهيبوكلوريد الصوديوم).

٤. كوب (٢٤٠ مل) / ١٥ لتر ماء ويتم حساب الوقت بعد ١٠ دقائق من وضع القماش.

٥. يوضع الأقمشة المختلفة موضع الدراسة في المادة المبيضة ودراسة تأثيرها بعد نصف ساعة وبعد ساعة وبعد ساعة ونصف وبعد ساعتين.

(www.Textileinstrument.net-2016)TestexF416A-
Perspiration Tester/Perspirometer

لاجراء اختبار ثبات اللون ضد العرق باستخدام
مخلول عرق صناعي قلوي وآخر حامضي ويقيم اللون
بالمقياس الرمادي. (مجدي العارف- ٢٠٠٧)

ب- استخدام الغسالة الاوتوماتيكية
الغسيل الاوتوماتيك

تم غسل البعض الاخر من العينات اوتوماتيكيا فى
غسالة فول اوتوماتيك (أيديال زانوسى- ١٨ برنامج-
سرعة دورة العصر ٥٠٠ دورة/ق) وقد استخدم
مسحوق برسيل اوتوماتيك وتم تشغيل الغسالة على
برنامج B وعند درجة حرارة ٩٠ حيث يتم الغسيل عند
هذه الدرجة والشطف ٤ مرات ودورة عصر طويلة ثم
تخرج العينات من الغسالة وتنتشر بالخارج لمدة ساعة
حتى تجف ثم يعاد غسلها بنفس الطريقة ١٥ مرة.

أسلوب المعالجة الاحصائية للدراسة العملية:

تم استخدام النسب المئوية واختبار (ف) باستخدام
برنامج متخصص في التحليل الاحصائي (SPSS)
البرنامج الاحصائي "الحزمة الاحصائية للعلوم
الاجتماعية" (Statistical Package for Social Science)
(Version20) عن طريق ادخال النتائج للحاسب الالى
وذلك بهدف التعرف على المعنوية بين انواع الاقمشة
المختلفة والمعاملات المختلفة.

النتائج والمناقشة

وتوضح هذه النتائج التالية تأثير عمليات الغسيل
والتيبيض على بعض الخصائص الميكانيكية والكيميائية
للاقمشة موضع الدراسة:

أولاً: الخصائص الميكانيكية والكيميائية للعينات
البحثية:

١. الخصائص الميكانيكية:

اختبار مقاومة قوة الانفجار للاقمشة موضع
الدراسة.

تستخدم اختبار قوة الانفجار فى العديد من الاقمشة
ويشير ارتفاعها الى جودة الاقمشة، (etal-2011 Azad).

٦. دراسة تأثير عمليات الغسيل المختلفة والمواد
المبيضة على الخصائص الطبيعية والميكانيكية
لانواع الاقمشة المختلفة، بإجراء الاختبارات
التالية:

الاختبارات الميكانيكية: وقد تمثلت فى اختبار مقاومة
الاقمشة للانفجار Bursting Strength of Fabrics (كجم/
سم^٢): وتم ذلك الاختبار طبقا للمواصفة القياسية
ASTM (D3786/D3786M-09).

الاختبارات الكيميائية: وقد تمثلت فى اختبار تأثير العرق
على المنسوجات: وتم ذلك الاختبار طبقا للمواصفة
القياسية ISO (105-E04:1994) (E).

وتم اجراء هذه الاختبارات فى معامل صندوق دعم
صناعة الغزل والنسيج بالسيفو بالاسكندرية.

تحضير قطع الأقمشة المختلفة موضع الدراسة

١. عينات البحثية هي أربعة أقمشة تريكو سنجل
جيرسى (قطن ١٠٠% - فسكوز ١٠٠% - مودال
١٠٠% - بامبو ١٠٠%) مجهزة بلون واحد
(الازرق الفاتح).

٢. وتم نسج الخيوط المكونة لعينات لبحث بطريقة
نسج واحدة فى شركة النصر للملابس
والمنسوجات (كابو).

٣. تم قص قطع القماش على شكل مستطيل بطول
٤٢ سم × ٢٠ سم.

أدوات البحث:

تم استخدام أدوات وأجهزة مختلفة لقياس الاتي:

أ- بعض الخواص الكيميائية والميكانيكية
التحليل الميكانيكى: اختبار قوة الانفجار للاقمشة موضع
الدراسة، باستخدام جهاز

www.Textile(instrument.net-2016) TestexF142A-
BrustingStrength Tester

التحليل الكيميائي: اختبار قوة تمسك القماش موضع
الدراسة بالصيغة باستخدام العرق الصناعى الحمضى
وأیضا باستخدام العرق الصناعى القلوى، باستخدام
جهاز

وقد يرجع ذلك لنعومة الياف البامبو. يوضح جدول (٢) مقارنة بين العينات موضع الاختبار وذلك باستخدام اختبار (F) في مجموعات حيث اتضح عدم وجود علاقة معنوية بين كلا من أنواع الأقمشة موضع الدراسة للعينات القياسية.

٢. الخصائص الكيميائية:

اختبار تأثير العرق الحمضي والعرق القلوي للأقمشة موضع الدراسة:

يوضح جدول (٣) عدم وجود تغيرات بين أنواع القماش المختلفة من حيث تأثير كلا من العرق الحمضي والعرق القلوي على تغيير لون القماش أو حدوث تبقع في أنواع الأقمشة موضع الدراسة حيث كانت النسب المئوية لكل العينات موضع الدراسة (٢٥%).

يوضح جدول (٤) مقارنة بين العينات موضع الاختبار وذلك باستخدام اختبار (F) فتبين عدم وجود علاقة معنوية بين كلا من أنواع النسيج موضع الدراسة للعينات القياسية.

وقد تم قياس قوة الانفجار للأقمشة موضع الدراسة بدون معاملة (العينة القياسية) لتحديد أي الأنواع أكثر مقاومة للقطع أو التمزق.

يوضح جدول (١) على تأثير أنواع الأقمشة العينات الكنترول موضع الدراسة على قوة الانفجار لكلا منها فوجد أن أكثر الأقمشة مقاومة لقوة الانفجار هي الأقمشة القطنية حيث كانت قيمتها (١١١,٢٣) بنسبة مئوية (٣٣,٦%)، يليها من حيث المقاومة لقوة الانفجار هي أقمشة المودال حيث كانت قيمتها (٨٠,١٢) بنسب (٢٤,٢%)، ثم يليهم أقمشة الفسكوز وقيمتها (٧٤,٢٩٣) بنسبة (٢٢,٥%)، وأخر أنواع الأقمشة وأقلهم لقوة الانفجار كانت أقمشة البامبو حيث كانت قيمتها (٦٥,٤٣) بنسبة مئوية (١٩,٨%).

ذكر كلا من (Azad et al-2011) و(Alaa Arafah) (2016) و(Jeyakodi et al-2012) أن أقمشة التريكو القطن ١٠٠% يعطى أعلى قوة انفجار مقارنةً بالقطن المخروط وبنسيج المودال وايضا أعلى من نسيج البامبو

جدول ١: تأثير أنواع الأقمشة موضع الدراسة على قوة الانفجار

أنواع الأقمشة	قوة الانفجار (كجم/سم ^٢)	%
القطن	١١١,٢٣١	٣٣,٦
الفسكوز	٧٤,٢٩٥	٢٢,٥
البامبو	٦٥,٤٣	١٩,٨
المودال	٨٠,١٢	٢٤,٢
المجموع	٣٣١,٠٧٦	١٠٠

جدول ٢: العلاقة بين أنواع القماش للعينات القياسية وقوة الانفجار

ANOVA					
الانفجار	مجموع المربعات	درجات الحرية	المتوسطات	F	المعنوية
بين المجموعات	١١٨٩,٤٢٤	٣	٣٩٦,٤٧٥	.	.
داخل المجموعات	٠,٠٠٠	٠	.	.	.
المجموع	١١٨٩,٤٢٤	٣	.	.	.

** مستوى احتمالي ٠,٠١

* مستوى احتمالي ٠,٠٥

جدول ٣: مقارنة أنواع الأقمشة موضع الدراسة على تأثير العرق الحمضي والقلوي على تغيير أو تبقع القماش

أنواع الأقمشة	تأثير العرق الحمضي والعرق القلوي	%
القطن	٥-٤	٢٥
الفسكوز	٥-٤	٢٥
البامبو	٥-٤	٢٥
المودال	٥-٤	٢٥
المجموع	.	١٠٠

جدول ٤: العلاقة بين أنواع القماش للعينات القياسية للعرق الحمضي والقلوي

ANOVA				
الانفجار	مجموع المربعات	درجات الحرية	المتوسطات	F
بين المجموعات	٠,٠٠٠	٣	٠,٠٠٠	٠
داخل المجموعات	٠,٠٠٠	٠	٠	٠
المجموع	٠,٠٠٠	٣	٠	٠

** مستوى احتمالي ٠,٠١

* مستوى احتمالي ٠,٠٥

ثانيا: الخصائص الميكانيكية والكيميائية لتأثير عمليات الغسيل للعينات البحثية:

١. الخصائص الميكانيكية:

أ- تم قياس تأثير عملية الغسيل على مقاومة الأقمشة للانفجار للأقمشة السليلوزية موضع الدراسة. تمت الدراسة والاختبارات بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بالمواصفة القياسية رقم ASTM-D3786 لعام ٢٠٠٩ على درجة حرارة ٢١+٥١ ونسبة الرطوبة ٦٥+٢%.

يوضح جدول (٥) معدل التغيير في قوة الانفجار للأقمشة موضع الدراسة متأثرة بعملية الغسيل، ويتضح من الجدول السابق تأثير عملية الغسيل على قوة الانفجار للأقمشة موضع الدراسة، وتظهر نسبة التأثير من عملية الغسيل على أنواع الأقمشة التريكو موضع الدراسة بالنسبة للقطن فكان تأثيرا بالاجاب أي زيادة في قوة الانفجار بزيادة عدد مرات الغسيل بنسبة (٢,٤٨%) بينما كان كلا من المودال والبامبو والفسكوز يعطى تأثيرا سلبيا أي انخفاض في قوة الانفجار بزيادة عدد مرات الغسيل فكان أكثرهم تأثرا الفسكوز بنسبة انخفاض (٣٥,٥%) يليه المودال بنسبة انخفاض (٣٠,١٥%) ويليه البامبو بنسبة انخفاض (٢٨,٨٢%).

وأشارت (حنان الجمل - ١٩٩٨) أنه لا بد من الاهتمام

جدول ٥: تأثير الغسيل على قوة الانفجار للأقمشة موضع الدراسة

قوة الانفجار (كجم/سم ^٢)			عدد مرات الغسيل
المودال	البامبو	الفسكوز	القطن
٨٠,١٢	٦٥,٤٣	٧٤,٣	١١١,٢٣
٧١,٤٥	٥٤,٤٥	٦٠,٣٨	١١١,٧٥
٦٥,٣١	٥٣,٤٥	٥٥,٥٦	١١٣,٨١
٥٥,٩٦	٤٦,٥٧	٤٧,٩	٨٣,٣٤
٢٤,١٦	١٨,٨٦	٢٦,٤	٢,٧٦% (الانخفاض)
% ٣٠,١٥	% ٢٨,٨٢	% ٣٥,٥	٢,٤٨% (الارتفاع)

جدول ٦: العلاقة بين عملية الغسيل للاقمشة وقوة الانفجار

ANOVA					
الانفجار	مجموع المربعات	درجات الحرية	المتوسطات	F	المعنوية
بين المجموعات	١٢٢٤,١٠٦	٣	٤٠٨,٠٣٥	٠,٧٥٦	٠,٥٤٠
داخل المجموعات	٦٤٧٢,٨٤٩	١٢	٥٣٩,٤٠٤		
المجموع	٧٦٩٦,٩٥٥	١٥			

** مستوى احتمالي ٠,٠١

* مستوى احتمالي ٠,٠٥

يتضح من جدول (٧) إن هناك علاقة شديدة المعنوية (٢+٦٥٪) عند مستوى احتمالية (٠,٠١) بين أنواع النسيج وقوة الانفجار لهم ويعارض ما سبق (محمد البدرى- ١٩٩٩) ان هناك وجود علاقة طردية بين قوة انفجار الاقمشة وأسلوب الغسيل. ووضحت (ميرال شبل- ٢٠٠٦) انه كلما زادت عدد دورات الغسيل كلما زادت خشونة الملمس، كما يلاحظ أن عدد دورات الغسيل حققت تناسباً عكسياً مع مقاومة الاحتكاك فوجد أنه قبل عملية الغسيل وحتى بعد ١٥ غسلة زادت مقاومة الاقمشة للاحتكاك وذلك لتزاحم الخيوط وتماسكها وذلك بتأثير عملية الغسيل، وبزيادة عدد دورات الغسيل قلت مقاومة الاقمشة للاحتكاك. ب- تم قياس تأثير عملية التبييض على مقاومة الاقمشة للانفجار للاقمشة السليلوزية موضع الدراسة. تمت الدراسة والاختبارات بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بالمواصفة القياسية رقم ASTM- D3786 على درجة حرارة ٢٠°C+٢ ونسبة الرطوبة

أشارت (سامية الطوبش- ٢٠٠٦) أن القطن يقاوم بوجه عام تأثير المواد المؤكسدة في درجات الحرارة غير المرتفعة حيث تعتمد عملية تبييض القطن على استخدام المواد المؤكسدة مثل هيبوكلوريت الصوديوم وغيرها.

جدول ٧: العلاقة بين الانفجار ونوع النسيج موضع الدراسة

ANOVA					
الانفجار	مجموع المربعات	درجات الحرية	المتوسطات	F	المعنوية
بين المجموعات	٦٢٠٢,٧٨٢	٣	٢٠٦٧,٥٩٤	١٦,٦٠٥	**٠,٠٠٠
داخل المجموعات	١٤٩٤,١٧٢	١٢	١٢٤,٥١٤		
المجموع	٧٦٩٦,٩٥٥	١٥			

** مستوى احتمالي ٠,٠١

* مستوى احتمالي ٠,٠٥

جدول ٨: تأثير التبييض على قوة الانفجار للاقمشة موضع الدراسة

المعاملات لعدد ساعات التبييض				
قوة الانفجار (كجم/سم ^٢)	القطن	الفسكوز	البامبو	المودال
بدون تبييض (كنترول)	١١١,٢٣	٧٤,٣	٦٥,٤٣	٨٠,١٢
بعد نصف ساعة	١٠١,٤٢	٥٥,٧٧	٥٤,٣٩	٥١,٨٣
بعد ساعة	٨٦,٠٣	٥٤,٠٢	٤٧,٣٥	٥١,٢٧
بعد ساعة ونصف	٧٥,٠٨	٥٣,٧١	٤٠,٠٧	٤٥,٧١
بعد ساعتين	٧٣,٩٩	٤٣,١٦	٤٠,٠٢	٣٧,٠٢
مستوى الانخفاض	٣٧,٢٤	٣١,١٤	٢٥,٤١	٤٣,١
% لمستوى الانخفاض	٣٣,٥%	٤١,٩%	٣٨,٨٤%	٥٣,٧٩%

التغير أو التبع للقمش مقارنة بالعينة الكنترول، مما يدل أن عدد مرات الغسيل لا تغير من خواص القماش في حدوث تغير أو تبع بفعل العرق الحمضي أو العرق القلوي.

يدل جدول(١٢) عدو وجود علاقة معنوية بين عدد مرات الغسيل للقمش التريكو موضع الدراسة وتأثره بالعرق الحمضي أو العرق القلوي.

كما يدل جدول(١٢) على عدم وجود علاقة معنوية بين تأثير العرق الحمضي أو العرق القلوي على القماش المغسول موضع الدراسة.

أكد (Jeyakodi et al- 2012) عدم وجود فروق معنوية لثبات اللون للغسيل وثبات اللون للضوء للاقمشة التريكو من القطن والمودال والخلط بينهم، ويتشابهها معها الاقمشة المنسوجة أيضا.

ب- تم قياس تأثير عملية التبييض على تأثير العرق الحمضي والعرق القلوي للاقمشة التريكو موضع الدراسة.

تمت الدراسة والاختبارات بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بالموصفة القياسية رقم ISO 105 EO4 على درجة حرارة ٢١ ونسبة الرطوبة ٦٥%.

يدل جدول (١٣) على تأثير مدة عملية التبييض على تأثير القماش موضع الدراسة للعرق الحمضي أو العرق القلوي، فجد عدم وجود تغيير أو تبع للقمش التريكو موضع الدراسة بعد مدد عملية التبييض المختلفة مما يدل على مقاومة القماش التريكو موضع الدراسة ضد حدوث تغير أو تبع لها بفعل العرق الحمضي أو العرق القلوي حتى بعد ساعتين من عملية التبييض مما يدل على جودة القماش موضع الدراسة مع المقارنة بالعينة الكنترول.

كما أشارت (ميرال شبل- ٢٠٠٦) أنه تؤثر المواد المؤكسدة على السليلوز بتكرار عدد مرات الغسيل ويحدث تلف في السليلوز ويتم ذلك أيضا بفعل المواد المختزلة الموجودة في المنظف مما ينتج عنها أن تقل مقاومة الاقمشة السليلوزية للاحتكاك.

يوضح الجدول (٩) عدم وجود علاقة معنوية بين عملية تبيض الاقمشة موضع الدراسة وقوة الانفجار لهم وقد أكد (Blog.naturebazy.com-2013) على عدم وجود علاقة معنوية بين قوة الانفجار نتيجة لعملية التبييض حيث لم تظهر العينات تغيرات كثيرة عند المقارنة بين العينات المبيضة وغير المبيضة حيث انخفض قوة الانفجار بنسبة تتراوح بين (٨-١٠%) نتيجة المعاملة الكيميائية للتبييض.

يوضح الجدول السابق(١٠) ان هناك علاقة شديدة المعنوية عند مستوى معنوية(٠,٠١) بين أنواع القماش موضع الدراسة وقوة الانفجار.

٢. الخصائص الكيميائية:

أ- تم قياس تأثير عملية الغسيل على تأثير العرق الحمضي والعرق القلوي للاقمشة التريكو موضع الدراسة.

تمت الدراسة والاختبارات بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بالموصفة القياسية رقم ISO 105 EO4:1994(E) على درجة حرارة ٢١ ونسبة الرطوبة ٦٥%.

يوضح جدول (١١) عدم وجود تأثير للقمش التريكو موضع الدراسة المغسول لعدة مرات للعرق الحمضي أو العرق القلوي سواء كان تغيرا في لون القماش أو حدوث تبع للقمش مما يدل على جودة القماش موضع الدراسة حتى بعد ٥ و ١٠ و ١٥ مرة غسيل ضد حدوث

جدول ٩: العلاقة بين تبيض الاقمشة وقوة الانفجار

ANOVA					
الانفجار	مجموع المربعات	درجات الحرية	المتوسطات	F	المعنوية
بين المجموعات	٢٨٤٥,٧٣٢	٤	٧١١,٤٣٣	١,٣٠٩	٠,٣١١
داخل المجموعات	٨١٥٣,١٧١	١٥	٥٤٣,٥٤٥		
المجموع	١٠٩٩٨,٩٠٤	١٩			

** مستوى احتمالي ٠,٠١

* مستوى احتمالي ٠,٠٥

جدول ١٠: العلاقة بين الانفجار والاقمشة موضع الدراسة

ANOVA					
الانفجار	مجموع المربعات	درجات الحرية	المتوسطات	F	المعنوية
بين المجموعات	٦٢٦٦,٥٩١	٣	٢٠٨٨,٨٦٤	٧,٠٦٢	***,٠٠٣
داخل المجموعات	٤٧٣٢,٣١٢	١٦	٢٩٥,٧٧٠		
المجموع	١٠٩٩٨,٩٠٤	١٩			

** مستوى احتمالي ٠,٠١

* مستوى احتمالي ٠,٠٥

جدول ١١: تأثير الغسيل على العرق الحمضي والعرق القلوي للاقمشة موضع الدراسة.

العرق الحمضي والعرق القلوي				المعاملات لعدد مرات الغسيل
المودال	البامبو	الفسكوز	القطن	
				بدون غسيل (كنترول)
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تغيير
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تبقع
				بعد ٥ مرات غسيل
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تغيير
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تبقع
				بعد ١٠ مرات غسيل
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٣	تغيير
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تبقع
				بعد ١٥ غسلة
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تغيير
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تبقع

حدود السماح لاختبارات ثبات اللون: ٠,٥ +

المقياس الرمادي ٥-١

٥: ممتاز

١: سي

جدول ١٢: العلاقة بين القماش موضع الدراسة والعرق

ANOVA					
الانفجار	مجموع المربعات	درجات الحرية	المتوسطات	F	المعنوية
بين المجموعات	٠,٠٠٠	٣	٠,٠٠٠	.	.
داخل المجموعات	٠,٠٠٠	١٢	٠,٠٠٠		
المجموع	٠,٠٠٠	١٥			

** مستوى احتمالي ٠,٠١

* مستوى احتمالي ٠,٠٥

جدول ١٣: تأثير التبييض على العرق الحمضي والعرق القلوي للاقمشة موضع الدراسة.

العرق الحمضي والعرق القلوي				المعاملات لعدد مرات التبييض
المودال	البامبو	الفسكوز	القطن	
				بعد نصف ساعة
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تغيير
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تبقع
				بعد ساعة
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تغيير
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تبقع
				بعد ساعة ونصف
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٣	تغيير
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تبقع
				بعد ساعتين
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تغيير
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	تبقع

جدول ١٤: العلاقة بين القماش والعرق

ANOVA	مجموع المربعات	درجات الحرية	المتوسطات	F	المعنوية
الانفجار	٠,٠٠٠	٣	٠,٠٠٠	.	.
بين المجموعات	٠,٠٠٠	١٦	٠,٠٠٠	.	.
داخل المجموعات	٠,٠٠٠	١٩	٠,٠٠٠	.	.
المجموع	٠,٠٠٠				

** مستوى احتمالي ٠,٠١

* مستوى احتمالي ٠,٠٥

عملية التبييض للقماش التريكو موضع الدراسة وتأثره بالعرق الحمضي أو العرق القلوي وعلى عدم وجود علاقة معنوية بين تأثير العرق الحمضي أو العرق القلوي على القماش المبيض موضع الدراسة.

التوصيات

- ١) ضرورة الاهتمام باستخدام منظفات صناعية ملائمة لكل خامة حتى لا تتلف الخامات المختلفة وحتى تكسبها أفضل المواصفات لخواصها الجمالية.
- ٢) الاهتمام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك عن طريق تضمين البطاقة الإرشادية كيفية العناية بالمنتج من حيث خريطة الغسيل المثلى وعدد الدورات واستخدام المبييضات لزيادة العمر الاستهلاكي للمنتج.
- ٣) الربط بين الجامعات والمراكز القومية للبحوث في مجال الصناعات النسيجية والمصانع في مجال الاستفادة من الرسائل العلمية والبحوث والخبرات في مجال التخصص.

المراجع

- أنصاف نصر وكوثر الزغبى (٢٠٠٠): "دراسات فى النسيج" الطبعة السادسة - دار الفكر العربى.
- ايمان جمال محمد عزى (١٩٩٦): "تأثير بعض المواد المنظفة على خواص الاقمشة القطنية وخطاتها"- رسالة ماجستير- كلية الاقتصاد المنزلى- جامعة المنوفية.
- حنان الجمل (١٩٩٨): "تقييم طرق العناية للملابس والمفروشات فى بعض فنادق ومستشفيات مدينة الاسكندرية"- رسالة ماجستير- قسم الاقتصاد المنزلى- كلية الزراعة- جامعة الاسكندرية.

يدل الجدول السابق (١٤) عدو وجود علاقة معنوية بين مدد عملية التبييض للقماش التريكو موضع الدراسة وتأثره بالعرق الحمضي أو العرق القلوي.

كما يدل الجدول على عدم وجود علاقة معنوية بين تأثير العرق الحمضي أو العرق القلوي على القماش المبيض موضع الدراسة.

وضحت (ليلي الخضرى وآخرون- ١٩٩٩) أنه يعتمد اختيار المستهلك على عددة عوامل منها اللون والمتانة وقوة التحمل للخامة النسيجية والتي تؤثر بالتالى على العمر الاستهلاكي للمنتج.

ملخص للنتائج:

وأشارت النتائج الى حيث اتضح عدم وجود علاقة معنوية بين كلا من أنواع الاقمشة موضع الدراسة للعينات القياسية. وعدم وجود علاقة معنوية بين كلا من أنواع النسيج موضع الدراسة للعينات القياسية. كما وضحت النتائج عدم وجود علاقة معنوية بين عدد مرات الغسيل لكل نوع من أنواع النسيج التريكو موضع الدراسة وقوة الانفجار وإن هناك علاقة شديدة المعنوية عند مستوى احتمالية (٠,٠١) بين أنواع النسيج المغسول وقوة الانفجار لهم وأشارت النتائج عدم وجود علاقة معنوية بين عملية تبيض الاقمشة موضع الدراسة وقوة الانفجار لهم وإن هناك علاقة شديدة المعنوية عند مستوى معنوية (٠,٠١) بين أنواع القماش المبيض موضع الدراسة وقوة الانفجار كما وجد عدم وجود علاقة معنوية بين عدد مرات الغسيل للقماش التريكو موضع الدراسة وتأثره بالعرق الحمضي أو العرق القلوي وعلى عدم وجود علاقة معنوية بين تأثير العرق الحمضي أو العرق القلوي على القماش المغسول موضع الدراسة وأيضاً عدم وجود علاقة معنوية بين مدد

منا موسى غالب وأمل عبد السميع مأمون ورشا عباس محمد (٢٠١١): "تأثير التنظيف الجاف على الخواص الطبيعية والميكانيكية والاداء الوظيفي لبعض أقمشة المفروشات" مجلة الاسكندرية للبحوث الزراعية-٥٦(١).

هالة حسن (١٩٨٨): "دراسة التغير فى الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية لبعض المفروشات المنزلية نتيجة الاستخدام اليومي"- رسالة ماجستير- قسم الاقتصاد المنزلى- كلية الزراعة- جامعة الاسكندرية.

هيام دمرdash حسين الغزالي(٢٠٠٣): "تأثير عمليتى الغسيل والكي على الخواص الفيزيائية والجمالية لأقمشة السليلوزية المنتجة ببعض التراكيب البنائية المختلفة"- رسالة دكتوراة- قسم الملابس والنسيج- كلية الاقتصاد المنزلى- جامعة المنوفية.

ASTM (2009): Standard Test Method for Bursting Strength of Textile Fabrics-Diaphragm Bursting Strength Tester Method (D3786/D3786M-09).

ISO 105-E04:1994 (E) Perspiration.

Jeyakodi Moses,J and Radhika,R (2012): " Study of the K/S Values, Wash, Light and Rubbing Fastness and Antimicrobial Assessment on Modal, Cotton and Modal/Cotton (50:50) Blended Dyed Fabrics" Applied Chemistry Elixir Appl. Chem. 46 (8185-8188).
www.elixirpublishers.com

Md.Abul Kalam Azad, Shamina Jafrin, and Md. Tahzibul Haque (2011): "Effect of Strength on Cotton and Blended Mattress Fabric Produced by Mechanical Processing System" Journal of science and technology, volume6,issue2.

Patck John (1995): "Fashion design illustration children" Ireland P: 35.

(الانترنت):

AllaArafaBadr(2013):www.indiantextilejournal.com/articles/FAdetails.as

"Cotton,Viscose,VsBambooinKnittedbrics"General/Features"Anon, (2004): Ways For Decreasing the values of water and electric energy consumption in countries of European union, stroitel stavon Oct, 2004, pp, 94-50, MOSCOW, RUSSA.

سامية محمد الطوبشى (٢٠٠٦): "مقدمة فى علم النسيج" كلية الاقتصاد المنزلى- جامعة حلوان (رقم الايداع ٢٠٠٦/١٥٤٠).

عزيزة أحمد محمد العقلى(٢٠٠٢): "تأثير بعض المنظفات على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة التريكو"- رسالة ماجستير- كلية الاقتصاد المنزلى- جامعة حلوان.

ليلى محمد صابر الزلاقى (٢٠٠٧): "أساسيات الاشراف الداخلى بالفنادق والمنتجات" دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر- الاسكندرية.

ليلى محمد إبراهيم الخضري، مها سليمان محمد أبوطالب، سعد على محمود سالمان (١٩٩٩): " الاتجاهات الحديثة فى علوم الأسرة (الاقتصاد المنزلى)- دار القلم- دبي- الإمارات العربية المتحدة- الطبعة الأولى- ص ٥٢٣.

مجدى العارف (٢٠٠٧): "معجم المصطلحات والتعاريف الفنية فى الصناعات النسيجية"- صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات- الطبعة الرابعة.

محمد البدرى عبد الكريم محمد (١٩٩٩): "تأثير أساليب الغسيل المختلفة على خاصية ثبات الابعاد للأقمشة التريكو باستخدام غرز الحياكة- رسالة دكتوراة- كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية.

محمد سلطان(١٩٩٠): "الخامات النسيجية"- منشأة المعارف بالاسكندرية- ص٤٢.

مؤتمر الفاو- منظمة الاغذية والزراعة العالمية(٢٠٠٩)

ميرال عادل شبل (٢٠٠٦): "تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية على خاصية العناية بالملابس" مجلة بحوث الاقتصاد المنزلى- جامعة المنوفية مجلد(١٦) العدد(٢/١).

- www.Business Dictionary.com (2016): "What is Elongation? Definition and Meaning" Web Finance Inc.
- www.Fabric Link Ocom (2007): "Fabric Care Products"
- www.Fabriclink.com/care/flood.cfm (2013)
- w.google.com/patents/US2882120(1955): "Process of Bleaching Chemical Wood Pulp with Nitrogen Trichloride Application" February 25, serial No. 490,679.
- www.ingeofibers.com (2005): "Washinh&dry, cleaning, performance".
- www.Textile instrument.net (2016) "TestexF142A-Brusting Strength Tester".
- www.Textileinstrument.net (2016): "TestexF416A-Perspiration Tester/Perspirometer".
- AllaArafaBadr(2016):www.Indiantextilejournal.com/articles/FAaetails.asp "Knitted Fabrics from Bamboo Yarns Tend to pill less and Have Better Drapability Besides Exhibiting Superior Dyeing Absorption and Aestheticleuel,Affirms".
- The Free Dictionary.com (2012): "Chemical Property –Definition by the Free Dictionary"-Princeton University, Farlex.Inc
- www.blog.naturebumz.com/chlorine.bleach.cloth-diapering/nov20, (2013): "Bleaching and Characterization of Treated and Untreated Bamboo Pulps".

The Effect of Caring on the Chemical and Mechanical Characteristics of the Cellulosic Knit Fabrics

Sonia Mohamed Shipoun

Department of Home Economic – Faculty of Agriculture – Alexandria University

ABSTRACT

The knit fabrics with the cellulosic properties have intestine care in the field of research and development for the caring of knit fabrics related to chemical and mechanical characteristics, However that the repetitions of washing (laundry) and bleaching lead to decay of fabrics properties hence fabric life time.

The aim of this research is to study the different caring ways on the washing cycles and bleaching times to get the effect range of chemical and mechanical characteristics and select the optimum caring ways to keep the fabrics in the best performance and shape related the fabric nature.

The methodology of this study divided into two parts: First, washing and bleaching operations. Second, burst test in mechanical characteristic, the effect of alkaline and acidic perspiration in the chemical characteristics.

The results indicates that there is no significant relation in the burst test among the standard fabrics samples in that study, Indicates also no significant relation in the Alkaline and Acidic respiration among the standard samples of fabrics in these study, Also indicates the relation between knit fabric and burst test and a relation at significant differences (0.01) between all the washing fabrics and burst test, The study indicates also that these is no relation between bleaching and burst test, and found significant differences at (0.01) between bleached fabrics and the burst test, Also found no relation between bleaching time, washing cycles.